



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponibles en plusieurs
langues



FICHE TECHNIQUE

Huile OLI NATURA®

L'huile pour projets OLI NATURA® est une huile d'imprégnation à teneur moyenne en solides, facile à appliquer, destinée aux meubles, portes et escaliers en bois d'intérieur. Elle pénètre rapidement et en profondeur, protège de l'eau et fait nettement ressortir la teinte et le grain du bois. Grâce à son fort pouvoir de pénétration, elle s'applique également sur des éléments à la géométrie complexe et aux chanfreins marqués sans nécessiter de polissage intensif. Disponible en version incolore et en quatre teintes miscibles entre elles.

Teinte	Référence	Nb. par palette					
		160	80	360	60		
	Nombre par lot	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Incolore	A01370	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Noyer	A01390	☒	☒	☒	☐	☒	☐
Teck	A01393	☒	☒	☒	☐	☒	☐
Wengé	A01392	☒	☒	☒	☐	☒	☐
Blanc chaulé	A01391	☒	☒	☒	☐	☒	☐

* Grands conditionnements et conteneurs disponibles sur demande.

Domaine d'application	- Surfaces en bois neuves, non traitées ou fraîchement poncées en intérieur - Meubles en bois massif, escaliers en bois massif et d'occasion, portes et plans de travail - Matériaux dérivés du bois compatibles tels que le multiplex, le bambou, l'OSB et le liège - Utilisation privée, professionnelle et industrielle - Petites pièces difficiles à retravailler
Caractéristiques	- Huile d'imprégnation à action en profondeur à base d'huile naturelle - Idéale pour la fabrication en série de meubles – également disponible en grands conditionnements - Usage universel : pour les meubles en bois et à structure métallique, les revêtements muraux, les portes, les sols ou les escaliers - Forte capacité de pénétration : pénètre profondément dans le bois et le protège de l'intérieur - Respirante, résistante à la saleté et hydrofuge – réparable partiellement - Disponible en version naturelle (incolore/non pigmentée) avec des reflets vifs et en 4 teintes sélectionnées / toutes miscibles entre elles
Conforme/testé selon	- GISCODE : Ö60+ - Conforme à la norme EU-Decopaint - Produit de construction dont les émissions ont été contrôlées selon les principes du DIBt - DIN EN 71-3 : migration de certains éléments - DIN 53160 : résistance à la salive et à la transpiration - Sans formaldéhyde, composés aromatiques, biocides, conservateurs, cobalt ni oximes
Remarques	- Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : de +15 à +25 °C. Éviter l'exposition directe au soleil et la chaleur intense pendant la mise en œuvre. - L'essence de bois, la couleur naturelle, le ponçage et le pouvoir absorbant influencent l'aspect, l'absorption d'huile et la consommation. Avant l'application, effectuer un essai sur du bois préparé de manière similaire

	et évaluer le résultat après séchage. Ceci vaut tout particulièrement pour les bois et placages riches en substances actives. ▪ Bien remuer ou agiter l'huile avant et pendant l'application. Mélanger les récipients de lots différents avant utilisation. ▪ Protéger les surfaces adjacentes. Éliminer l'excédent de produit de la surface ; éviter la formation de flaques. ▪ Séchage par oxydation : veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que la circulation d'air soit suffisante pendant et après l'application. ▪ Risque d'auto-inflammation : après utilisation, imbiber complètement d'eau les chiffons, torchons et tampons imprégnés d'huile, puis les laisser sécher à l'air libre en les étalant. Éviter toute accumulation de chaleur.	
Préparation du bois	▪ La surface du bois doit être propre, sèche, absorbante et exempte de poussière, de graisse, de cire, de silicone et d'autres substances anti-adhérentes. Le taux d'humidité admissible du bois est compris entre 8 et 12 % ▪ Éliminer complètement les anciens revêtements filmogènes et les résidus de revêtement non adhérents. Vérifier la compatibilité et la porosité suffisante des surfaces déjà huilées ; si nécessaire, poncer jusqu'au bois brut. ▪ Poncer le bois de manière professionnelle et uniforme. Pour les surfaces praticables telles que les sols et les escaliers, ne pas utiliser de grain plus fin que P100–120 ; pour les surfaces de meubles, ne pas utiliser de grain plus fin que P180. Éliminer soigneusement la poussière de ponçage. Un ponçage trop fin ou irrégulier peut altérer l'absorption de l'huile et la teinte.	
Prétraitements facultatifs	▪ Le bois poncé peut être nettoyé et prétraité avec du OLI NATURA® PreOilCleaner dilué. Ce produit améliore l'absorption de l'huile et peut réduire le risque de taches de tanin. Respecter les consignes d'utilisation ; laisser sécher complètement avant l'huilage, lisser les fibres de bois hérissées si nécessaire et dépoussiérer soigneusement. ▪ Pour obtenir un effet de couleur « lessivé » ou « fumé », le bois de chêne brut peut être traité avec OLI NATURA® Antique avant l'huilage. Respecter les consignes d'utilisation. Ne pas utiliser de PreOilCleaner avant l'application d'Antique	
Mise en œuvre	▪ Meubles et escaliers : bien mélanger l'huile et l'appliquer en couche fine et uniforme à l'aide d'un pinceau, d'une brosse à surface ou d'un rouleau, dans le sens du grain. Si nécessaire, réappliquer de l'huile sur les zones à absorption rapide. Au bout de 20 à 30 minutes, retirer l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon absorbant ou d'un chiffon en coton, puis polir la surface avec un chiffon en coton non pelucheux ou un tampon blanc. La surface doit être sèche au toucher et ne pas coller ; aucun excès d'huile ne doit rester visible. Une deuxième application est possible après un séchage pendant la nuit. L'appliquer également en couche fine et rapidement. Remarque : les petites surfaces ou les éléments présentant une géométrie peu pratique peuvent être traités directement à l'aide d'un chiffon en coton imbibé. Application mécanique : sur les grandes surfaces, le polissage avec le tampon blanc peut également être effectué à l'aide d'une ponceuse excentrique. Application industrielle : pour une application par pulvérisation, immersion ou au tambour, veuillez contacter notre service technique : +49 (0)37208 84-210. Rendement : environ 40 à 50 g/m² par application, soit environ 20 à 25 m²/l. Le rendement réel dépend de l'essence de bois, du ponçage et du pouvoir absorbant. Séchage : en fonction de la température, de l'humidité de l'air et de la circulation d'air, sec au toucher après environ 1 à 2 heures, recouvrable après séchage pendant la nuit, praticable avec précaution après environ 24 heures et complètement durci après environ 5 à 7 jours. Les basses températures, une humidité élevée, une faible circulation d'air et un excès de produit retardent le séchage.	
Entretien et nettoyage	Balayer ou passer l'aspirateur régulièrement sur les escaliers, dépoussiérer les meubles à sec. Une fois le durcissement complet, nettoyer si nécessaire avec un chiffon légèrement humide imprégné de savon pour bois OLI NATURA®. Si la protection s'estompe, raviver la surface nettoyée et complètement sèche avec l'huile d'entretien pour bois OLI NATURA®. Respecter les consignes d'utilisation du produit d'entretien concerné. Pendant les 5 à 7 premiers jours, protéger la surface de l'humidité et ne pas la nettoyer ni l'entretenir avec un chiffon humide.	
Caractéristiques techniques	Matière sèche	Moyennement solide (matière sèche 60 %)
	COV	< 400 g/l – nettement inférieur aux valeurs limites de l'UE (cat. A/f) : 700 g/l (2010)

Couleurs	Naturel (non pigmenté) et 4 teintes pigmentées
Mise en valeur du bois	Met intensément en valeur la teinte naturelle et le grain du bois. L'effet dépend de l'essence, de la couleur d'origine et du ponçage.
Application et consommation	1 à 2 couches d'environ 40 à 50 g/m ² chacune (1 litre correspond à environ 20 à 25 m ² par couche). La consommation réelle dépend de l'essence de bois, du ponçage et du pouvoir absorbant. Nombre de couches : en règle générale, deux sur du bois non traité. Une seule couche peut suffire pour les éléments peu sollicités tels que les étagères et les petits objets, ainsi que pour la rénovation de surfaces huilées intactes et suffisamment absorbantes.
Mode d'application :	pinceau, rouleau, spatule, éponge, chiffon, tampon, pistolet pulvérisateur, machines à rouler
Nettoyage des outils :	Nettoyer immédiatement après utilisation avec le nettoyant pour pinceaux OLI NATURA®, le diluant pour huile OLI NATURA® ou de l'essence minérale. Éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation
Durée de conservation :	Au moins 36 mois dans le conditionnement d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les conditionnements entamés et les utiliser dans les plus brefs délais
Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation régionale.
Composition :	Huiles végétales modifiées (huile de lin, huile de bois, huile de ricin), isoparaffines sans composés aromatiques, siccatifs sans plomb ni cobalt et agent anti-peau sans oxime.
Sécurité	Non classé comme dangereux selon le règlement CLP ; les pictogrammes de danger et le mot d'avertissement du SGH ne sont pas requis. Ce produit n'est pas une marchandise dangereuse. Tenir hors de portée des enfants. Les chiffons, linges et tampons imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément ; respecter les consignes de manipulation en toute sécurité.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, sont fournies à titre purement indicatif. Elles reposent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. La publication de cette édition rend caduques toutes les éditions précédentes. Mise à jour : septembre 2026