

**SCAN QR CODE**

pour obtenir les fiches techniques, les informations de sécurité – disponibles en plusieurs langues



FICHE TECHNIQUE

OLI-NATURA H2O-Hardener

Composant B pour le durcissement des huiles hydrosolubles OLI-NATURA

Pour obtenir une résistance maximale ou un temps de durcissement encore plus court, il suffit d'ajouter le durcisseur pour huiles hydrosolubles OLI-NATURA H2O-Hardener à l'huile avant l'application.

Teinte	Gamme		
	Quantité par palette		
	Nombre par emballage	1 x 500 ml	1 x 100 ml
Incolore	A 05410	☒	☒

Domaine d'application Outre le séchage purement oxydatif, le durcisseur OLI-NATURA H2O déclenche également une réaction de réticulation des molécules d'huile. Il en résulte des structures huileuses particulièrement denses et solidement ancrées dans le bois, qui sont très résistantes. Les surfaces ainsi traitées sont plus rapidement résistantes, ont une dureté finale plus élevée et une meilleure résistance à l'abrasion. L'ajout dépend de l'huile utilisée.

- Propriétés**
- Séchage et durcissement accélérés grâce à des liaisons moléculaires supplémentaires
 - Résistance chimique améliorée grâce à une fonction membranaire particulièrement dense
 - Ancrage optimisé de l'huile dans les cellules du bois
 - BOOSTER Booster pour nos huiles pour bois à base d'eau : série Scandic-Oil et Skogen-Oil

Conforme/testé selon Le produit contient moins de 0,1 % de monomères de diisocyanate et n'est donc pas soumis à une obligation de formation conformément à la directive européenne 2020/1149
Code Giscode pour mélange huile/durcisseur :

Ö20+ / DD pour une application à 2K

OLI-NATURA Scandic-Oil – Classic
OLI-NATURA Scandic-Oil – For Furniture
OLI-NATURA Skogen-Oil

Composition	Dispropylène glycol
Durée de conservation	6 mois dans son emballage d'origine non ouvert. °Stockage et transport : ne pas exposer à des températures supérieures à +30 °C ou inférieures à -5 °C.
Produits système/ Outils	Gobelet doseur
Remarques	Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : +15 à +30 °C. Bien agiter avant utilisation ! Séchage oxydatif : pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que l'air puisse circuler.
Mise en œuvre	Mélanger soigneusement l'OLI-NATURA H2O-Hardener (durcisseur hydro-huile 2K) avec l'huile dans les proportions indiquées juste avant l'utilisation. Traiter immédiatement le produit. Ne pas verser l'excédent de produit. La durée de vie en pot est de 2 à 3 heures. Veuillez consulter les pages produits correspondantes pour les consignes d'application.
Consommation	Rapport de mélange : 1 part de durcisseur pour 10 parts OLI-NATURA Scandic-Oil d'huile Huile OLI-NATURA Skogen
Séchage	L'ajout du durcisseur réduit le temps de durcissement à 48 heures maximum. Protéger de l'eau pendant cette période. Le séchage dépend fortement de l'humidité de l'air, de la température et de la quantité appliquée.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils à l'eau froide immédiatement après utilisation. Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.
Sécurité	Pour plus d'informations sur la sécurité lors du transport, du stockage et de la manipulation, ainsi que sur l'élimination et l'écologie, veuillez consulter la version actuelle sur www.oli-lacke.de.entnehmen .

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient écrites ou verbales, ne constituent que des conseils sans engagement. Elles sont basées sur notre expérience et les connaissances pratiques actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont adaptés à l'usage prévu. Toutes les éditions précédentes perdent ainsi leur validité. Version : 25/07/2025_GS