

**SCAN QR-CODE**

voor datasheets, veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere talen

**TECHNISCH INFORMATIEBLAD**

OLI-NATURA Hardener

B-component

Als u de hoogste bestendigheid, een snellere uitharding of – bij kleuoliën – een optimale pigmentbinding in nog kortere tijd wilt bereiken, voegt u gewoon de 2K-olieverharder OLI-NATURA Hardener toe aan de olie voordat u deze verwerkt.

Kleur	Assortiment		
	Aantal per pallet		
	Aantal per verpakkingseenheid	1 x 250 ml	1 x 100 kl
Kleurloos	A03662	☒	☒
Toepassingsgebied	De 2K-olieverharder OLI-NATURA Hardener stimuleert naast de puur oxidatieve droging ook een verknopingsreactie van de oliemoleculen. Hierdoor ontstaan bijzonder fijnmazige en stevig in het hout verankerde oliestructuren die zeer resistent zijn. Oppervlakken die op deze manier zijn behandeld, zijn na slechts één keer aanbrengen eerder belastbaar, hebben een grotere eindhardheid en een hogere slijtvastheid. De toevoeging is afhankelijk van de betreffende olie.		
Eigenschappen	▪ 0 % oplosmiddelen – 100 % VOC-VRIJ ▪ Versnelde droging en uitharding door extra moleculaire netwerkverbindingen ▪ Verbeterde chemische bestendigheid door bijzonder fijnmazige membraanfunctie ▪ Geoptimaliseerde verankering van de olie en bij kleuoliën ook van de pigmenten in de houtcellen ▪ BOOSTER voor: OLI-NATURA Worktop-Oil; OLI-NATURA Colour-Oil; OLI-NATURA HS Profiöl & OLI-NATURA HS Hardwaxolie		
Voldoet aan/getest volgens	Het product bevat minder dan 0,1 % diisocyanaatmonomeren en mag daarom zonder aanvullende training worden gebruikt. Giscode voor olie-/verhardermengsel: Ö 10+/DD OLI-NATURA Worktop-Oil, kleurloos OLI-NATURA HS harde wasolie, kleurloos OLI-NATURA HS professionele olie, kleurloos		

	Ö 20+/DD	OLI-NATURA HS Profi-olie, gekleurd OLI-NATURA Colour-Oil, Midnight-Black
Samenstelling	100 % isocyaanaat	
Houdbaarheid	In de originele, gesloten verpakking 6 maanden. Opslag en transport niet boven +30 °C / onder +5 °C.	
Systeemproducten/gereedschap	Maatbeker	
Opmerkingen	Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C. Voor gebruik goed schudden! Oxidatieve droging: Zorg tijdens en na het verwerken voor open ramen en luchtcirculatie.	
Verwerking	Meng de verharder OLI-NATURA Hardener kort voor gebruik grondig met de olie in de aangegeven verhouding. Verwerk het materiaal onmiddellijk. Giet overtollig materiaal niet terug. De verwerkingstijd bedraagt 2-3 uur. Raadpleeg de betreffende productpagina's voor verwerkingsinstructies.	
Verbruik	Mengverhouding:	
	1 deel verharder op 10 delen olie	OLI-NATURA HS harde wasolie OLI-NATURA HS Profi-olie
	1 deel verharder op 5 delen olie	OLI-NATURA Werkbladolie OLI-NATURA Colour-Oil, Midnight-Black
Droging	Door toevoeging van de verharder wordt de uithardingstijd verkort tot maximaal 48 uur. Gedurende deze tijd tegen water beschermen. Het drogen is sterk afhankelijk van de luchtvochtigheid/temperatuur en de hoeveelheid die is aangebracht.	
Gereedschap reinigen	Spoel gereedschap onmiddellijk na gebruik af met de milieuvriendelijke OLI-NATURA kwastreiniger of de conventionele OLI-NATURA olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.	
Veiligheid	Met olie doordrenkte doeken kunnen door warmteophoping zelfontbranding veroorzaken. Na gebruik in water onderdompelen, uitgespreid aan de lucht laten drogen of in een luchtdicht afgesloten, onbrandbare container bewaren. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de voor meer veiligheidsinformatie.	

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor de toepassing zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 17-11-2025_GS