



## TECHNISCHES MERKBLATT

# OLI-NATURA Colour Hartwachsöl

**Pigmentiertes Hartwachsöl mit 60% Solid-Anteil zur transparent farbigen Grundbehandlung massiver Holzmöbel, Arbeitsplatten und Holztreppen im Innenbereich.**

Farbton	Sortiment	Anz. Je Palette						
		Anz. Je VPE	1x 0,25 L	1 x 1 L	1 x 2,5 L	1 x 10 L	6 x 1 L	2 x 2,5 L
Cotton White	A05225	<input checked="" type="checkbox"/>						
Light White	A05226	<input checked="" type="checkbox"/>						
Ash Grey	A05227	<input checked="" type="checkbox"/>						
Charcoal Grey	A05228	<input checked="" type="checkbox"/>						
Pepper Black	A05229	<input checked="" type="checkbox"/>						
Coffee Brown	A05230	<input checked="" type="checkbox"/>						
Safran Red	A05231	<input checked="" type="checkbox"/>						

<b>Anwendungsbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für Holz- und holzähnliche Werkstoffe, Innenbereich</li> <li>▪ Privat &amp; Gewerbe</li> <li>▪ Massivholzmöbel</li> <li>▪ Holztreppen</li> <li>▪ Arbeitsplatten</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die natürliche Öl-/Wachskombination färbt und schützt in einem und verleiht der Holzoberfläche einen besonders samtigen Griff</li> <li>▪ Kombiniert die Tiefenimprägnierung eines Öls mit einem atmungsaktiven, wasserabweisenden und besonders widerstandsfähigen Wachsfilmm</li> <li>▪ Einfache Anwendung, gleichmäßiges Farbbild ohne vorheriges Grundieren</li> <li>▪ Schnelle und abriebfeste Pigmentfixierung ermöglicht zügiges arbeiten</li> <li>▪ Zweitauftrag zur Intensivierung der Farbgebung ohne Zwischenschliff möglich</li> <li>▪ Für ein weniger intensives Farbergebnis mit OLI-NATURA Hartwachsöl, farblos, mischen</li> <li>▪ Für alle unbehandelten und frisch geschliffene Holzarten - ideal für Möbel, Treppen und dekorative Element</li> <li>▪ Langlebig, pflegeleicht und jederzeit aufzufrischen</li> </ul>
<b>Erfüllt/Geprüft nach</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Giscode Ö 60+</li> </ul>

---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EU-Decopaintkonform</li> <li>▪ Z-157.10-18 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)</li> <li>▪ DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)</li> <li>▪ DIN 53160 (speichel- und schweißecht)</li> <li>▪ Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +30 °C.</li> <li>▪ Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren! Farböle auch während der Verarbeitungsdauer gelegentlich homogenisieren.</li> <li>▪ Gebinde verschiedener Chargen vor Gebrauch mischen.</li> <li>▪ Überschüssiges Material von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung vermeiden.</li> <li>▪ Auf inhaltsstoffreichen Exotenholzern und Furnieren Vorversuch durchführen.</li> <li>▪ Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster und Luftzirkulation sorgen.</li> <li>▪ Selbstentzündungsgefahr! Ölgetränkte Lappen unter Wasser aufbewahren oder im Freien ausgebreitet trocknen.</li> </ul>
<b>Holzvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Holzoberfläche fachgerecht schleifen.</li> <li>▪ Holzendschliff für Möbel P180-240</li> <li>▪ Je größer der Schliff, desto intensiver die Farbgebung.</li> <li>▪ Holzfeuchte 8-12 %</li> </ul>
	<p><b>TIPP:</b></p> <p>Vor dem finalen Holzschliff das Holz mit verdünntem OLI-NATURA Wood-Cleaner nebelfeucht abwischen. Damit wird mögliche Gerbsäure neutralisiert, die Eindringtiefe des Öls erhöht und die Gefahr von späteren Wasserflecken und-ränder minimiert. Anschließend mindestens 4 Stunden trocknen lassen.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p><b>Verarbeitung - Möbel &amp; Treppen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Öl mit Flachpinsel oder Microfaser-Rolle in Maserrichtung gleichmäßig dünn auftragen. Die Oberfläche muss gleichmäßig benetzt sein.</li> <li>▪ Lassen Sie das Öl 10 - 30 Minuten einziehen und polieren Sie das überschüssige Öl so lange mit einem weißen Polierpad per Hand oder Exzenterschleifer aus, bis die Oberfläche gesättigt und nicht mehr nass erscheint. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch oder Ölsaugtuch nachwischen und rückstandsfrei auspolieren. Die Oberfläche darf sich nicht klebrig anfühlen!</li> <li>▪ Ein Zweitauftrag mit OLI-NATURA Colour Hartwachsöl oder mit OLI-NATURA Hartwachsöl farblos kann nach 24 Stunden Trocknung ohne Zwischenschliff erfolgen.</li> </ul> <p><b>Verarbeitung auf Walzanlegen oder Spritzapplikation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für mehr Informationen zur industriellen Anwendung dieses Produktes kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Service: 037208/ 84-210</li> </ul> <p><b>TIPP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bei kleineren Flächen oder Bauteile, die von der Geometrie ungünstig sind oder geringeren Beanspruchungen ausgesetzt sind, direkt mit getränktem Baumwolltuch auftragen und nachwischen.</li> <li>▪ Ein Zweitauftrag verstärkt das Farbergebnis.</li> <li>▪ Bei Arbeitsplatten und stark beanspruchte Flächen nach frühestens 24 Stunden einen Zweitauftrag mit farblosem OLI-NATURA Hartwachsöl ohne Zwischenschliff durchführen.</li> </ul>

---

---

**Verbrauch:** 1-2 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 40-50 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag (ca. 20-25 m<sup>2</sup>/l). Die Auftragsmengen variieren je nach Schliff und Holzart.

**Trocknung:** Je nach Luftfeuchte/Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken, überarbeitbar nach 24 Stunden, nach 5-7 Tagen voll durchgehärtet. Während dieser Zeit vor Wasser schützen und schonend behandeln. Während dieser Zeit vor Wasser schützen und schonend behandeln.

<b>Technische Daten</b>	<b>Solid-Anteil:</b> MEDIUM
	<b>VOC:</b>
	<b>Anfeuerung:</b> -
	<b>Farben:</b> Farbig – alle Farben untereinander mischbar
	<b>Härter:</b> -
	<b>Aufträge:</b> 2 x mit ca. 40-50 g/m <sup>2</sup> (1 Liter ca. 20-25 m <sup>2</sup> pro Auftrag)
	<b>Auftragsweise:</b> Microfaser-Rolle, Ölbürste, Walzanlage, spritzen
	<b>Reinigung von Werkzeugen:</b> Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit dem umweltschonendem OLI-NATURA Pinselreiniger oder dem konventionellen OLI-NATURA Ölverdünner bzw. Testbenzin ausspülen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen
	<b>Lagerfähigkeit:</b> Ungeöffnet min. 36 Monate. Vor Frost schützen.
	<b>Entsorgung:</b> Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
	<b>Deklaration:</b> Modifizierte pflanzliche Öle & Wachse, Sojaöl, Holzöl, Leinöl, Carnaubawachs, entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, Blei- und Kobaltfreie Trockenstoffe, oximfreies Anti-Hautmittel, Kieselsäure, mikronisierte Wachse, lichtechte Erdpigmente
<b>Pflege &amp; Reinigung</b>	Regelmäßige Reinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Gelegentliche Pflege nach Bedarf mit OLI-NATURA Holzpflegewachs oder OLI-NATURA Refresher. In den ersten 5-7 Tagen, in denen das Öl noch durchhärtet, nicht feuchtreinigen oder nachpflegen.
<b>Sicherheit</b>	Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> .

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 20.01.23\_GS