



## FICHE TECHNIQUE

# Huile-cire dure OLI-NATURA Colour

**Huile-cire pigmentée avec 60 % de matière solide pour le traitement de base transparent et coloré des meubles en bois massif, des plans de travail et des escaliers en bois à l'intérieur.**

Teinte	Gamme	Nombre par palette	1 x 0,25 L	1 x 1 L	1 x 2,5 L	1 x 10 L	6 x 1 L	2 x 2,5 L
Coton blanc	A05225	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Blanc clair	A05226	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Gris cendré	A05227	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Gris anthracite	A05228	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Poivre noir	A05229	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Marron café	A05230	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
Rouge safran	A05231	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]

<b>Domaine d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour le bois et les matériaux similaires au bois, usage intérieur</li> <li>Usage privé et professionnel</li> <li>Meubles en bois massif</li> <li>Escaliers en bois</li> <li>Plans de travail</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La combinaison naturelle d'huile et de cire colore et protège à la fois, tout en conférant à la surface du bois un toucher particulièrement velouté.</li> <li>Combine l'imprégnation en profondeur d'une huile avec un film de cire respirant, hydrofuge et particulièrement résistant</li> <li>Application facile, couleur uniforme sans apprêt préalable</li> <li>La fixation rapide et résistante à l'abrasion des pigments permet de travailler rapidement</li> <li>Deuxième application possible pour intensifier la couleur sans ponçage intermédiaire</li> <li>Pour un résultat moins intense, mélanger avec l'huile de cire dure OLI-NATURA, incolore.</li> <li>Pour tous les types de bois non traités et fraîchement poncés - idéal pour les meubles, les escaliers et les éléments décoratifs</li> <li>Durable, facile d'entretien et rafraîchissable à tout moment</li> </ul>

<b>Conforme/testé selon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Giscode Ö 60+</li> <li>▪ Conforme à la norme EU Decopaint</li> <li>▪ Z-157.10-18 (produit de construction certifié sans émissions selon les principes DIBt)</li> <li>▪ DIN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants)</li> <li>▪ DIN 53160 (résistant à la salive et à la transpiration)</li> <li>▪ Sans formaldéhyde, aromates, biocides, conservateurs, cobalt et oximes</li> <li>▪ Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : +15 à +30 °C.</li> </ul>
<b>Remarques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bien agiter ou remuer avant utilisation ! Homogénéiser les huiles colorantes de temps en temps pendant la durée de traitement.</li> <li>▪ Mélanger les différents lots avant utilisation.</li> <li>▪ Éliminer l'excédent de produit de la surface, éviter la formation de flaques.</li> <li>▪ Effectuer un essai préalable sur les bois exotiques et les placages riches en substances actives.</li> <li>▪ Séchage oxydatif : pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que l'air circule.</li> <li>▪ Risque d'inflammation spontanée ! Conserver les chiffons imbibés d'huile sous l'eau ou les étendre à l'air libre pour les faire sécher.</li> </ul>
<b>Préparation du bois</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poncer la surface du bois de manière appropriée.</li> <li>▪ Ponçage du bois pour les meubles P180-240</li> <li>▪ Plus le ponçage est grossier, plus la couleur sera intense.</li> <li>▪ Humidité du bois 8-12 %</li> </ul>
	<p><b>CONSEIL :</b></p> <p>Avant le ponçage final, essuyer le bois avec un chiffon légèrement humide imbibé d'OLI-NATURA Wood-Cleaner dilué. Cela permet de neutraliser l'acide tannique éventuel, d'augmenter la profondeur de pénétration de l'huile et de minimiser le risque d'apparition ultérieure de taches et de traces d'eau.</p> <p>Laisser ensuite sécher pendant au moins 4 heures.</p>
<b>Application</b>	<p><b>Application - Meubles et escaliers :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appliquez une fine couche d'huile uniformément dans le sens du grain à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau en microfibre. La surface doit être uniformément humidifiée.</li> <li>▪ Laissez l'huile pénétrer pendant 10 à 30 minutes, puis polissez l'excédent d'huile à la main ou à l'aide d'une ponceuse excentrique avec un tampon de polissage blanc jusqu'à ce que la surface soit saturée et ne semble plus humide. Essuyez l'excédent d'huile éventuel avec un chiffon en coton ou un chiffon absorbant et polissez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus. La surface ne doit pas être collante au toucher !</li> <li>▪ Une deuxième couche d'huile de cire dure OLI-NATURA Colour ou d'huile de cire dure OLI-NATURA incolore peut être appliquée après 24 heures de séchage sans ponçage intermédiaire.</li> </ul> <p><b>Application au rouleau ou au pistolet :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour plus d'informations sur l'application industrielle de ce produit, veuillez contacter notre service technique : 037208/ 84-210</li> </ul> <p><b>CONSEIL :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour les petites surfaces ou les éléments de construction dont la géométrie est défavorable ou qui sont soumis à des contraintes moindres, appliquer directement avec un chiffon en coton imbibé et essuyer.</li> <li>▪ Une deuxième application renforce le résultat de la couleur.</li> <li>▪ Pour les plans de travail et les surfaces fortement sollicitées, effectuer au plus tôt après 24 heures une deuxième couche d'huile de cire dure incolore OLI-NATURA sans ponçage intermédiaire.</li> </ul>

**Consommation :** 1 à 2 couches, selon le pouvoir absorbant du bois, environ 40 à 50 g/m<sup>2</sup> par couche (environ 20 à 25 m<sup>2</sup>/l). Les quantités à appliquer varient en fonction du ponçage et du type de bois.

**Séchage :** en fonction de l'humidité de l'air/de la température, la surface est sèche au toucher après 1 à 2 heures, peut être retravaillée après 24 heures et est complètement durcie après 5 à 7 jours. Pendant ce temps, protéger de l'eau et manipuler avec précaution. Pendant ce temps, protéger de l'eau et manipuler avec précaution.

**Caractéristiques techniques** Teneur en solides MEDIUM

:

	<b>COV :</b>
	<b>Rehausse de couleur :</b> -
	<b>Couleurs :</b> Couleur – toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles
	<b>Durcisseur :</b> -
	<b>Application :</b> 2 x avec env. 40-50 g/m <sup>2</sup> (1 litre env. 20-25 m <sup>2</sup> par application)
	<b>Mode d'application :</b> rouleau en microfibres, pinceau à huile, rouleau, pulvérisation
	<b>Nettoyage des outils :</b> rincer les outils immédiatement après utilisation avec le nettoyant pour pinceaux écologique OLI-NATURA ou le diluant pour huile conventionnel OLI-NATURA ou du white spirit. Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.
	<b>Durée de conservation :</b> Au moins 36 mois dans son emballage d'origine. Protéger du gel.
	<b>Élimination :</b> Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.
	<b>Déclaration :</b> Huiles et cires végétales modifiées, huile de soja, huile de bois, huile de lin, cire de carnauba, hydrocarbures désaromatisés, siccatis sans plomb ni cobalt, anti-peau sans oxime, acide silicique, cires micronisées, pigments minéraux résistants à la lumière.
<b>Entretien et nettoyage</b>	Nettoyage régulier avec le savon pour bois OLI-NATURA. Entretien occasionnel selon les besoins avec la cire d'entretien pour bois OLI-NATURA ou le rafraîchisseur OLI-NATURA. Pendant les 5 à 7 premiers jours, pendant lesquels l'huile durcit encore, ne pas nettoyer à l'eau ni entretenir.
<b>Sécurité</b>	Aucun étiquetage requis, produit non dangereux. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> .

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient écrites ou verbales, ne constituent que des conseils sans engagement. Elles sont basées sur notre expérience et l'état actuel des connaissances pratiques. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont adaptés à l'usage prévu. Toutes les éditions précédentes perdent ainsi leur validité. Version : 20/01/23\_GS