



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-NATURA Colour harde wasolie

Gepigmenteerde hardwasolie met 60% vaste stof voor een transparante, gekleurde basisbehandeling van massief houten meubels, werkbladen en houten trappen binnenshuis.

Kleur	Assortiment	Aantal per pallet					
	Aantal per verpakking	1 x 0,25 l	1 x 1 l	1 x 2,5 l	1 x 10 l	6 x 1 l	2 x 2,5 L
Katoenwit	A05225	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Lichtwit	A05226	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Asgrijs	A05227	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Charcoal Grey	A05228	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pepper Black	A05229	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Koffie bruin	A05230	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Saffraanrood	A05231	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Toepassingsgebied	▪ Voor hout en houtachtige materialen, binnengebruik ▪ Privé en commercieel ▪ Massief houten meubels ▪ Houten trappen ▪ Werkbladen						
Eigenschappen	▪ De natuurlijke combinatie van olie en was kleurt en beschermt tegelijkertijd en geeft het houten oppervlak een bijzonder fluweelzachte uitstraling. ▪ Combineert de diepe impregnering van een olie met een ademende, waterafstotende en bijzonder slijtvaste wasfilm ▪ Eenvoudig in gebruik, gelijkmatig kleurbeeld zonder voorafgaande grondlaag ▪ Snelle en slijtvaste pigmentfixatie maakt snel werken mogelijk ▪ Tweede laag mogelijk om de kleur te intensiveren zonder tussenschuren ▪ Voor een minder intens kleurresultaat mengen met OLI-NATURA harde wasolie, kleurloos ▪ Voor alle onbehandelde en vers geschuurde houtsoorten - ideaal voor meubels, trappen en decoratieve elementen ▪ Duurzaam, onderhoudsvriendelijk en op elk moment op te frissen						
Voldoet aan/getest	▪ Giscode Ö 60+						

Oli Lacke GmbH · Bahnhofstr. 22, D-09244 Lichtenau · Telefoon +49(0)37208/ 84-0, Fax +49(0)37208/ 84-382 · www.oli-lacke.de

volgens

- EU-Decopaint-conform
 - Z-157.10-18 (emissiegetest bouwproduct volgens DIBt-principes)
 - DIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed)
 - DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig)
 - Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximes
 - Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C.
-

Opmerkingen

- Goed schudden of roeren voor gebruik! Kleurolieën ook tijdens de verwerking af en toe homogeniseren.
 - Meng verpakkingen van verschillende partijen voor gebruik.
 - Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, voorkom plasvorming.
 - Voer een voorafgaande test uit op exotische houtsoorten en finer met een hoog gehalte aan natuurlijke stoffen.
 - Oxidatieve droging: zorg tijdens en na de verwerking voor open ramen en luchtcirculatie.
 - Gevaar voor zelfontbranding! Met olie doordrenkte doeken onder water bewaren of buiten uitgespreid laten drogen.
-

Houtvoorbereiding

- Schuur het houtoppervlak op vakkundige wijze.
- Houtschuurpapier voor meubels P180-240
- Hoe grover het schuurwerk, hoe intenser de kleur.
- Houtvochtigheid 8-12 %

TIP:

Veeg het hout vóór het definitieve schuren met verdunde OLI-NATURA Wood-Cleaner licht vochtig af. Hierdoor wordt eventueel aanwezig looizuur geneutraliseerd, de indringdiepte van de olie vergroot en het risico op latere watervlekken en -randen geminimaliseerd. Laat vervolgens minimaal 4 uur drogen.

Verwerking**Verwerking - Meubels & trappen:**

- Breng de olie gelijkmatig en dun aan met een platte kwast of microvezelroller in de richting van de nerf. Het oppervlak moet gelijkmatig worden bevochtigd.
- Laat de olie 10 - 30 minuten intrekken en polijst de overtollige olie met een witte polijstpad met de hand of een excentrische schuurmachine totdat het oppervlak verzadigd is en er niet meer nat uit ziet. Veeg eventueel overtollige olie weg met een katoenen doek of olieabsorberende doek en polijst het oppervlak totdat er geen resten meer zichtbaar zijn. Het oppervlak mag niet plakkerig aanvoelen!
- Een tweede laag OLI-NATURA Colour hardwasolie of OLI-NATURA hardwasolie kleurloos kan na 24 uur droogtijd zonder tussenschuren worden aangebracht.

Verwerking op walsen of spuitapplicatie:

- Neem voor meer informatie over de industriële toepassing van dit product contact op met onze technische dienst: 037208/ 84-210

TIP:

- Bij kleinere oppervlakken of onderdelen die qua geometrie ongunstig zijn of aan minder belasting worden blootgesteld, direct met een doordrenkte katoenen doek aanbrengen en nabehandelen.
 - Een tweede laag versterkt het kleurresultaat.
 - Bij werkbladen en sterk belaste oppervlakken moet u na minimaal 24 uur een tweede laag aanbrengen met kleurloze OLI-NATURA harde wasolie zonder tussenschuren.
-

Verbruik: 1-2 lagen, afhankelijk van de absorptie van het hout ca. 40-50 g/m² per laag (ca. 20-25 m²/l). De hoeveelheid die nodig is, varieert afhankelijk van de schuurbeurt en de houtsoort.

Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid/temperatuur is het oppervlak na 1-2 uur stofdroog, na 24 uur bewerkbaar en na 5-7 dagen volledig uitgehard. Gedurende deze tijd tegen water beschermen en voorzichtig behandelen. Gedurende deze tijd tegen water beschermen en voorzichtig behandelen.

Technische gegevens	Vastestofgehalte:	MEDIUM
	VOC:	
	Versterking:	-
	Kleuren:	Gekleurd – alle kleuren onderling mengbaar
	Verharder:	-
	Toepassingen:	2 x met ca. 40-50 g/m ² (1 liter ca. 20-25 m ² per laag)
	Aanbrengwijze:	microvezelroller, oliekwast, rol, spuiten
	Reiniging van gereedschap:	Spoel gereedschap onmiddellijk na gebruik af met de milieuvriendelijke OLI-NATURA penseelreiniger of de conventionele OLI-NATURA olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren
	Houdbaarheid:	Ongeopend min. 36 maanden. Beschermen tegen vorst.
	Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	Declaratie:	Gemodificeerde plantaardige oliën en wassen, sojaolie, houtolie, lijnolie, carnaubawas, ontaromatiseerde koolwaterstoffen, lood- en kobaltvrije droogmiddelen, oximvrije anti-huidmiddelen, kiezelzuur, gemicroniseerde wassen, lichtechte aardpigmenten
Onderhoud & reiniging	Regelmatig reinigen met OLI-NATURA houtzeep. Af en toe onderhoud indien nodig met OLI-NATURA houtverzorgingswas of OLI-NATURA Refresher. Reinig of onderhoud het oppervlak niet met een vochtige doek gedurende de eerste 5-7 dagen, terwijl de olie nog uithardt.	
Veiligheid	Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof. Meer veiligheidsinformatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .	

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor de toepassing zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 20.01.23_GS