



KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Colour Twardy olej woskowy

Pigmentowany olej woskowy o zawartości 60% substancji stałych do przezroczystego, kolorowego pokrycia podstawowego mebli z litego drewna, blatów roboczych i schodów drewnianych we wnętrzach.

Odcień	Asortyment						
	Ilość na palecie						
	Ilość w opakowaniu	1 x 0,25 l	1 x 1 l	1 x 2,5 l	1 x 10 l	6 x 1 l	2 x 2,5 l
Biała bawełna	A05225	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Jasny biały	A05226	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Popielaty	A05227	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Szary grafitowy	A05228	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pieprz czarny	A05229	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Brąz kawowy	A05230	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Szafranowy czerwony	A05231	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Zakres zastosowania	- Do drewna i materiałów drewnopochodnych, do użytku wewnętrznego - Użytkowanie prywatne i komercyjne - Meble z litego drewna - Schody drewniane - Blaty robocze						
Właściwości	- Naturalna mieszanka oleju i wosku barwi i chroni jednocześnie, nadając powierzchni drewnianej wyjątkowo aksamitną gładkość w dotyku. - Łączy głęboką impregnację oleju z oddychającą, wodoodporną i wyjątkowo odporną warstwą wosku. - Łatwa aplikacja, równomierny kolor bez konieczności wcześniejszego gruntowania - Szybkie i odporne na ścieranie utrwalenie pigmentu umożliwia szybką pracę - Możliwe jest nałożenie drugiej warstwy w celu intensyfikacji koloru bez konieczności szlifowania pośredniego - Aby uzyskać mniej intensywny efekt koloru, należy mieszać z bezbarwnym olejem woskowym OLI-NATURA. - Do wszystkich rodzajów drewna niepoddanego obróbce i świeżo szlifowanego – idealny do mebli, schodów i elementów dekoracyjnych - Trwały, łatwy w pielęgnacji i zawsze gotowy do odświeżenia						
Spełnia/sprawdzone zgodnie z	Giscode Ö 60+						

Oli Lacke GmbH · Bahnhofstr. 22, D-09244 Lichtenau · Tel. +49(0)37208/ 84-0, Faks +49(0)37208/ 84-382 · www.oli-lacke.de

	▪ Zgodny z normą EU-Decopaint ▪ Z-157.10-18 (produkt budowlany sprawdzony pod kątem emisji zgodnie z zasadami DIBt ▪ DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) ▪ DIN 53160 (odporność na ślinę i pot) ▪ Nie zawiera formaldehydu, związków aromatycznych, biocydów, konserwantów, kobaltu i oksymów
Wskazówki	▪ Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C. ▪ Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać! Farby olejne należy od czasu do czasu homogenizować również podczas obróbki. ▪ Przed użyciem wymieszać pojemniki z różnych partii. ▪ Usunąć nadmiar materiału z powierzchni, unikać tworzenia się kałuż. ▪ Na egzotycznych gatunkach drewna i fornirach bogatych w składniki przeprowadzić wstępny test. ▪ Suszenie utleniające: Podczas i po obróbce zapewnić otwarte okna i cyrkulację powietrza. ▪ Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmalki nasączone olejem przechowywać pod wodą lub suszyć na świeżym powietrzu.
Przygotowanie drewna	▪ Właściwie przeszlifować powierzchnię drewna. ▪ Szlifowanie drewna do mebli P180-240 ▪ Im grubsze szlifowanie, tym intensywniejszy kolor. ▪ Wilgotność drewna 8-12% WSKAZÓWKA: Przed ostatecznym szlifowaniem drewna należy przetrzeć je rozcieńczonym środkiem OLI-NATURA Wood-Cleaner, tak aby było lekko wilgotne. Dzięki temu zneutralizowana zostanie ewentualna kwas garbnikowy, zwiększy się głębokość wnikania oleju i zminimalizuje się ryzyko pojawienia się plam i śladów po wodzie. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 4 godziny.
Obróbka	Obróbka – meble i schody: ▪ Olej należy nakładać równomierną warstwą za pomocą płaskiego pędzla lub wałka z mikrofibry, zgodnie z kierunkiem słoików. Powierzchnia musi być równomiernie pokryta. ▪ Pozostawić olej do wchłonięcia na 10–30 minut, a następnie wypolerować nadmiar oleju za pomocą białej podkładki polerskiej ręcznie lub za pomocą szlifierki mimośrodowej, aż powierzchnia będzie nasyczona i nie będzie już wyglądała na moką. Ewentualny nadmiar oleju wytrzeć bawełnianą szmatką lub ściereczką do oleju i wypolerować bez pozostawiania śladów. Powierzchnia nie może być lepka w dotyku! ▪ Drugą warstwę oleju wosku twardego OLI-NATURA Colour lub bezbarwnego oleju wosku twardego OLI-NATURA można nałożyć po 24 godzinach schnięcia bez konieczności szlifowania. Nakładanie wałkiem lub natryskiem: ▪ Aby uzyskać więcej informacji na temat przemysłowego zastosowania tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: 037208/ 84-210 WSKAZÓWKA: ▪ W przypadku mniejszych powierzchni lub elementów konstrukcyjnych, które mają niekorzystną geometrię lub są narażone na mniejsze obciążenia, należy nakładać produkt bezpośrednio nasączoną bawełnianą szmatką, a następnie wytrzeć. ▪ Drugie nałożenie wzmacnia efekt koloru. ▪ W przypadku blatów roboczych i powierzchni narażonych na duże obciążenia, najwcześniej po 24 godzinach należy nałożyć drugą warstwę bezbarwnego oleju woskowego OLI-NATURA bez szlifowania pośredniego.

Zużycie: 1-2 warstwy, w zależności od chłonności drewna ok. 40-50 g/m² na warstwę (ok. 20-25 m²/l). Ilość nakładanego produktu różni się w zależności od szlifu i rodzaju drewna.

Schnięcie: W zależności od wilgotności powietrza/temperatury powierzchnia jest sucha w dotyku po 1-2 godzinach, można ją ponownie obrabiać po 24 godzinach, a po 5-7 dniach jest całkowicie utwardzona. W tym czasie należy chronić powierzchnię przed wodą i obchodzić się z nią ostrożnie. W tym czasie należy chronić powierzchnię przed wodą i obchodzić się z nią ostrożnie.

Dane techniczne substancji stałych:

Zawartość	MEDIUM
VOC:	
Rozjaśnianie:	-
Kolory:	Kolorowe – wszystkie kolory można ze sobą mieszać
Utwardzacz:	-
Zamówienia:	2 x ok. 40-50 g/m ² (1 litr ok. 20-25 m ² na jedno nakładanie)
Sposób nakładania:	walek z mikrofibry, pędzel olejny, walek, natrysk
Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia robocze należy natychmiast po użyciu wypłukać ekologicznym środkiem do czyszczenia pędzli OLI-NATURA lub konwencjonalnym rozcieńczalnikiem olejowym OLI-NATURA lub benzyną lakową. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować w odpowiedni sposób.
Okres przechowywania:	Nieotwarte opakowanie min. 36 miesięcy. Chronić przed mrozem.
Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.
Deklaracja:	Modyfikowane oleje roślinne i woski, olej sojowy, olej drzewny, olej lniany, воск karnauba, węglowodory bez aromatu, suszarki bez ołowiu i kobaltu, środek przeciwśrodek bez oksymu, kwas krzemowy, mikronizowane woski, odporne na światło pigmenty ziemne

Pielęgnacja i czyszczenie

Regularne czyszczenie mydłem do drewna OLI-NATURA.
Okazjonalna pielęgnacja w razie potrzeby za pomocą wosku do pielęgnacji drewna OLI-NATURA lub odświeżacza OLI-NATURA.
W ciągu pierwszych 5–7 dni, kiedy olej jeszcze twardnieje, nie należy czyścić na mokro ani konserwować.

Bezpieczeństwo

Nie wymaga oznakowania, nie jest materiałem niebezpiecznym. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki pod adresem www.oli-lacke.de.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania w formie ustnej i pisemnej mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszym doświadczeniu i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania na własną odpowiedzialność. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 20.01.23_GS