



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponibles en plusieurs
langues



FICHE TECHNIQUE

Huile-cire dure OLI NATURA®

L'huile-cire dure OLI NATURA® est une combinaison huile-cire sans pigments destinée aux meubles, escaliers et parquets, ainsi qu'aux surfaces en liège et en OSB adaptées en intérieur. Elle met subtilement en valeur la teinte et le grain du bois et confère une finition satinée, hydrofuge et anti-salissures. Facile à appliquer, elle sèche rapidement, porte le label ECARF garantissant son innocuité pour les personnes allergiques et est certifiée apte au contact alimentaire.

Teinte :	Article	Conditionnement / Unité de vente	Palette
Nature (non pigmenté)	A03675_RG	1 x 2,5 L	160
Nature (non pigmenté)	A03675_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
Nature (non pigmenté)	A03675_RF	1 x 1 L	360
Nature (non pigmenté)	A03675_RF_VE6	6 x 1 L	60
Nature (non pigmenté)	A03675_TA	1 x 250 ml	
Nature (non pigmenté)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	

* Grands conditionnements et conteneurs disponibles sur demande.

Domaine d'application	- Surfaces en bois neuves, non traitées ou fraîchement poncées en intérieur - Meubles en bois massif, escaliers en bois massif et à rénover, portes et plans de travail - Sols en bois, planchers et parquets - Matériaux dérivés du bois compatibles tels que le multiplex, le bambou, l'OSB et le liège - Utilisation dans le secteur privé, commercial et industriel
Caractéristiques	- Mélange d'huile et de cire à base de cire de carnauba - Mise en valeur discrète du bois, finition satinée. - Hydrofuge et anti-salissures, respirant et partiellement réparable - Application facile sans apprêt ni ponçage intermédiaire, séchage rapide - Certifié ECARF et testé pour le contact alimentaire (LFGB).
Conforme/testé selon	- GISCODE : Ö60+ - Conforme à la norme EU-Decopaint - Produit de construction dont les émissions ont été contrôlées selon les principes du DIBt, Z-157.10-18 - Label ECARF pour la compatibilité avec les personnes allergiques - DIN EN 71-3 : migration de certains éléments - DIN 53160 : résistance à la salive et à la transpiration - Après durcissement complet, testé pour le contact alimentaire conformément au règlement (CE) n° 1935/2004 (LFGB) - Sans formaldéhyde, composés aromatiques, biocides, conservateurs, cobalt ni oximes
Remarques	- Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : de +15 à +25 °C. Éviter l'exposition directe au soleil et la chaleur intense pendant la mise en œuvre. - Pour les sols équipés d'un chauffage au sol, éteindre le chauffage suffisamment à l'avance avant l'application. Maintenir la température requise du sol pendant l'application et le séchage. Ne remettre le chauffage en marche que progressivement, une fois le séchage suffisant. - L'essence de bois, la couleur naturelle, le ponçage et le pouvoir absorbant influencent l'aspect, l'absorption d'huile et la consommation. Avant l'application, effectuer un essai sur du bois préparé de manière similaire

	et évaluer le résultat après séchage. Cela vaut tout particulièrement pour les bois et placages riches en substances actives. ▪ Bien remuer ou agiter l'huile avant et pendant l'application. Mélanger les récipients de lots différents avant utilisation. ▪ Pour prolonger le temps de travail sur de grandes surfaces, l'huile-cire dure naturelle OLI NATURA® peut être mélangée au diluant pour huile OLI NATURA®. Respecter le rapport de mélange et les consignes d'application. ▪ Protéger les surfaces adjacentes. Éliminer l'excédent de produit de la surface ; éviter la formation de flaques. ▪ Séchage par oxydation : pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que la circulation d'air soit suffisante. ▪ Risque d'auto-inflammation : après utilisation, imbiber complètement d'eau les chiffons, torchons et tampons imprégnés d'huile, puis les laisser sécher à l'air libre en les étalant. Éviter toute accumulation de chaleur. ▪ La surface du bois doit être propre, sèche, absorbante et exempte de poussière, de graisse, de cire, de silicone et d'autres substances séparatrices. L'humidité admissible du bois est comprise entre 8 et 12 %
Prétraitements facultatifs	▪ Éliminer complètement les anciens revêtements filmogènes et les résidus de revêtement non adhérents. Vérifier la compatibilité et la capacité d'absorption suffisante des surfaces déjà huilées ; si nécessaire, poncer jusqu'au bois brut. ▪ Poncer le bois de manière professionnelle et uniforme. Pour les surfaces praticables telles que les sols et les escaliers, ne pas utiliser de grain plus fin que P100–120 ; pour les surfaces de meubles, ne pas utiliser de grain plus fin que P240. Éliminer soigneusement la poussière de ponçage. Un ponçage trop fin ou irrégulier peut altérer l'absorption de l'huile et la teinte. ▪ Le bois poncé peut être nettoyé et prétraité avec du OLI NATURA® PreOilCleaner dilué. Ce produit améliore l'absorption de l'huile et peut réduire le risque de taches de tanin. Respecter les consignes d'utilisation ; laisser sécher complètement avant l'huilage, lisser les fibres de bois hérissées si nécessaire et dépoussiérer soigneusement. ▪ Pour obtenir un effet de couleur « lessivé » ou « fumé », le bois de chêne brut peut être traité avec OLI NATURA® Antique avant l'huilage. Respecter les consignes d'utilisation. Ne pas utiliser de PreOilCleaner avant l'application d'Antique
Mise en œuvre	▪ Meubles et escaliers : bien mélanger l'huile, puis l'appliquer en couche fine et uniforme dans le sens du grain à l'aide d'un pinceau, d'une brosse plate ou d'un rouleau. Si nécessaire, réappliquer de l'huile sur les zones qui absorbent rapidement. Au bout de 20 à 30 minutes, retirer l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon absorbant ou d'un chiffon en coton, puis polir la surface avec un chiffon en coton non pelucheux ou un tampon blanc. La surface doit être sèche au toucher et ne pas coller ; aucun excès d'huile ne doit rester visible. Une deuxième application est possible au bout de 6 à 8 heures. L'appliquer également en couche fine et rapidement. Remarque : les petites surfaces ou les éléments présentant une géométrie difficile peuvent être traités directement à l'aide d'un chiffon en coton imbibé ▪ Sols : bien agiter le récipient avant utilisation ou remuer soigneusement le contenu. Pour prolonger le temps de mise en œuvre sur de grandes surfaces, mélanger soigneusement 10 parts d'huile-cire dure naturelle OLI NATURA® avec 1 part de diluant pour huile OLI NATURA®. Tester préalablement le mélange sur une surface d'essai et l'appliquer rapidement. Travailler par sections de 5 à 10 m² et appliquer l'huile en couche fine et uniforme à l'aide d'un rouleau à poils courts. Si nécessaire, réappliquer de l'huile sur les zones qui absorbent rapidement. Éliminer les excès d'huile importants à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux. Dans les 30 minutes suivant l'application, polir la surface à l'aide d'un tampon blanc jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher et qu'aucun excès d'huile ne soit plus visible. Une deuxième application est possible après 6 à 8 heures ; l'appliquer également en couche fine et rapidement. Application mécanique : sur les grandes surfaces, le polissage avec le tampon blanc peut également être effectué à l'aide d'une ponceuse excentrique ; sur les sols, à l'aide d'une monobrosse. Application industrielle : pour une utilisation sur des installations industrielles, veuillez contacter notre service technique : +49 (0)37208 84-210. Rendement : environ 40 à 50 g/m² par couche, soit environ 20 à 25 m²/l. Le rendement réel dépend de l'essence de bois, du ponçage et du pouvoir absorbant. Séchage : en fonction de la température, de l'humidité de l'air et de la circulation de l'air, sec au toucher après environ 1 à 2 heures, recouvrable après 6 à 8 heures, praticable avec précaution après environ 24 heures et

5 à 7 jours, le produit est complètement durci. Les basses températures, une humidité élevée, une faible circulation d'air et un excès de produit retardent le séchage.

Entretien et nettoyage

Balayer ou passer l'aspirateur régulièrement sur les sols, dépoussiérer les meubles à sec. Une fois le durcissement complet, nettoyer si nécessaire avec un chiffon légèrement humide imprégné de **savon pour bois OLI NATURA®**. Si la protection s'estompe, rafraîchir la surface nettoyée et complètement sèche avec **la cire d'entretien pour bois OLI NATURA®**.

Respecter les consignes d'utilisation du produit d'entretien concerné. Pendant les 5 à 7 premiers jours, protéger la surface de l'humidité et ne pas la nettoyer ni l'entretenir avec un chiffon humide.

Caractéristiques techniques

Matière solide	Moyenne
COV	< 500 g/l - nettement inférieur à la valeur limite de l'UE (cat. A/f) : 700 g/l (2010)
Couleurs	Naturel (non pigmenté)
Mise en valeur du bois :	Souligne avec discrétion la teinte naturelle du bois et met en valeur son grain. L'effet dépend de l'essence, de la couleur d'origine et du ponçage.
Rendement :	1 à 2 couches d'environ 40 à 50 g/m ² chacune (1 litre correspond à environ 20 à 25 m ² par couche). La consommation réelle dépend de l'essence de bois, du ponçage et du pouvoir absorbant. Nombre de couches : En règle générale, deux sur du bois non traité. Une seule couche peut suffire pour les éléments peu sollicités tels que les étagères et les petits éléments, ainsi que pour la rénovation de surfaces huilées intactes et suffisamment absorbantes.
Mode d'application :	pinceau, rouleau, spatule, éponge, chiffon, tampon, pistolet pulvérisateur, machine à rouler
Nettoyage des outils :	Nettoyer immédiatement après utilisation avec le nettoyant pour pinceaux OLI NATURA®, le diluant pour huile OLI NATURA® ou de l'essence minérale. Éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation.
Durée de conservation :	Au moins 36 mois dans le conditionnement d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les conditionnements entamés et les utiliser dans les plus brefs délais.
Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation régionale.
Composition :	Huiles et cires végétales modifiées (dont de l'huile de soja et de la cire de carnauba), hydrocarbures désaromatisés, agents siccatifs sans cobalt et agents anti-adhésifs sans oxime.
Sécurité	Non classé comme dangereux selon le règlement CLP ; les pictogrammes de danger et le mot d'avertissement du SGH ne sont pas requis. Ce produit n'est pas une marchandise dangereuse. Tenir hors de portée des enfants. Les chiffons, linges et tampons imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément ; respecter les consignes de manipulation en toute sécurité.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, sont fournies à titre purement indicatif. Elles reposent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. La publication de cette édition rend caduques toutes les éditions précédentes. Mise à jour : septembre 2026