



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-NATURA Holzpflegewachs

Flüssiges Pflegewachs auf Naturöl-/Wachsbasis für Pflege & Farbauffrischung von geölt-& gewachsenen Holzoberflächen im Innenbereich. In Natur - mit farbvertiefender Optik.

Farbton	Sortiment				
	Anz. Je Palette	360	60		
	Anz. Je VPE	1 x	6 x	1 x	24 x
		1 L	1 L	250 ml	250 ml
Farblos	A03675	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none">▪ Naturgeöltes & geölt-& gewachsenes Holz▪ Privat & Gewerbe▪ Massivholzmöbel▪ Fußböden & Treppen
--------------------------	---

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▪ Erstpflege & Auffrischung aller naturgeölten & geölt-& gewachsenen Holzoberflächen▪ Universell - für Holzböden, Treppen & Möbel▪ Frischt die Farbe auf, gibt Holz neuen Schutz▪ Schmutz- und wasserabweisend, antistatisch▪ Einfach mit Baumwolltuch, Polierpad, Sprüher oder Wischwiesel aufzutragen▪ Hohe Ergiebigkeit: 1 Liter reicht pro Auftrag für ca. 50-100 m²▪ Für Spielzeug geeignet, ohne Konservierungs- und Duftstoffe
----------------------	--

Erfüllt/Geprüft nach	<ul style="list-style-type: none">▪ Giscode Ö 60+▪ EU-Decopaintkonform▪ DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)▪ DIN 53160 (speichel- und schweißecht)▪ Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen
-----------------------------	--

Hinweise	<p>Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +30 °C. Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren! Gebinde verschiedener Chargen vor Gebrauch mischen. Überschüssiges Material von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung vermeiden. Auf inhaltsstoffreichen Exotenhölzern und Furnieren Vorversuch durchführen. Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster und Luftzirkulation sorgen. Selbstentzündungsgefahr! Ölgetränkte Lappen unter Wasser aufbewahren oder im Freien ausgebreitet trocknen.</p>
-----------------	---

Vorbereitung	<p>Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.</p>
---------------------	--

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

Verarbeitung

Kleine Flächen (Möbel)

- Weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegeöl tränken und in das Holz einpolieren.
- Innerhalb von 10 Minuten nasses Öl mit einem trockenen Baumwolltuch/Ölsaughtuch abnehmen & auspolieren. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.
- Während der Aushärtungszeit vor Wasser schützen und nicht feucht pflegen.

Große Flächen (Böden):

- Pflegeöl mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen. Bei trockenen Stellen nachölen.
- Innerhalb von 10 Minuten nasses Öl mit einem Super-Handpad in weiß oder beige unter dem Padhalter für Teleskopstiel einpolieren. Alternativ können Sie auch eine Einscheibenmaschine verwenden. Polieren Sie so lange, bis die Fläche gleichmäßig erscheint.
- Abschließend Oberfläche mit einem Super-Handpad in weiß oder Ölsaughtuch auspolieren. Es darf kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.
- Während der Aushärtungszeit vor Wasser schützen und nicht feucht pflegen.

Verbrauch: 1 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 20-40 ml/m² pro Auftrag (ca. 25-50 m²/l). Die Auftragsmengen variieren je nach Schliff und Holzart.

Trocknung: Je nach Luftfeuchte/Temperatur ist die Oberfläche nach 1 Stunde staubtrocken, schonend belastbar nach ca. 12 Stunden, nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet. Während dieser Zeit vor Wasser schützen und schonend behandeln.

HINWEIS:

Der Verbrauch ist abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen verzögert die Trocknung ebenso wie niedrige Temperaturen und/oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und/oder eine zu hohe Holzfeuchte.

Das Pflegewachs empfiehlt sich für die Auffrischung oxidativ geölter Oberflächen. Bei UV-geöltem Fertigparkett bitten nicht verwenden, da das Pflegeöl ein "offenes Porensystem" benötigt. Im Zweifelsfall an verdeckter Stelle eine Probefläche anlegen.

Technische Daten

Solid-Anteil:	Low
VOC:	550 g/l
Anfeuerung:	High
Farben:	Natur (farblos/unpigmentiert)
Härter:	-
Aufträge:	ca. 10-20 g/m ² (1 Liter ca. 50-100 m ² pro Auftrag)
Auftragsweise:	weißem Polierpad, Ölsaughtuch oder Baumwolltuch, Wischwiesel
Reinigung von Werkzeugen:	Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit dem umweltschonendem OLI-NATURA Pinselreiniger oder dem konventionellen OLI-NATURA Ölverdünner bzw. Testbenzin ausspülen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen
Lagerfähigkeit:	Ungeöffnet min. 36 Monate. Vor Frost schützen.
Entsorgung:	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Deklaration:	Modifizierte pflanzliche Öle, Leinöl, Holzöl, Rizinusöl, Carnaubawachs, Isoparaffin in pharmazeutischer Qualität, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, oximfreies Antihautmittel.
Pflege & Reinigung	Regelmäßige Reinigung mit OLI-NATURA Holzseife. In den ersten 2-3 Tagen, in denen das Öl noch durchhärtet, nicht feuchtreinigen oder nachpflegen.
Sicherheit	Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de .

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 18.11.24_GS
