



FICHE TECHNIQUE

Cire d'entretien pour bois OLI-NATURA

Cire d'entretien liquide à base d'huile naturelle et de cire pour l'entretien et le rafraîchissement des couleurs des surfaces en bois huilées et cirées à l'intérieur. Naturel - avec un aspect qui intensifie les couleurs.

Teinte	Gamme				
	Quantité par palette	360	60		
	Nombre par emballage	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Incolore	A03675	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Domaine d'application**
- Bois huilé naturel et huilé et ciré
 - Usage privé et professionnel
 - Meubles en bois massif
 - Sols et escaliers

- Propriétés**
- Premier entretien et rafraîchissement de toutes les surfaces en bois huilé naturel et huilé et ciré
 - Universel - pour les sols en bois, les escaliers et les meubles
 - Ravive la couleur et protège le bois
 - Repousse la saleté et l'eau, antistatique
 - Facile à appliquer avec un chiffon en coton, un tampon à polir, un vaporisateur ou une serpillière
 - Rendement élevé : 1 litre suffit pour environ 50 à 100 m² par application
 - Convient aux jouets, sans conservateurs ni parfums

- Conforme/testé selon**
- Giscode Ö 60+
 - Conforme à la norme EU-Decopaint
 - DIN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants)
 - DIN 53160 (résistant à la salive et à la transpiration)
 - Sans formaldéhyde, aromates, biocides, conservateurs, cobalt et oximes

Remarques

Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : +15 à +30 °C.
Bien agiter ou remuer avant utilisation !
Mélanger les récipients de différents lots avant utilisation.
Éliminer l'excédent de produit de la surface, éviter la formation de flaques.
Effectuer un essai préalable sur les bois exotiques et les placages riches en substances actives.
Séchage oxydatif : pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que l'air circule.
Risque d'auto-inflammation ! Conserver les chiffons imbibés d'huile dans l'eau ou les sécher à l'air libre.

Préparation

Avant toute opération d'entretien, il est recommandé de nettoyer à sec puis à l'eau avec le savon pour bois OLI-NATURA. Laisser sécher complètement la surface.
Bien agiter le récipient avant utilisation.

Application**Petites surfaces (meubles)**

- Imprégner un tampon blanc ou un chiffon en coton d'huile d'entretien pour bois et faire pénétrer dans le bois.
- Dans les 10 minutes, essuyez l'huile humide avec un chiffon en coton sec/un chiffon absorbant et polissez. Il ne doit pas rester d'excédent d'huile.
- Pendant le temps de durcissement, protéger de l'eau et ne pas entretenir avec un chiffon humide.

Grandes surfaces (sols) :

- Appliquez une fine couche d'huile d'entretien à l'aide d'un vaporisateur ou d'un balai à franges. Réappliquez de l'huile sur les zones sèches.
- Dans les 10 minutes, faire pénétrer l'huile humide à l'aide d'un super tampon blanc ou beige placé sous le support pour manche télescopique. Vous pouvez également utiliser une monobrosse. Polir jusqu'à ce que la surface semble uniforme.
- Pour finir, polissez la surface avec un tampon Super-Handpad blanc ou un chiffon absorbant l'huile. Il ne doit rester aucun excédent d'huile sur la surface.
- Pendant le temps de durcissement, protégez la surface de l'eau et ne l'humidifiez pas.

Consommation : 1 application, selon le pouvoir absorbant du bois, environ 20-40 ml/m² par application (environ 25-50 m²/l). Les quantités à appliquer varient en fonction du ponçage et du type de bois.

Séchage : en fonction de l'humidité de l'air et de la température, la surface est sèche au toucher après 1 heure, peut être sollicitée avec précaution après environ 12 heures et est complètement durcie après 2 à 3 jours. Pendant ce temps, protéger de l'eau et manipuler avec précaution.

REMARQUE :

La consommation dépend du type de bois et du pouvoir absorbant du support. Un excès de produit sur les zones non absorbantes retarde le séchage, tout comme les températures basses et/ou une humidité de l'air trop élevée et/ou une humidité du bois trop importante.

La cire d'entretien est recommandée pour rafraîchir les surfaces huilées oxydées. Ne pas utiliser sur du parquet fini huilé UV, car l'huile d'entretien nécessite un « système à pores ouverts ». En cas de doute, faire un essai sur une zone cachée.

Caractéristiques techniques

Teneur en solides :	Faible
COV :	550 g/l
Activation :	Élevée
Couleurs :	Naturel (incolore/non pigmenté)
Durcisseur :	-
Applications :	env. 10-20 g/m ² (1 litre env. 50-100 m ² par application)
Mode d'application :	tampon de polissage blanc, chiffon absorbant ou chiffon en coton, balai à franges
Nettoyage des outils :	rincer les outils immédiatement après utilisation avec le nettoyant pour pinces OLI-NATURA respectueux de

	l'environnement ou le diluant pour huile OLI-NATURA conventionnel ou de l'essence minérale. Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.
Durée de conservation :	Au moins 36 mois dans son emballage d'origine. Protéger du gel.
Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.
Déclaration :	Huiles végétales modifiées, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, cire de carnauba, isoparaffine de qualité pharmaceutique, siccatifs sans plomb ni cobalt, agent anti-dermatite sans oxime.
Entretien et nettoyage	Nettoyer régulièrement avec le savon pour bois OLI-NATURA. Ne pas nettoyer à l'eau ni entretenir pendant les 2 à 3 premiers jours, pendant lesquels l'huile durcit.
Sécurité	Pas d'étiquetage, produit non dangereux. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de .

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient écrites ou verbales, ne constituent que des conseils sans engagement. Elles sont basées sur notre expérience et les connaissances pratiques actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont adaptés à l'usage prévu. Toutes les éditions précédentes perdent ainsi leur validité. Version : 18/11/24_GS