



SKANNAR QR-KOD
för datablad, säkerhetsinformation –
tillgänglig på flera språk



TEKNISKT DATABLAD

OLI-NATURA HS Profiöl

1K+2K högfast olja – färglös och färgad.

HELT NATURLIG TRÄOLJA. ETT SKIKT. Allroundprodukten bland högfasta oljor. Emissionskontrollerad premiumolja för alla trätytor inomhus – lång öppen tid och hög beständighet. En enda applicering räcker, även vid hård belastning. Den avstämda initiala torkningen säkerställer en säker, klubbfri oljning även av stora ytor – utan synliga ansatser. Testad för kontakt med livsmedel, certifierad halkskydd, baubook-deklarerad (färglös). Den enkla appliceringen och den höga slitstyrkan gör oljan idealisk för parkett, trappor, möbler, bänkskivor, badrumsmöbler och hållbara byggprojekt. Finns i färglöst och färgat. För snabbare härdning, bättre pigmentbindning och ökad beständighet kan härdaren **OLI-NATURA Hardener** blandas i blandningsförhållandet 10:1.

Färgton	Sortiment							
	Antal per pall	160	80	360	60	28		
	Antal per förpackning	1 x 2,5 L	2 2,5 L	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	6 x 250 ml	1 x 10 L
Färglös	A01375	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chokladbrun	A05550	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mahognybrun	A05551	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Terra Brown	A05552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ljusbrun	A05553	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valnöt	A01384	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beige Grå	A05554	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Umbra Grey	A05556	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traffic Grey	A05557	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jet Black	A05555	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Signalvit	A05558	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ljus elfenben	A05559	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polarvit	A01401	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Användningsområde	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trä inomhus ▪ Privat & kommersiellt & industriellt ▪ Trägolv och trappor ▪ Massiva trämöbler ▪ Bänkskivor och bord ▪ Epoxiharts möbler där maximal transparens är viktigt
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skyddar + färgar med endast ett lager: högfäst impregneringsolja på naturlig oljebas för maximal träsaturation ▪ Snabbhärdande, mycket dryg ▪ För alla obehandlade och nyslipade träslag – idealisk för golv, trappor, möbler, bänkskivor och badrumsmöbler ▪ Hög transparens utan vaxinnehåll ▪ Tränger djupt in i porerna, ger andningsbara, vatten- och smutsavvisande naturliga oljeytor som är hållbara, lätta att sköta och delvis kan fräschas upp utan att lämna märken ▪ OLI-NATURA HS Hardener kan användas för snabbare härdning. Främjar pigmentbindningen och förbättrar förankringen på finslipat trä, som är vanligt vid epoxiarbete.
Uppfyller/testad enligt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giscode (färglös): Ö10+ vid 1K-bearbetning / Ö10+/DD vid 2K-bearbetning ▪ Giscode (färgad): Ö20+ vid 1K-bearbetning / Ö20+/DD vid 2K-bearbetning ▪ VOC-halt: EU-Decopaint-konform ▪ Utsläpp: Z-157.10-17 – emissionskontrollerat byggprodukt enligt DIBt-principer, AgBB-kompatibelt ▪ Arbetsmiljö: TRGS-godkänd (enligt TRGS 617) ▪ Halkmotstånd: testad enligt EN 16165:2021-10, bilaga B / DGUV-regel 108-003 – klass R10 (färglös), R11 (färgad, 2K) ▪ Hållbarhet: Baubook-deklarerad (färglös) och överensstämmer med kriterierna från BNB och QNG ▪ DIN EN 71-3 (säkerhet för leksaker) ▪ DIN 53160 (saliv- och svettbeständig) ▪ LFGB-testad (lämplig för kontakt med livsmedel) enligt (EG) nr 1935/2004 – efter fullständig härdning (färglös) ▪ Fri från formaldehyd, aromater, biocider, konserveringsmedel, kobolt och oximer
Anvisningar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Material-, objekt- och omgivningstemperatur +15 till +30 °C. ▪ Skaka eller rör om väl före användning! ▪ Blanda behållare från olika batcher före användning. ▪ Ta bort överflödigt material från ytan, undvik att det bildas pölar. ▪ Gör ett förprov på exotiska träslag och fanér med hög halt av innehållsämnena. ▪ Oxidativ torkning: Se till att fönstren är öppna och att luften cirkulerar under och efter bearbetningen. ▪ Risk för självantändning! Förvara oljedränkta trasor under vatten eller låt dem torka utomhus.
Förberedelse av trä	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slipa träytan på ett fackmannamässigt sätt. ▪ Träslipning för golv P100-120 ▪ Träslipning för möbler maximalt P180 / vid finare slipning bearbetning med härdare ▪ Ju grövre slipning, desto intensivare färg. ▪ Träfuktighet 8–12 % <p>TIPS:</p>

Innan den slutliga slipningen av träet, torka av träet med OLI-NATURA PreOilCleaner så att det är lätt fuktigt. Detta neutraliserar eventuell garvsyra, ökar oljans penetrationsdjup och minimerar risken för senare vattenfläckar och -ränder. Låt sedan torka i minst 2 timmar.

Bearbetning

Möbler och trappor:

- Beroende på objektets geometri, applicera oljan först jämnt med en platt pensel eller oljerulle eller applicera direkt på ytan och sprid omedelbart med en beige pad för hand eller med en excenterslipmaskin och en passande beige pad och massera in. Ytan måste vara jämnt fuktad. Om oljan absorberas för snabbt, tillsätt lite mer olja.
- Låt oljan tränga in i några minuter och polera bort överflödiga olja med en vit polerpad för hand eller med en excenterslipmaskin tills ytan är mättad och inte längre verkar våt. Torka eventuellt överflödiga olja med en bomullsduk eller oljesugande duk och polera bort alla rester. Ytan får inte kännas klabbig!
- Vid behov, polera igen nästa dag med en vit polerpad och lite olja (5-10 ml/m²).

Golv:

- Applicera oljan jämnt och tunt med en spatel, oljerulle eller oljeborste. Arbeta i sektioner mellan 5 och 15 m². Olja efter på torra ställen.
- Polera in den våta oljan inom 60–90 minuter med en enskivig polermaskin eller polermaskin med beige polerskiva. Alternativt kan du också arbeta med en beige superhandpolerskiva under polerskivhållaren för teleskopstång. Polera tills träet är mättat.
- För slutpolering och för att ta bort eventuellt överskott av olja, polera ytan för hand eller med polermaskin med en oljeabsorberande trasa eller vit polerpad. Det får inte finnas något överskott av olja kvar på ytan.

Valfritt med härdare: (förkortar härdningstiden och optimerar skyddet)

- För 2K-användning, blanda de båda komponenterna olja och härdare OLI-NATURA Hardener i förhållandet 10 delar olja och 1 del härdare noggrant strax före användning. Bearbeta materialet omedelbart. Håll inte tillbaka överflödigt material. Speltiden är 2-3 timmar för färglösa oljor. Bearbetning enligt beskrivningen ovan.

Bearbetning på valsverk:

- För mer information om industriell användning av denna produkt, vänligen kontakta vår tekniska service: 037208/ 84-210

TIPS:

- På mindre ytor eller komponenter som har en ogynnsam geometri eller utsätts för mindre påfrestningar kan produkten även appliceras direkt med en indränkt bomullsduk och torkas av.

Förbrukning: 1 applicering, beroende på träets absorptionsförmåga ca 20-40 ml/m² per applicering (ca 25-50 m²/l). Appliceringsmängden varierar beroende på slipning och träslag.

Torkning: Beroende på luftfuktighet/temperatur är ytan dammtorr efter 1–2 timmar och helt härdad efter 5–7 dagar. Som 2K-olja förkortas härdningstiden till 24 timmar. Skydda mot vatten och behandla varsamt under denna tid.

Tekniska data

Fast innehåll: Hög

VOC: -

Hejarop:	Hög
Färger:	Natur (opigmenterad), olika nyanser, blandningsservice enligt RAL
Härdare:	(tillval) OLI-NATURA Hardener / MV 10:1
Applicering:	1 x med ca 20-40 g/m ² (1 liter ca 25-50 m ² per applicering)
Appliceringsmetod:	Spatel, oljerulle, oljepensel, valsmaskin
Rengöring av verktyg:	Spola av arbetsredskapen omedelbart efter användning med den miljövänliga OLI-NATURA penselrengöraren eller den konventionella OLI-NATURA oljeförtunnaren eller testbensin. Kassera rengöringsrester på korrekt sätt.
Lagringstid:	I originalförpackning minst 36 månader (färglös) respektive 24 månader (färgad). Förvaras svalt, torrt och frostfritt. Öppnade förpackningar: Förslut omedelbart och använd inom kort, eftersom kontakt med luft minskar hållbarheten.
Avfallshantering:	Tomma behållare och produktrester ska kasseras enligt regionala bestämmelser.
Deklaration:	Modifierade vegetabiliska oljor, linolja, träolja, ricinolja, bly- och koboltfri torkmedel, oximfri anti-hudmedel. De färgade varianterna innehåller dessutom oorganiska och organiska färgpigment.

Skötsel & rengöring Regelbunden rengöring med OLI-NATURA trätvål.

Vid behov, underhåll med OLI-NATURA träsvamp eller OLI-NATURA Refresher.

Under de första 5–7 dagarna, när oljan fortfarande härdar, får du inte torka av med fuktig trasa eller underhålla.

Säkerhet

- Märkning krävs inte, inget farligt gods.
- Oljedränkta trasor, dynor eller svampar kan självantända på grund av värmeackumulering! Förvara därför dem under vatten efter användning eller fukta dem och låt dem torka utomhus innan de kasseras.
- P102: Får inte komma i händerna på barn.
- Ytterligare säkerhetsinformation finns i säkerhetsdatabladet på www.oli-lacke.de.

Våra muntliga och skriftliga rekommendationer avseende användning är endast vägledande. De baseras på våra erfarenheter och den aktuella kunskapen från praktiken. De befriar inte användaren från ansvaret att själv kontrollera att våra produkter är lämpliga för det avsedda användningsområdet. Härmed upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Status: 21.08-2025_GS_SST