



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-NATURA Scandic-Oil „Classic“

VOC-freies Hydro-Parkett-Öl im Rohholzeffekt für Wohnparkett aus hellen Laubhölzern, Nadelhölzern und Eiche. Optional mit Härter zu verarbeiten. Damit wird die Beständigkeit -insbesondere gegenüber Fetten- nochmals deutlich erhöht.

Farbton	Sortiment		
	Anz. Je Palette	96	48
	Anz. Je VPE	1 x	2 x
		5 L	5 L
Farblos	A04356	☒	☒

Anwendungsbereich	▪ Holz innen ▪ Privat ▪ Gewerbe (als 2K Variante) ▪ Massivholzparkett & Dielen
Eigenschaften	▪ Parkett-Öl im Rohholzeffekt auf Wasserbasis für Wohnparkett - wohngesund ▪ Für rohe und frisch geschliffene Parkett- und Dielenböden aus hellem Laub- und Nadelholz - Eiche, Douglasie, Weißtanne, Birke oder Kiefer ▪ Bewahrt natürliche Haptik und Optik - intensiviert kaum die Farbe des Holzes ▪ Trocknet schnell und riecht sehr mild ▪ Holz bleibt offenporig und atmungsaktiv - gut für das Raumklima ▪ Pflegeleichte Oberfläche - kann immer wieder aufgefrischt werden ▪ Profiqualität - für den professionellen Boden- und Parkettleger ▪ In Küchenbereichen und Flächen bei denen mit Fettspritzern zu rechnen ist, grundsätzlich mit Härter verarbeiten
Erfüllt/Geprüft nach	▪ Gicode: Ö10+ bei 1K-Verarbeitung / Ö10+/DD bei 2K-Verarbeitung ▪ EU-Decopaint-konform ▪ Z-157.10-217 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen) ▪ Baubook-deklariert ▪ DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) ▪ DIN 53160 (speichel- und schweißecht) ▪ Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, ▪ Aromaten, Bioziden, Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Kobalt und Oximen
Hinweise	• Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +30 °C.

	• Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren! Auch während der Verarbeitungsdauer gelegentlich homogenisieren. • Gebinde verschiedener Chargen vor Gebrauch mischen. • Überschüssiges Material von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung vermeiden. • Auf inhaltsstoffreichen Exotenhölzern Vorversuch durchführen. • Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster und Luftzirkulation sorgen. • Keine Selbstentzündungsgefahr!
Holzvorbereitung	• Holzoberfläche fachgerecht schleifen. • Holzendschliff für Parkett P120 • Je gröber der Schliff, desto intensiver die Aufhellung. • Holzfeuchte 8-12 % TIPP: Vor dem finalen Holzschliff das Holz mit OLI-NATURA PreOilCleaner nebelfeucht abwischen. Damit wird mögliche Gerbsäure neutralisiert, die Eindringtiefe des Öls erhöht und die Gefahr von späteren Wasserflecken und-ränder minimiert. Anschließend mindestens 4 Stunden trocknen lassen.
Verarbeitung	Verarbeitung 2K: (Zur Optimierung der Schutzwirkung) ▪ Für die 2K-Anwendung die beiden Komponenten Öl und H2O-Hardener im Verhältnis 10 Anteile Öl und 1 Anteil Härter kurz vor Gebrauch gründlich mischen. Das Material sofort verarbeiten. Überschüssiges Material nicht zurückschütten. Die Topfzeit beträgt 4 Stunden. Verarbeitung – Rollapplikation 1. SCHÜTTELN: Gebinde gut schütteln. 2. ERSTER ÖLAUFTRAG: Tragen Sie das Parkett-Öl mit einer kurzflorigen Microfaserrolle (ca. 5 mm) gleichmäßig satt auf. Arbeiten Sie wegen der raschen Trocknung zügig und vermeiden Sie in bereits getrocknetes Öl hineinzurollen. 3. TROCKNEN LASSEN: Lassen Sie die Oberfläche mindestens 2-3 Stunden trocknen. 4. GLÄTTSCHLIFF: Den getrockneten Erstauftrag mit einem schwedenroten Lackschleifpad zwischenschleifen und gut entstauben/absaugen. 5. ZWEITER ÖLAUFTRAG: Tragen Sie das Parkett-Öl quer zum vorherigen Arbeitsgang mit einer kurzflorigen Microfaserrolle gleichmäßig satt auf. 6. Nach dem Auftragen können Sie entweder die Oberfläche trocknen lassen oder die nasse Oberfläche sofort vorsichtig mit einem weißen Pad auspolieren. Durch das Auspolieren erhält die Oberfläche ein matteres Finish. • Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu lange auszupolieren und niemals eine bereits getrocknete Oberfläche zu polieren. Durch das Polieren mit dem weißen Pad erhält die Oberfläche ein matteres Finish. Tipp: ▪ Um die Widerstandsfähigkeit des Bodens nochmals zu erhöhen, kann schon nach weiteren 3 Stunden Trocknung die Oberfläche mit OLI-NATURA Refresher erstgepflegt werden. Verarbeitung auf Walzanlagen

- Für mehr Informationen zur industriellen Anwendung von OLI-NATURA Scandic-Oil „For Manufaktur“ kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service: 037208/ 84-210

Verbrauch: 2 Aufträge, je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 60-80 g/m² pro Auftrag (ca. 12-15 m²/l). Die Auftragsmengen variieren je nach Schliff und Holzart.

Trocknung: Je nach Luftfeuchte/Temperatur ist die Oberfläche nach 1 Stunde staubtrocken, überarbeitbar nach 4 Stunden, nach 5-7 Tagen voll durchgehärtet. Während dieser Zeit vor Wasser schützen und schonend behandeln.

Technische Daten	Solid-Anteil:	Low
	VOC:	-
	Anfeuerung:	Low
	Farben:	Rohholzeffekt
	Härter:	(Optional) H2O-Hardener / MV 10:1
	Aufträge:	2 x mit ca. 60-80 g/m ² (1 Liter ca. 12-15 m ² pro Auftrag)
	Auftragsweise:	Microfaser-Rolle (5mm)
	Reinigung von Werkzeugen:	Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.
	Lagerfähigkeit:	Ungeöffnet min. 24 Monate. Vor Frost schützen.
	Entsorgung:	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
	Deklaration:	Modifizierte pflanzliche Öle, Leinöl, Holzöl, Rizinusöl, blei- und kobaltfreier Trockner, oximfreies Anti-Hautmittel.
Pflege & Reinigung	Regelmäßige Reinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Gelegentliche Pflege nach Bedarf mit OLI-NATURA Refresher. In den ersten 5-7 Tagen, in denen das Öl noch durchhärtet, nicht feuchtreinigen oder nachpflegen.	
Sicherheit	Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de .	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 25.06.2025_GS