



ESCANEA EL CÓDIGO QR

para obtener hojas de datos, información de seguridad
disponible en varios idiomas



FICHA TÉCNICA

OLI-NATURA Scandic-Oil «Classic»

Aceite hidrofugante sin COV con efecto madera cruda para parquet de madera clara de frondosas, coníferas y roble. Se puede aplicar con endurecedor opcional. De este modo se aumenta considerablemente la resistencia, especialmente frente a las grasas.

Tono	Gama		
	Cantidad por palé	96	48
	Cantidad por unidad de embalaje	1 x 5 l	2 x 5 l
Incoloro	A04356	☒	☒
Ámbito de aplicación	▪ Madera en interiores ▪ Particular ▪ Comercial (como variante 2K) ▪ Parquet de madera maciza y tarimas		
Propiedades	▪ Aceite para parquet con efecto madera en bruto a base de agua para parquet residencial: saludable para el hogar ▪ Para suelos de parquet y tarimas sin tratar y recién lijados de madera clara de frondosas y coníferas: roble, abeto de Douglas, abeto blanco, abedul o pino ▪ Conserva el tacto y el aspecto naturales, apenas intensifica el color de la madera ▪ Se seca rápidamente y tiene un olor muy suave ▪ La madera permanece porosa y transpirable, lo que es bueno para el clima interior ▪ Superficie fácil de cuidar: se puede renovar una y otra vez ▪ Calidad profesional: para instaladores profesionales de suelos y parquetes. ▪ En cocinas y superficies expuestas a salpicaduras de grasa, aplicar siempre con endurecedor		
Cumple/Probado según	▪ Giscode: Ö10+ con aplicación 1K / Ö10+/DD con aplicación 2K ▪ Conforme con EU-Decopaint ▪ Z-157.10-217 (producto de construcción con emisiones probadas según los principios DIBt) ▪ Declarado en Baubook ▪ DIN EN 71-3 (seguridad de los juguetes) ▪ DIN 53160 (resistente a la saliva y al sudor) ▪ Sin cobalto ni oximas, SIN formaldehído, ▪ aromáticos, biocidas, libre de formaldehído, aromáticos, biocidas, cobalto y oximas		

Indicaciones	• Temperatura del material, del objeto y del entorno: entre +15 y +30 °C. • ¡Agitar o remover bien antes de usar! Homogeneizar ocasionalmente durante el tiempo de procesamiento. • Mezclar los envases de diferentes lotes antes de usar. • Eliminar el material sobrante de la superficie, evitando la formación de charcos. • Realizar una prueba previa en maderas exóticas con alto contenido en sustancias activas. • Secado oxidativo: durante y después del procesamiento, mantenga las ventanas abiertas y asegure la circulación del aire. • ¡No hay peligro de autoignición!
Preparación de la madera	• Lijar la superficie de la madera de forma profesional. • Lijado de madera para parquet P120 • Cuanto más grueso sea el lijado, más intenso será el aclarado. • Humedad de la madera: 8-12 %. CONSEJO: Antes del lijado final, limpiar la madera con OLI-NATURA PreOilCleaner ligeramente humedecido. De este modo se neutraliza el ácido tánico, se aumenta la profundidad de penetración del aceite y se minimiza el riesgo de que aparezcan manchas y bordes de agua posteriormente. A continuación, dejar secar durante al menos 4 horas.
Aplicación	Aplicación 2K: (para optimizar el efecto protector) ▪ Para la aplicación 2K, mezclar bien los dos componentes, aceite y endurecedor H₂O, en una proporción de 10 partes de aceite y 1 parte de endurecedor, justo antes de su uso. Procesar el material inmediatamente. No verter el material sobrante. El tiempo de vida útil es de 4 horas. Aplicación: con rodillo 1. AGITAR: Agitar bien el envase. 2. PRIMERA APLICACIÓN DE ACEITE: Aplique el aceite para parquet de manera uniforme y abundante con un rodillo de microfibra de pelo corto (aprox. 5 mm). Trabaje rápidamente debido al rápido secado y evite pasar el rodillo sobre el aceite ya seco. 3. DEJAR SECAR: Deje secar la superficie durante al menos 2-3 horas. 4. LIJADO SUAVE: Lije la primera capa seca con una lija para barniz de grano fino y elimine bien el polvo con un paño o una aspiradora. 5. SEGUNDA APLICACIÓN DE ACEITE: Aplique el aceite para parquet de forma uniforme y abundante con un rodillo de microfibra de pelo corto en sentido transversal al paso anterior. 6. Después de la aplicación, puede dejar secar la superficie o pulirla inmediatamente con cuidado con una almohadilla blanca. El pulido le da a la superficie un acabado más mate. • Tenga cuidado de no pulir la superficie durante demasiado tiempo y nunca pula una superficie ya seca. Al pulir con la almohadilla blanca, la superficie adquiere un acabado más mate. Consejo: ▪ Para aumentar aún más la resistencia del suelo, se puede aplicar OLI-NATURA Refresher como primer tratamiento después de otras 3 horas de secado. Aplicación en laminadoras

- Para obtener más información sobre la aplicación industrial de OLI-NATURA Scandic-Oil «For Manufaktur», póngase en contacto con nuestro servicio técnico: 037208/ 84-210

Consumo: 2 aplicaciones, dependiendo de la capacidad de absorción de la madera, aprox. 60-80 g/m² por aplicación (aprox. 12-15 m²/l). Las cantidades aplicadas varían según el lijado y el tipo de madera.

Secado: dependiendo de la humedad del aire y la temperatura, la superficie está seca al tacto después de 1 hora, se puede volver a tratar después de 4 horas y está completamente endurecida después de 5-7 días. Durante este tiempo, proteger del agua y tratar con cuidado.

Datos técnicos	Contenido en sólidos:	Bajo
	COV:	-
	Atenuación:	Bajo
	Colores:	Efecto madera en bruto
	Endurecedor:	(Opcional) H2O-Hardener / MV 10:1
	Aplicaciones:	2 x con aprox. 60-80 g/m ² (1 litro aprox. 12-15 m ² por aplicación)
	Modo de aplicación:	Rodillo de microfibra (5 mm)
	Limpieza de herramientas:	Enjuagar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Eliminar los restos de limpieza de forma adecuada.
	Almacenamiento:	Sin abrir, mínimo 24 meses. Proteger de las heladas.
	Eliminación:	Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional.
	Declaración:	Aceites vegetales modificados, aceite de linaza, aceite de madera, aceite de ricino, secante sin plomo ni cobalto, agente antiadherente sin oxima.
Cuidado y limpieza	Limpieza regular con jabón para madera OLI-NATURA. Cuidado ocasional según sea necesario con OLI-NATURA Refresher. Durante los primeros 5-7 días, mientras el aceite se endurece, no limpiar con agua ni realizar ningún tratamiento posterior.	
Seguridad	No requiere etiquetado, no es un producto peligroso. Para más información sobre seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad en www.oli-lacke.de .	

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, son meramente orientativas y no vinculantes. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos prácticos actuales. No eximen al usuario de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Quedan invalidadas todas las ediciones anteriores. Fecha: 25/06/2025_GS