

**SCAN QR CODE**

pour obtenir les fiches techniques, les informations de sécurité – disponibles en plusieurs langues



FICHE TECHNIQUE

OLI-NATURA Scandic-Oil « Classic »

Huile hydro pour parquet sans COV, effet bois brut, pour parquets d'habitation en bois feuillus clairs, résineux et chêne. À utiliser avec un durcisseur en option. Cela augmente encore considérablement la résistance, en particulier aux graisses.

Teinte	Gamme		
	Quantité par palette	96	48
	Nombre par emballage	1 x 5 L	2 x 5 L
Incolore	A04356	☒	☒

- Domaine d'application**
- Bois intérieur
 - Particuliers
 - Professionnel (en version 2K)
 - Parquet massif et planches

- Propriétés**
- Huile pour parquet à effet bois brut à base d'eau pour parquet d'habitation - sain pour l'habitat
 - Pour parquets et planchers bruts et fraîchement poncés en bois feuillus et résineux clairs - chêne, douglas, sapin blanc, bouleau ou pin
 - Préserve le toucher et l'aspect naturels - n'intensifie pratiquement pas la couleur du bois
 - Sèche rapidement et dégage une odeur très douce
 - Le bois reste poreux et respirant - bon pour le climat ambiant
 - Surface facile d'entretien - peut être rafraîchie à tout moment
 - Qualité professionnelle - pour les poseurs de sols et de parquets professionnels
 - **Dans les cuisines** et les zones exposées aux projections de graisse, toujours utiliser **un durcisseur**

- Conforme/testé selon**
- Giscode : Ö10+ pour une application 1K / Ö10+/DD pour une application 2K
 - Conforme à la directive européenne Decopaint
 - Z-157.10-217 (produit de construction à émissions contrôlées selon les principes DIBt)
 - Déclaré dans le Baubook
 - DIN EN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants)
 - DIN 53160 (résistant à la salive et à la transpiration)
 - Sans cobalt ni oxime, SANS formaldéhyde,
 - aromates, biocides, sans formaldéhyde, aromates, biocides, cobalt et oximes

Remarques	• Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : +15 à +30 °C. • Bien agiter ou remuer avant utilisation ! Homogénéiser de temps en temps pendant le traitement. • Mélanger les récipients de différents lots avant utilisation. • Éliminer l'excédent de produit de la surface, éviter la formation de flaques. • Effectuer un essai préalable sur les bois exotiques riches en substances actives. • Séchage oxydatif : pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que l'air circule. • Aucun risque d'auto-inflammation !
Préparation du bois	• Poncer la surface du bois de manière appropriée. • Ponçage du bois pour parquet P120 • Plus le ponçage est grossier, plus le blanchiment est intense. • Humidité du bois 8-12 % CONSEIL : Avant le ponçage final, essuyer le bois avec OLI-NATURA PreOilCleaner légèrement humidifié. Cela permet de neutraliser l'acide tannique, d'augmenter la profondeur de pénétration de l'huile et de minimiser le risque de taches et de traces d'eau ultérieures. Laisser sécher pendant au moins 4 heures.
Application	Application 2K : (pour optimiser l'effet protecteur) ▪ Pour une application en 2K, mélanger soigneusement les deux composants, l'huile et le durcisseur H2O, dans un rapport de 10 parts d'huile pour 1 part de durcisseur, juste avant l'utilisation. Traiter immédiatement le produit. Ne pas reverser l'excédent de produit. La durée de vie en pot est de 4 heures. Application – Application au rouleau 1. AGITER : bien agiter le récipient. 2. PREMIÈRE APPLICATION D'HUILE : appliquez l'huile pour parquet de manière uniforme et généreuse à l'aide d'un rouleau en microfibre à poils courts (env. 5 mm). Travaillez rapidement en raison du séchage rapide et évitez de passer sur de l'huile déjà sèche. 3. LAISSER SÉCHER : laissez sécher la surface pendant au moins 2 à 3 heures. 4. PONÇAGE LISSE : poncez la première couche séchée à l'aide d'un tampon de ponçage rouge suédois et dépoussiérez/aspirez soigneusement. 5. DEUXIÈME APPLICATION D'HUILE : appliquez l'huile pour parquet de manière uniforme et généreuse dans le sens transversal par rapport à l'opération précédente à l'aide d'un rouleau en microfibre à poils courts. 6. Après l'application, vous pouvez soit laisser sécher la surface, soit polir immédiatement et avec précaution la surface humide à l'aide d'un tampon blanc. Le polissage confère à la surface un fini mat. • Veillez à ne pas polir la surface trop longtemps et à ne jamais polir une surface déjà sèche. Le polissage avec le tampon blanc donne à la surface un aspect plus mat. Conseil : ▪ pour augmenter encore la résistance du sol, vous pouvez appliquer une première couche d'OLI-NATURA Refresher après seulement 3 heures de séchage. Application sur des installations de laminage ▪ Pour plus d'informations sur l'application industrielle de l'huile OLI-NATURA Scandic-Oil « For Manufaktur », veuillez contacter notre service technique : 037208/ 84-210

Consommation : 2 applications, selon le pouvoir absorbant du bois, environ 60-80 g/m² par application (environ 12-15 m²/l). Les quantités à appliquer varient en fonction du ponçage et du type de bois.

Séchage : en fonction de l'humidité de l'air/de la température, la surface est sèche au toucher après 1 heure, peut être retravaillée après 4 heures et est complètement durcie après 5 à 7 jours. Pendant ce temps, protéger de l'eau et manipuler avec précaution.

Caractéristiques techniques	Teneur en solides :	Faible
	COV :	-
	Activation :	Faible
	Couleurs :	Effet bois brut
	Durcisseur :	(en option) durcisseur H2O / MV 10:1
	Applications :	2 x environ 60-80 g/m ² (1 litre environ 12-15 m ² par application)
	Mode d'application :	Rouleau en microfibre (5 mm)
	Nettoyage des outils :	Rincer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.
	Durée de conservation :	Au moins 24 mois dans son emballage d'origine. Protéger du gel.
	Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.
	Déclaration :	Huiles végétales modifiées, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, siccatif sans plomb ni cobalt, agent anti-dermatologique sans oxime.
Entretien et nettoyage	Nettoyage régulier avec le savon pour bois OLI-NATURA. Entretien occasionnel selon les besoins avec le produit rafraîchissant OLI-NATURA. Ne pas nettoyer à l'eau ni entretenir pendant les 5 à 7 premiers jours, pendant lesquels l'huile durcit.	
Sécurité	Aucun marquage, produit non dangereux. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de .	

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient écrites ou verbales, ne constituent que des conseils sans engagement. Elles sont basées sur notre expérience et les connaissances pratiques actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont adaptés à l'usage prévu. Toutes les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 25/06/2025_GS