

**SCAN QR-CODE**

voor datasheets, veiligheidsinformatie –
meertalig beschikbaar



TECHNISCHE FICHE

OLI-NATURA Scandic-Oil "Classic"

VOC-vrije hydro-parketolie met ruwe houteffect voor woonparket van lichte loofhoutsoorten, naaldhout en eikenhout. Optioneel te verwerken met verharder. Hierdoor wordt de bestendigheid - met name tegen vetten - nog eens aanzienlijk verhoogd.

Kleur	Assortiment		
	Aantal per pallet	96	48
	Aantal per verpakkingse enheid	1 x 5 l	2 x 5 L
Kleurloos	A04356	☒	☒
Toepassingsgebied	▪ Hout binnen ▪ Particulier ▪ Commercieel (als 2K-variant) ▪ Massief houten parket & vloerdelen		
Eigenschappen	▪ Parketolie op waterbasis met ruwe houteffect voor woonparket - gezond voor het woonklimaat ▪ Voor ruwe en vers geschuurde parket- en plankenvloeren van licht loof- en naaldhout - eiken, douglasspar, zilverspar, berk of den ▪ Behoudt het natuurlijke gevoel en uiterlijk - versterkt de kleur van het hout nauwelijks ▪ Droogt snel en ruikt zeer mild ▪ Hout blijft openporig en ademend - goed voor het binnenklimaat ▪ Onderhoudsvriendelijk oppervlak - kan steeds opnieuw worden opgefrist ▪ Professionele kwaliteit - voor professionele vloer- en parketleggers ▪ In keukens en op oppervlakken waar vetspatten te verwachten zijn, altijd met verharder verwerken		
Voldoet aan/getest volgens	▪ Giscode: Ö10+ bij 1K-verwerking / Ö10+/DD bij 2K-verwerking ▪ EU-Decopaint-conform ▪ Z-157.10-217 (emissiegetest bouwproduct volgens DIBt-principes) ▪ Baubook-verklaard ▪ DIN EN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed) ▪ DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig) ▪ Kobaltvrij & oximevrij, VRIJ van formaldehyde, ▪ aromaten, biociden, vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, kobalt en oximes		

Opmerkingen	• Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C. • Voor gebruik goed schudden of roeren! Ook tijdens de verwerking af en toe homogeniseren. • Meng verpakkingen van verschillende batches voor gebruik. • Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, vermijd plasvorming. • Voer een voorafgaande test uit op exotische houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen. • Oxidatieve droging: tijdens en na de verwerking zorgen voor open ramen en luchtcirculatie. • Geen gevaar voor zelfontbranding!
Houtvoorbereiding	• Het houtoppervlak vakkundig schuren. • Houtschuurpapier voor parket P120 • Hoe grover de schuurkorrel, hoe intensiever de opheldering. • Houtvochtigheid 8-12 % TIP: Veeg het hout vóór het definitieve schuren met OLI-NATURA PreOilCleaner licht vochtig af. Hierdoor wordt eventueel aanwezig looizuur geneutraliseerd, de indringdiepte van de olie vergroot en het risico op watervlekken en -randen later geminimaliseerd. Laat vervolgens minimaal 4 uur drogen.
Verwerking	Verwerking 2K: (voor een optimale bescherming) ▪ Voor de 2K-toepassing moeten de twee componenten olie en H₂O-verharder in een verhouding van 10 delen olie en 1 deel verharder vlak voor gebruik grondig worden gemengd. Het materiaal onmiddellijk verwerken. Overtollig materiaal niet teruggieten. De verwerkingstijd bedraagt 4 uur. Verwerking – rolapplicatie 1. SCHUDDEN: Schud de verpakking goed. 2. EERSTE OLIEAANBRENGING: Breng de parketolie gelijkmatig en rijkelijk aan met een kortpolige microvezelroller (ca. 5 mm). Werk snel vanwege de snelle droging en vermijd het rollen in reeds opgedroogde olie. 3. Laten drogen: Laat het oppervlak minimaal 2-3 uur drogen. 4. GLAD SCHUUREN: Schuur de gedroogde eerste laag tussentijds met een rood lakschuurpad en stof goed af/zuig af. 5. TWEEDE OLIEAANBRENGING: Breng de parketolie gelijkmatig en rijkelijk aan met een kortpolige microvezelroller, dwars op de vorige bewerking. 6. Na het aanbrengen kunt u het oppervlak laten drogen of het natte oppervlak onmiddellijk voorzichtig polijsten met een witte pad. Door het polijsten krijgt het oppervlak een matte afwerking. • Zorg ervoor dat u het oppervlak niet te lang polijst en nooit een reeds gedroogd oppervlak polijst. Door het polijsten met de witte pad krijgt het oppervlak een matte afwerking. Tip: ▪ Om de weerstand van de vloer nog verder te verhogen, kan het oppervlak al na nog eens 3 uur drogen voor het eerst worden behandeld met OLI-NATURA Refresher. Verwerking op walsinstallaties ▪ Neem voor meer informatie over de industriële toepassing van OLI-NATURA Scandic-Oil "For Manufakturum" contact op met onze technische dienst: 037208/ 84-210

Verbruik: 2 lagen, afhankelijk van de absorptie van het hout ca. 60-80 g/m² per laag (ca. 12-15 m²/l). De hoeveelheden variëren afhankelijk van de schuurkwaliteit en de houtsoort.

Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid/temperatuur is het oppervlak na 1 uur stofdroog, na 4 uur overschilderbaar en na 5-7 dagen volledig uitgehard. Gedurende deze tijd tegen water beschermen en voorzichtig behandelen.

Technische gegevens	Vaste stofgehalte:	Laag
	Lage	-
	Ontsteking:	Laag
	Kleuren:	Ruw houteffect
	Verharder:	(optioneel) H ₂ O-verharder / MV 10:1
	Aanbrengen:	2 x met ca. 60-80 g/m ² (1 liter ca. 12-15 m ² per laag)
	Aanbrengen:	Microvezelroller (5 mm)
	Reiniging van gereedschap:	Spoel gereedschap onmiddellijk na gebruik af met water. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.
	Houdbaarheid:	Ongeopend minimaal 24 maanden. Beschermen tegen vorst.
	Afvalverwerking :	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	Declaratie:	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnolie, houtolie, ricinusolie, lood- en kobaltvrije droogmiddel, oximvrije anti-huidmiddel.
Onderhoud & reiniging	Regelmatig reinigen met OLI-NATURA houtzeep. Af en toe onderhoud indien nodig met OLI-NATURA Refresher. Reinig niet met een vochtige doek en breng geen onderhoudsmiddel aan gedurende de eerste 5-7 dagen, terwijl de olie nog uithardt.	
Veiligheid	Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof. Verdere veiligheidsinstructies vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .	

Onze schriftelijke en mondelinge aanbevelingen voor het gebruik zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten zelf te testen op hun geschiktheid voor het beoogde gebruik. Alle eerdere uitgaven verliezen hierbij hun geldigheid. Stand: 25-06-2025_GS
