

**ZESKANUJ KOD QR**

w celu uzyskania kart charakterystyki, informacji dotyczących bezpieczeństwa
dostępne w wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Scandic-Oil „Classic”

Bezlotny olej do parkietów wodnych o efekcie surowego drewna, przeznaczony do parkietów mieszkalnych z jasnego drewna liściastego, iglastego i dębowego. Opcjonalnie można stosować z utwardzaczem. Dzięki temu znacznie zwiększa się odporność, zwłaszcza na tłuszcze.

Odcień	Asortyment		
	Ilość na palecie	96	48
	Ilość w opakowaniu	1 x 5 l	2 x 5 l
Bezbarwny	A04356	☒	☒
Zakres zastosowania	▪ Drewno wewnętrzne ▪ Użytkownicy ▪ Komercyjne (w wersji 2K) ▪ Parkiet z litego drewna i deski podłogowe		
Właściwości	▪ Olej do parkietu na bazie wody, nadający surowy wygląd drewna, przeznaczony do parkietów mieszkalnych – zdrowy dla mieszkania ▪ Do surowych i świeżo szlifowanych podłóg parkietowych i desek z jasnego drewna liściastego i iglastego – dębu, daglezi, jodły, brzozy lub sosny ▪ Zachowuje naturalny wygląd i fakturę – nie intensyfikuje koloru drewna ▪ Szybko schnie i ma bardzo łagodny zapach ▪ Drewno pozostaje otwarte i oddychające – korzystne dla klimatu w pomieszczeniu ▪ Łatwa w pielęgnacji powierzchnia – można ją wielokrotnie odświeżać ▪ Profesjonalna jakość – dla profesjonalnych parkieciarzy i podłogowców ▪ W kuchniach i miejscach narażonych na rozpryski tłuszczu należy zawsze stosować utwardzacz		
Spełnia/sprawdzone zgodnie z	▪ Giscode: Ö10+ przy obróbce 1K / Ö10+/DD przy obróbce 2K ▪ Zgodny z normą EU-Decopaint ▪ Z-157.10-217 (produkt budowlany o sprawdzonej emisji zgodnie z zasadami DIBt) ▪ Deklaracja Baubook ▪ DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) ▪ DIN 53160 (odporny na ślinę i pot) ▪ Nie zawiera kobaltu ani oksymów, NIE zawiera formaldehydu, ▪ aromatów, biocydów, wolny od formaldehydu, aromatów, biocydów, kobaltu i oksymów		

Wskazówki	• Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C. • Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać! Również podczas przetwarzania należy od czasu do czasu homogenizować. • Przed użyciem wymieszać pojemniki z różnych partii. • Nadmiar materiału usunąć z powierzchni, unikając tworzenia kałuż. • Przeprowadzić wstępny test na egzotycznych gatunkach drewna bogatych w substancje czynne. • Suszenie utleniające: Podczas i po obróbce zapewnić otwarte okna i cyrkulację powietrza. • Nie ma ryzyka samozapłonu!
Przygotowanie drewna	• Profesjonalnie przeszlifować powierzchnię drewna. • Szlifowanie drewna pod parkiet P120 • Im grubsze szlifowanie, tym intensywniejsze rozjaśnienie. • Wilgotność drewna 8–12%
	WSKAZÓWKA: Przed ostatecznym szlifowaniem drewno należy przetrzeć wilgotną ściereczką nasączoną OLI-NATURA PreOilCleaner. Neutralizuje to ewentualny kwas garbowy, zwiększa głębokość wnikania oleju i minimalizuje ryzyko pojawienia się plam i śladów po wodzie. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 4 godziny.
Przetwarzanie	Obróbka 2K: (w celu optymalizacji działania ochronnego) ▪ W przypadku zastosowania 2K należy tuż przed użyciem dokładnie wymieszać oba składniki, olej i utwardzacz H₂O, w proporcji 10 części oleju na 1 część utwardzacza. Materiał należy natychmiast zużyć. Nadmiaru materiału nie wylewać. Czas przydatności do użycia wynosi 4 godziny. Aplikacja – nakładanie wałkiem 1. WSTRZAŚNĄĆ: Dobrze wstrząsnąć pojemnik. 2. PIERWSZE NANIESIENIE OLEJU: Nanieść olej do parkietu równomiernie i obficie za pomocą wałka z mikrofibry o krótkim włosiu (ok. 5 mm). Ze względu na szybkie schnięcie należy pracować szybko i unikać wtarcenia oleju w już wyschnięty. 3. POZOSTAWIĆ DO WYSCHNIĘCIA: Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 2-3 godziny. 4. WYGLADZANIE: Wyrzeć wyschniętą pierwszą warstwę za pomocą szwedzkiej czerwonej gąbki do lakieru i dobrze odkurzyć/odessać. 5. DRUGIE NANIESIENIE OLEJU: Nałóż olej do parkietu równomiernie i obficie, prostopadle do poprzedniej warstwy, za pomocą rolki z mikrofibry o krótkim włosiu. 6. Po nałożeniu można pozostawić powierzchnię do wyschnięcia lub natychmiast ostrożnie wypolerować mokrą powierzchnię białą gąbką. Polerowanie nadaje powierzchni matowe wykończenie. • Należy uważać, aby nie polerować powierzchni zbyt długo i nigdy nie polerować już wyschniętej powierzchni. Polerowanie białą podkładką nadaje powierzchni matowe wykończenie. Wskazówka: ▪ Aby jeszcze bardziej zwiększyć odporność podłogi, już po kolejnych 3 godzinach schnięcia można wykonać pierwszą konserwację powierzchni preparatem OLI-NATURA Refresher. Obróbka na walcarkach

- Aby uzyskać więcej informacji na temat przemysłowego zastosowania OLI-NATURA Scandic-Oil „For Manufaktur”, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: 037208/ 84-210

Zużycie: 2 warstwy, w zależności od chłonności drewna ok. 60-80 g/m² na warstwę (ok. 12-15 m²/l). Ilość nakładanego produktu różni się w zależności od szlifu i rodzaju drewna.

Schnięcie: W zależności od wilgotności powietrza/temperatury powierzchnia jest sucha w dotyku po 1 godzinie, można ją ponownie pokrywać po 4 godzinach, a po 5-7 dniach jest całkowicie utwardzona. W tym czasie należy chronić przed wodą i obchodzić się ostrożnie.

Dane techniczne	Zawartość substancji stałych:	Niska
	Niska emisja lotnych związków organicznych (VOC)	-
	Rozpalanie:	Niska
	Kolory:	efekt surowego drewna
	Utwardzacz:	(opcjonalnie) utwardzacz H ₂ O / MV 10:1
	Aplikacje:	2 x ok. 60-80 g/m ² (1 litr ok. 12-15 m ² na aplikację)
	Sposób nakładania:	Rolka z mikrofibry (5 mm)
	Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia robocze należy natychmiast po użyciu wypłukać wodą. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować w odpowiedni sposób.
	Okres przechowywania :	Nieotwarte opakowanie min. 24 miesiące. Chronić przed mrozem.
	Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.
	Deklaracja:	Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, susz bez zawartości ołowiu i kobaltu, środek przeciwdziałający przywieraniu bez zawartości oksymów.
Pielęgnacja i czyszczenie	Regularne czyszczenie mydłem do drewna OLI-NATURA. W razie potrzeby sporadyczna pielęgnacja preparatem OLI-NATURA Refresher. W ciągu pierwszych 5-7 dni, kiedy olej jeszcze utwardza się, nie czyścić na mokro ani nie konserwować.	
Bezpieczeństwo	Nie podlega oznakowaniu, nie jest towarem niebezpiecznym. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej na stronie www.oli-lacke.de .	

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania w formie pisemnej lub ustnej mają charakter wyłącznie doradczy i niewiążący. Opierają się one na naszym doświadczeniu i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania na własną odpowiedzialność. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 25.06.2025_GS