

**SCAN QR CODE**

pour obtenir les fiches techniques, les informations de sécurité – disponibles en plusieurs langues



FICHE TECHNIQUE

OLI-NATURA Scandic-Oil FOR FURNITURE

Huile sans COV à effet bois brut hydro pour les meubles en bois massif et les marches d'escalier à l'intérieur. Elle donne aux essences claires telles que le chêne, le sapin blanc ou l'épicéa un aspect presque brut et fraîchement poncé. Les surfaces à effet bois brut étant naturellement plus sensibles, les plateaux de table, par exemple, sur lesquels les projections de graisse sont inévitables, doivent toujours être traités avec le durcisseur OLI-NATURA H2O Hardener.

Teinte	Gamme					
	Nombre par palette	160	80	360	60	
	Nombre par unité d'emballage	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 10 L
Effet bois brut	A05049	☒	☒	☒	☒	☒

Domaine d'application	▪ Bois intérieur ▪ Particuliers et professionnels ▪ Meubles en bois massif et escaliers ▪ Panneaux muraux et moulures ▪ Plateaux de table ▪ Pour les sols en bois, utilisez OLI-NATURA Scandic-Oil « Classic ».
Propriétés	▪ L'huile effet bois brut Hydro est sans COV, inodore et respectueuse de l'environnement. ▪ La couleur et les pores du bois ne sont pratiquement pas mis en valeur. Le bois semble non traité et fraîchement poncé. ▪ La surface est protégée de manière invisible contre de nombreux liquides ménagers courants. Pour les plateaux de table et les surfaces susceptibles d'être exposées à des projections de graisse, toujours appliquer le produit en deux couches avec un durcisseur. ▪ Pour une application au pinceau ou au pistolet - bonne tenue sur les surfaces verticales ▪ Applicable sur bois résineux et dur non traité (chêne, épicéa, sapin ou frêne) ▪ Une deuxième application est possible après seulement 2 heures ▪ Aucun risque d'auto-inflammation
Conforme/testé selon	▪ Giscode : Ö10+ pour une application 1K / Ö10+/DD pour une application 2K ▪ Conforme à la directive européenne Decopaint

	▪ Z-157.10-217 (produit de construction à émissions contrôlées selon les principes DIBt) ▪ Déclaré Baubook ▪ DIN EN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants) ▪ DIN 53160 (résistant à la salive et à la transpiration) ▪ Sans cobalt ni oxime, SANS formaldéhyde, ▪ aromatiques, biocides, sans formaldéhyde, aromatiques, biocides, cobalt et oximes
Remarques	Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : +15 à +30 °C. Bien agiter ou remuer avant utilisation ! Homogénéiser de temps en temps pendant le traitement. Mélanger les récipients de différents lots avant utilisation. Éliminer l'excédent de produit de la surface, éviter la formation de flaques. Effectuer un essai préalable sur les bois exotiques et les placages riches en substances actives. Séchage oxydatif : pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que l'air circule. Aucun risque d'auto-inflammation !
Préparation du bois	Poncer la surface du bois de manière appropriée. Ponçage du bois pour les meubles : P180 maximum / pour un ponçage plus fin, traiter avec un durcisseur. Plus le ponçage est grossier, plus le blanchiment est intense. Humidité du bois 8-12 % CONSEIL : Avant le ponçage final, essuyer le bois avec OLI-NATURA PreOilCleaner légèrement humidifié. Cela permet de neutraliser l'acide tannique, d'augmenter la profondeur de pénétration de l'huile et de minimiser le risque de taches et de traces d'eau ultérieures. Laisser sécher pendant au moins 2 heures.
Application	Application 2K : (recommandé pour optimiser l'effet protecteur sur les plateaux de table et les marches d'escalier) ▪ Pour l'application 2K, mélanger soigneusement les deux composants, l'huile et le durcisseur H2O, dans un rapport de 10 parts d'huile pour 1 part de durcisseur, juste avant l'utilisation. Appliquer immédiatement le produit. Ne pas verser l'excédent de produit. La durée de vie en pot est de 3 heures. Application - Application au pinceau ▪ Appliquer l'huile uniformément et généreusement à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau en mousse dans le sens du grain. ▪ Laisser sécher l'huile pendant environ 2 heures. ▪ Couper ensuite les fibres saillantes à la main dans le sens du grain en exerçant une légère pression et en utilisant un grain P220. Éliminer soigneusement la poussière de bois. ▪ Appliquer une deuxième couche d'huile de manière uniforme à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau en mousse dans le sens du grain. ▪ Frotter immédiatement l'huile humide avec un tampon beige ou une polisseuse jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun résidu. Application - Application au pistolet ▪ Pour l'application au pistolet, utiliser un pistolet à godet, une buse de 1,8 mm et une pression de 2 bars. Lisser ensuite pour garantir une répartition uniforme. ▪ Laisser sécher l'huile pendant environ 2 heures et poncer comme décrit ci-dessus. ▪ Répéter ensuite l'application au pistolet et lisser. Application sur des machines à laminer

- Pour plus d'informations sur l'application industrielle de l'huile OLI-NATURA Scandic-Oil « For Manufaktur », veuillez contacter notre service technique : 037208/ 84-210

Consommation : 1 couche, selon le pouvoir absorbant du bois, env. 40-60 ml/m² par couche (env. 15-25 m²/l). Les quantités à appliquer varient en fonction du ponçage et du type de bois.

Séchage : en fonction de l'humidité de l'air/de la température, la surface est sèche au toucher après 1 heure, peut être retravaillée après 4 heures et est complètement durcie après 5 à 7 jours. Pendant ce temps, protéger de l'eau et manipuler avec précaution. Pendant ce temps, protéger de l'eau et manipuler avec précaution.

Caractéristiques techniques	Teneur en solides :	Faible
	COV	-
	Activation :	Faible
	Couleurs :	Effet bois brut
	Durcisseur :	(en option) durcisseur H ₂ O / MV 10:1
	Applications :	2 x environ 40-60 g/m ² (1 litre environ 15-25 m ² par application)
	Mode d'application :	Pinceau, pinceau plat, pistolet pulvérisateur
	Nettoyage des outils :	rincer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.
	Durée de conservation :	Au moins 24 mois dans son emballage d'origine. Protéger du gel.
	Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.
	Déclaration :	Huiles végétales modifiées, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, siccatif sans plomb ni cobalt, agent anti-dermatologique sans oxime.
Entretien et nettoyage	Nettoyage régulier avec le savon pour bois OLI-NATURA. Entretien occasionnel selon les besoins avec le rafraîchisseur OLI-NATURA. Ne pas nettoyer à l'eau ni entretenir pendant les 5 à 7 premiers jours, pendant lesquels l'huile durcit.	
Sécurité	Pas d'étiquetage, produit non dangereux. Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de .	

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient écrites ou verbales, ne constituent que des conseils sans engagement. Elles sont basées sur notre expérience et les connaissances pratiques actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont adaptés à l'usage prévu. Toutes les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 26/07/2025_GS_sst