

**SCAN QR CODE**

per schede tecniche, informazioni sulla sicurezza –
disponibili in più lingue



SCHEMA TECNICA

OLI-NATURA Scandic-Oil FOR FURNITURE

Olio effetto legno grezzo idro senza COV per mobili in legno massiccio e gradini di scale in ambienti interni. Conferisce ai legni chiari come il rovere, l'abete bianco o il pino rosso un aspetto quasi grezzo e appena levigato. Poiché le superfici con effetto legno grezzo sono naturalmente più sensibili, i piani dei tavoli, dove gli schizzi di grasso sono inevitabili, devono essere trattati con il prodotto bicomponente OLI-NATURA H2O Hardener.

Tonalità	Assortiment o					
	Quantità per pallet	160	80	360	60	
	Quantità per confezione	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 10 L
Effetto legno grezzo	A05049	☒	☒	☒	☒	☒
Campo di applicazione	▪ Legno per interni ▪ Privato e commerciale ▪ Mobili in legno massiccio e scale ▪ Pannelli murali e modanature ▪ Piani per tavoli ▪ Per pavimenti in legno utilizzare OLI-NATURA Scandic-Oil "Classic"					
Caratteristiche	▪ L'olio effetto legno grezzo idrofugo è privo di COV, ha un odore delicato ed è ecologico ▪ Il colore naturale e i pori del legno non vengono quasi evidenziati. Il legno appare come non trattato e appena levigato. ▪ La superficie è protetta in modo invisibile contro molti liquidi domestici comuni. I piani dei tavoli e le superfici soggette a schizzi di grasso devono essere trattati con un prodotto bicomponente con indurente. ▪ Per l'applicazione a pennello e a spruzzo - buona tenuta su superfici verticali ▪ Applicabile su legno di conifere e latifoglie chiaro non trattato (quercia, abete rosso, abete bianco o frassino) ▪ È possibile una seconda applicazione già dopo 2 ore ▪ Nessun pericolo di autocombustione					
Conforme/testato secondo	▪ Giscod: Ö10+ con lavorazione 1K / Ö10+/DD con lavorazione 2K ▪ Conforme alla normativa EU Decopaint					

	▪ Z-157.10-217 (prodotto da costruzione a emissioni controllate secondo i principi DIBt) ▪ Dichiarato Baubook ▪ DIN EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli per bambini) ▪ DIN 53160 (resistente alla saliva e al sudore) ▪ Senza cobalto e ossima, SENZA formaldeide, ▪ aromatici, biocidi, privo di formaldeide, aromatici, biocidi, cobalto e ossime
Indicazioni	Temperatura del materiale, dell'oggetto e dell'ambiente da +15 a +30 °C. Agitare o mescolare bene prima dell'uso! Omogeneizzare occasionalmente anche durante il tempo di lavorazione. Mescolare i contenitori di lotti diversi prima dell'uso. Rimuovere il materiale in eccesso dalla superficie, evitare la formazione di pozzanghere. Effettuare una prova preliminare su legni esotici e impiallaccature ricchi di sostanze attive. Essiccazione ossidativa: durante e dopo l'applicazione, tenere le finestre aperte e garantire la circolazione dell'aria. Nessun pericolo di autocombustione!
Preparazione del legno	Levigare accuratamente la superficie del legno. Levigatura del legno per mobili: massimo P180 / per una levigatura più fine, lavorare con indurente. Più grossolana è la levigatura, più intenso sarà lo schiarimento. Umidità del legno 8-12 % CONSIGLIO: Prima della levigatura finale, pulire il legno con OLI-NATURA PreOilCleaner leggermente inumidito. In questo modo si neutralizza l'eventuale acido tannico, si aumenta la profondità di penetrazione dell'olio e si riduce al minimo il rischio di macchie e aloni d'acqua. Lasciare asciugare per almeno 2 ore.
Lavorazione	Lavorazione 2K: (consigliata per ottimizzare l'effetto protettivo su piani di tavoli e gradini) ▪ Per l'applicazione 2K, mescolare accuratamente i due componenti olio e indurente H2O in rapporto 10 parti di olio e 1 parte di indurente poco prima dell'uso. Lavorare immediatamente il materiale. Non riversare il materiale in eccesso. Il tempo di lavorabilità è di 3 ore. Lavorazione - Applicazione a pennello ▪ Applicare l'olio con un pennello piatto o un rullo di schiuma in direzione delle venature in modo uniforme e abbondante. ▪ Lasciare asciugare l'olio per circa 2 ore. ▪ Successivamente, tagliare le fibre in eccesso nella direzione della venatura con una leggera pressione e grana P220. Rimuovere bene la polvere di legno. ▪ Applicare una seconda mano di olio con un pennello piatto o un rullo di schiuma in direzione delle venature. ▪ Massaggiare immediatamente l'olio umido con un tampone beige o una lucidatrice fino a rimuovere ogni residuo. Lavorazione - Applicazione a spruzzo ▪ Per l'applicazione a spruzzo: pistola a tazza, ugello da 1,8 mm, pressione 2 bar. Successivamente lisciare per garantire una distribuzione uniforme. ▪ Lasciare asciugare l'olio per circa 2 ore e carteggiare come descritto sopra. ▪ Ripetere l'applicazione a spruzzo e lisciare. Lavorazione su macchine a rulli

- Per ulteriori informazioni sull'applicazione industriale di OLI-NATURA Scandic-Oil "For Manufaktur", contattare il nostro servizio tecnico: 037208/ 84-210

Consumo: 1 mano, a seconda della capacità di assorbimento del legno circa 40-60 ml/m² per mano (circa 15-25 m²/l). Le quantità da applicare variano a seconda della levigatura e del tipo di legno.

Essiccazione: a seconda dell'umidità dell'aria/temperatura, la superficie è asciutta al tatto dopo 1 ora, può essere lavorata dopo 4 ore e completamente indurita dopo 5-7 giorni. Durante questo periodo proteggere dall'acqua e trattare con cura. Durante questo periodo proteggere dall'acqua e trattare con cura.

Dati tecnici	Contenuto di solidi:	Bassa
	VOC	-
	Accensione:	Basso
	Colori:	Effetto legno grezzo
	Indurente:	(Opzionale) Indurente H2O / MV 10:1
	Applicazioni:	2 x con circa 40-60 g/m ² (1 litro circa 15-25 m ² per applicazione)
	Modalità di applicazione:	Pennello, pennello piatto, pistola a spruzzo
	Pulizia degli attrezzi:	sciacquare gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Smaltire i residui di pulizia in modo adeguato.
	Conservabilità:	Minimo 24 mesi se non aperto. Proteggere dal gelo.
	Smaltimento:	I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le normative regionali.
	Dichiarazione:	Oli vegetali modificati, olio di lino, olio di legno, olio di ricino, essiccante privo di piombo e cobalto, agente antisudorifero privo di ossime.
Cura e pulizia	Pulizia regolare con sapone per legno OLI-NATURA. Trattamento occasionale secondo necessità con OLI-NATURA Refresher. Nei primi 5-7 giorni, durante i quali l'olio continua a indurirsi, non pulire con panni umidi né effettuare trattamenti di manutenzione.	
Sicurezza	Non è richiesta alcuna etichettatura, non è una merce pericolosa. Ulteriori avvertenze di sicurezza sono riportate nella scheda di sicurezza all'indirizzo www.oli-lacke.de .	

Le nostre raccomandazioni tecniche di applicazione, sia scritte che verbali, hanno solo carattere consultivo e non vincolante. Si basano sulla nostra esperienza e sulle attuali conoscenze pratiche. Esse non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti all'uso previsto. Con la presente, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.
Aggiornato al: 26.07.2025_GS_sst