

**ZESKANUJ KOD QR**

w celu uzyskania kart charakterystyki, informacji dotyczących bezpieczeństwa
dostępne w wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Scandic-Oil

DO MEBLI

Olej bez zawartości lotnych związków organicznych, nadający efekt surowego drewna, przeznaczony do mebli z litego drewna i schodów w pomieszczeniach mieszkalnych. Nadaje jasnym gatunkom drewna, takim jak dąb, jodła lub świerk, wygląd niemal nieobrobionego i świeżo szlifowanego. Ponieważ powierzchnie z efektem surowego drewna są z natury bardziej podatne na uszkodzenia, należy je zawsze pokrywać dwuskładnikowym utwardzaczem OLI-NATURA H2O Hardener, np. blaty stołów, na których nie da się uniknąć rozprysków tłuszczu.

Odcień	Asortyment					
	Ilość na palecie	160	80	360	60	
	Ilość na opakowanie	1 x 2,5 l	2 x 2,5 l	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 10 l
Efekt surowego drewna	A05049	☒	☒	☒	☒	☒

Zakres zastosowania	▪ Drewno wewnątrz ▪ Prywatne i komercyjne ▪ Meble z litego drewna i schody ▪ Panele ściennie i listwy ▪ Blaty stołów ▪ Do podłóg drewnianych należy stosować OLI-NATURA Scandic-Oil „Classic”
----------------------------	---

Właściwości	▪ Olej o efekcie surowego drewna nie zawiera lotnych związków organicznych, ma łagodny zapach i jest przyjazny dla środowiska. ▪ Naturalny kolor i pory drewna pozostają niemal niewidoczne. Drewno wygląda jak nieobrobione i świeżo szlifowane. ▪ Powierzchnia jest niewidocznie zabezpieczona przed wieloma płynami stosowanymi w gospodarstwie domowym. Blaty stołów i powierzchnie, na których mogą pojawić się plamy tłuszczu, należy zawsze pokryć dwuskładnikowym utwardzaczem. ▪ Do nakładania pędzlem i natryskiem – dobra przyczepność na powierzchniach pionowych ▪ Można stosować na nieobrobionym jasnym drewnie iglastym i liściastym (dąb, świerk, jodła lub jesion) ▪ Drugą warstwę można nakładać już po 2 godzinach ▪ Brak ryzyka samozapłonu
--------------------	--

Spełnia/sprawdzone zgodnie z	▪ Giscode: Ö10+ przy obróbce 1K / Ö10+/DD przy obróbce 2K ▪ Zgodny z normą EU Decopaint ▪ Z-157.10-217 (produkt budowlany o sprawdzonej emisji zgodnie z zasadami DIBt) ▪ Deklaracja Baubook ▪ DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) ▪ DIN 53160 (odporny na ślinę i pot) ▪ Bez kobaltu i oksymów, BEZ formaldehydu, ▪ aromatów, biocydów, wolny od formaldehydu, aromatów, biocydów, kobaltu i oksymów
Wskazówki	Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać! Również podczas przetwarzania należy od czasu do czasu homogenizować. Przed użyciem wymieszać pojemniki z różnych partii. Nadmiar materiału usunąć z powierzchni, unikać tworzenia kałuż. Przeprowadzić próbę na egzotycznych gatunkach drewna i fornirze bogatym w substancje czynne. Suszenie utleniające: Podczas i po obróbce zapewnić otwarte okna i cyrkulację powietrza. Nie ma ryzyka samozapłonu!
Przygotowanie drewna	Profesjonalnie przeszlifować powierzchnię drewna. Szlifowanie drewna na meble maksymalnie P180 / w przypadku drobniejszego szlifowania obróbka utwardzaczem Im grubsze szlifowanie, tym intensywniejsze rozjaśnienie. Wilgotność drewna 8-12% WSKAZÓWKA: Przed ostatecznym szlifowaniem drewno należy przetrzeć lekko zwilżoną ściereczką z preparatem OLI-NATURA PreOilCleaner. Neutralizuje to ewentualny kwas garbowy, zwiększa głębokość wnikania oleju i minimalizuje ryzyko pojawienia się plam i zacieków wodnych w późniejszym czasie. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny.
Obróbka	Obróbka 2K: (zalecane w celu optymalizacji działania ochronnego w przypadku blatów stołów i stopni schodów) ▪ W przypadku stosowania 2K, tuż przed użyciem dokładnie wymieszać oba składniki oleju i utwardzacza H2O w proporcji 10 części oleju i 1 część utwardzacza. Natychmiast zużyć materiał. Nie wylewać nadmiaru materiału. Czas przydatności do użycia wynosi 3 godziny. Aplikacja – nakładanie pędzlem ▪ Olej nanieść równomiernie i obficie za pomocą płaskiego pędzla lub wałka piankowego zgodnie z kierunkiem słojów. ▪ Pozostawić olej do wyschnięcia na około 2 godziny. ▪ Następnie ręcznie, lekko dociskając i używając papieru ściernego o ziarnistości P220, przyciąć wystające włókna zgodnie z kierunkiem słojów. Dobrze usunąć pył drzewny. ▪ Nałożyć drugą warstwę oleju równomiernie i obficie za pomocą płaskiego pędzla lub wałka piankowego zgodnie z kierunkiem słojów. ▪ Natychmiast wmasować mokry olej beżową gąbką lub polerką, aż do całkowitego wchłonięcia. Obróbka – nakładanie natryskowe ▪ W przypadku aplikacji natryskowej należy stosować: pistolet kubkowy, dyszę 1,8 mm, ciśnienie 2 bar. Następnie wygładzić, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie.

- Pozostawić olej do wyschnięcia na około 2 godziny, a następnie przeszlifować jak opisano powyżej.
- Następnie powtórzyć aplikację natryskową i wygładzić.

Obróbka na walcarkach

- Aby uzyskać więcej informacji na temat przemysłowego zastosowania OLI-NATURA Scandic-Oil „For Manufaktur”, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: 037208/ 84-210

Zużycie: 1 warstwa, w zależności od chłonności drewna ok. 40-60 ml/m² na warstwę (ok. 15-25 m²/l). Ilość nakładanego produktu różni się w zależności od szlifu i rodzaju drewna.

Schnięcie: W zależności od wilgotności powietrza/temperatury powierzchnia jest sucha w dotyku po 1 godzinie, można ją ponownie pokrywać po 4 godzinach, a po 5-7 dniach jest całkowicie utwardzona. W tym czasie należy chronić przed wodą i obchodzić się ostrożnie. W tym czasie należy chronić przed wodą i obchodzić się ostrożnie.

Dane techniczne	Zawartość substancji stałych:	Niska
	Niska emisja lotnych związków organicznych (VOC)	-
	Rozpalanie:	Niska
	Kolory:	efekt surowego drewna
	Utwardzacz:	(opcjonalnie) utwardzacz H ₂ O / MV 10:1
	Aplikacje:	2 x ok. 40-60 g/m ² (1 litr ok. 15-25 m ² na aplikację)
	Sposób nakładania:	pędzel, wałek, pistolet natryskowy
	Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia robocze należy natychmiast po użyciu wypłukać wodą. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować w odpowiedni sposób.
	Okres przechowywania :	Nieotwarte opakowania min. 24 miesiące. Chronić przed mrozem.
	Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.
	Deklaracja:	Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, susz bez zawartości ołowiu i kobaltu, środek przeciwdziałający przywieraniu bez zawartości oksymów.
Pielęgnacja i czyszczenie	Regularne czyszczenie mydłem do drewna OLI-NATURA. W razie potrzeby sporadyczna pielęgnacja preparatem OLI-NATURA Refresher. W ciągu pierwszych 5-7 dni, kiedy olej jeszcze utwardza się, nie należy czyścić na mokro ani konserwować.	
Bezpieczeństwo	Nie podlega oznakowaniu, nie jest towarem niebezpiecznym. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej na stronie www.oli-lacke.de .	

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania w formie pisemnej lub ustnej mają charakter wyłącznie doradczy i niewiążący. Opierają się one na naszym doświadczeniu i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania na własną odpowiedzialność. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 26.07.2025_GS_sst
