



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-NATURA Werkbladolie

BLACKLABEL EDITION

VOC-vrije premium Worktop-Oil (100 % High-Solid) op basis van sterk drogende lijnolie & tungolie voor houten en epoxy oppervlakken. Zeer transparant, waterafstotend, slijtvast en zonder waas – ideaal voor tafelbladen, werkbladen en badkamermeubels. Matte, natuurlijke afwerking met slechts één laag. Verwerking met OLI-NATURA Hardener (5:1) aanbevolen als krachtig 2K-systeem. Optioneel ook als 1K-systeem te verwerken

| Kleur | Art.nr. Enkelvoudige verpakking | Verpakking | Art.nr. VPE | Verpakkingseenheid | Palet |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Natuur (pigmentvrij) | A05009_TA | 1 x 0,25 l | A05009_TA_VE24 | 24 x 0,25 l | 36 |
| Natuur (pigmentvrij) | A05009_RH | 1 x 0,5 l | A05009_RH_VE6 | 6 x 0,5 l | 90 |
| Natuur (zonder pigment) | A05009_RG | 1 x 2,5 l | A05009_RG_VE2 | 2 x 2,5 l | 80 |
| Natuur (pigmentvrij) | A05009_SET | 2C-systeem 0,6 l A+B | - | 500 ml olie + 100 ml verharder | |

Toepassingsgebied

- Hout binnenshuis
- Voor onbehandelde, nieuwe en pas geschuurde houten oppervlakken
- Hout- en epoxyoppervlakken
- Tafelbladen & werkbladen
- Badkamermeubels
- Massief houten meubels
- Particulieren, project & hoogwaardige interieurbouw

Eigenschappen

- High-Solid-formule (100%) voor maximale houtverzadiging
- Beschermt en verzadigt in één keer
- Voor robuuste, intensief belaste oppervlakken in keuken, badkamer en project
- 2K-systeem (5:1): 500 ml Worktop-Oil (A) + 100 ml Hardener (B)
- Ook te verwerken als 1K-systeem zonder verharder
- Waterafstotend en bestand tegen gangbare huishoudelijke middelen
- Mat, stroef oppervlak met een krachtige glans
- Rendement: ca. 25–50 m²/l per laag

Voldoet aan/getest volgens

- Giscode Ö 10+
- Giscode Ö10+/DD bij 2K-verwerking
- Voldoet aan de EU-Decopaint-norm
- DIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed)
- DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig)
- LFGB-getest volgens (EG) nr. 1935/2004 (getest voor contact met levensmiddelen)
- Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximes

Opmerkingen

- Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C.
- Goed schudden of roeren voor gebruik!
- Meng verpakkingen van verschillende batches voor gebruik.
- Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, voorkom plasvorming.
- Voer een proef uit op exotische houtsoorten en fineer met een rijke samenstelling.
- Oxidatieve droging: Zorg tijdens en na de verwerking voor geopende ramen en luchtcirculatie.
- Gevaar voor zelfontbranding! Met olie doordrenkte doeken onder water bewaren of in de open lucht uitgespreid laten drogen.

Voorbereiding van het hout

- Schuur het houtoppervlak vakkundig.
- Maximaal P180 voor meubels / bij fijner schuren verwerken met verharder
- Hoe grover de schuurbeurt, hoe intenser de kleur.
- Houtvochtigheid 8-12 %

TIP:

Veeg het oppervlak vóór het laatste schuren licht vochtig af met OLI-NATURA PreOilCleaner. Neutraliseert looizuur, verbetert de olieopname en vermindert latere watervlekken. Laat vervolgens min. 2 uur drogen.

Verwerking

- Verpakking voor gebruik goed schudden of roeren.
- Voor de 2K-toepassing olie en OLI-NATURA Hardener kort voor gebruik grondig mengen in een mengverhouding van 5:1. Materiaal onmiddellijk verwerken en overtollig materiaal niet teruggieten. Verwerkingstijd ca. 2–3 uur.
- Breng het materiaal dun aan met een spatel of rubberen wisser.
- Vervolgens met een beige pad met de hand of een excentrische schuurmachine gelijkmatig inwrijven tot het oppervlak volledig is bevochtigd. Bij droge plekken wat extra materiaal aanbrengen.
- Na 15–30 minuten inwerktijd overtollige olie met een witte polijstpad met de hand of een excentrische schuurmachine volledig wegpolijsten, totdat het oppervlak verzadigd en droog lijkt.
- **Tip bij een teveel aan olie:** TIP: Als er overtollige olie op het oppervlak ligt, neem deze dan op met een doek of veeg deze weg met een rubberen wisser en polijst het oppervlak vervolgens grondig.
- Indien nodig de volgende dag nabewerken met een witte pad en een beetje olie (ca. 5–10 ml/m²).

Verbruik: 1 laag, afhankelijk van de zuigkracht van het hout ca. 20-40 ml/m² per laag (ca. 25-50 m²/l). De aanbrenghoeveelheden variëren afhankelijk van de schuurbeurt en de houtsoort.

Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid/temperatuur is het oppervlak na 1-2 uur stofdroog, na 5-7 dagen volledig uitgehard. Als 2K-olie verkort de uithardingstijd tot 48 uur. Gedurende deze tijd beschermen tegen water en voorzichtig behandelen.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|---|
| Vaste stof: | Hoog |
| VOC: | - |
| Aanstek: | Hoog |
| Kleuren: | Natuur (pigmentvrij) |
| Verharder: | (Optioneel) OLI-NATURA Hardener / MV 5:1 |
| Toepassingen: | 1 x met ca. 20-40 g/m ² (1 liter ca. 25-50 m ² per laag) |
| Aanbrengwijze: | spatel, rubberen rakel of met een pad |
| Reiniging van gereedschap: | Spoel gereedschap direct na gebruik uit met de milieuvriendelijke OLI-NATURA penseelreiniger of de conventionele OLI-NATURA olieverdunner of testbenzine. |

Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren

| | |
|-------------------------|--|
| Houdbaarheid: | In de originele, gesloten verpakking minimaal 36 maanden (kleurloos). Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen: Onmiddellijk afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken, aangezien contact met lucht de houdbaarheid vermindert |
| Afvalverwerking: | Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften. |
| Samenstelling: | Gemodificeerde plantaardige oliën: lijnzaadolie, tungolie, ricinusolie, lood- en kobaltvrije droogmiddelen, oximvrije anti-huidmiddelen, kiezelzuur. |

Onderhoud & reiniging Regelmatig reinigen met OLI-NATURA houtzeep.
Af en toe oprispen indien nodig met OLI-NATURA Refresher of de originele olie. Gebruik voor het onderhoud uitsluitend de olie zonder verharder.
Gedurende de eerste 5–7 dagen van de uitharding niet vochtig reinigen of nabewerken.

- Veiligheid**
- Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof.
 - Met olie doordrenkte doeken, pads of sponzen kunnen zelfontbranden. Na gebruik onder water bewaren of uitgespreid laten drogen.
 - P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 - Meer informatie in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de
-

Onze aanbevelingen voor het gebruik, zowel mondeling als schriftelijk, zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 19-05-2026_SST
