



ZESKANUJ KOD QR
w celu uzyskania arkuszy
danych, informacji dotyczących
bezpieczeństwa – dostępne w
wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Olej do blatów

EDYCJA BLACKLABEL

Bez-VOC olej do blatów klasy premium (100% zawartości części stałych) na bazie szybko schnącego oleju lnianego i oleju tungowego do powierzchni drewnianych i epoksydowych. Wysoce przezroczysty, hydrofobowy, wytrzymały i bez efektu zamglenia – idealny do blatów stołów, blatów roboczych i mebli łazienkowych. Matowe, naturalne wykończenie już po jednej warstwie. Zalecane stosowanie z utwardzaczem OLI-NATURA (5:1) jako wydajnym systemem 2K. Opcjonalnie można również stosować jako system 1K

Kolor	Nr art. Pojedyncze opakowanie	Opakowanie	Nr art. Opakowanie zbiorcze	Opakowanie zbiorcze	Paleta
Naturalny (bez pigmentu)	A05009_TA	1 x 0,25 l	A05009_TA_VE24	24 x 0,25 l	36
Naturalny (bez pigmentu)	A05009_RH	1 x 0,5 l	A05009_RH_VE6	6 x 0,5 l	90
Naturalny (bez pigmentu)	A05009_RG	1 x 2,5 l	A05009_RG_VE2	2 x 2,5 l	80
Naturalny (bez pigmentu)	A05009_SET	System 2K 0,6 l A+B	-	500 ml oleju + 100 ml utwardzacza	

Zakres zastosowania

- Drewno wewnątrz
- Do nieimpregnowanych, nowych i świeżo wyszlifowanych powierzchni drewnianych
- Powierzchnie drewniane i epoksydowe
- Blaty stołów i blaty robocze
- Meble łazienkowe
- Meble z litego drewna
- Klienci prywatni, obiekty komercyjne i ekskluzywne wykończenia wewnątrz

Właściwości

- Formuła o wysokiej zawartości części stałych (100%) zapewniająca maksymalne nasycenie drewna
- Chroni i nasycza już po jednym nałożeniu
- Do wytrzymałych, intensywnie eksploatowanych powierzchni w kuchni, łazience i obiektach komercyjnych
- System 2K (5:1): 500 ml oleju Worktop-Oil (A) + 100 ml utwardzacza (B)
- Możliwość stosowania również jako system 1K bez utwardzacza
- Hydrofobowy i odporny na typowe środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym
- Matowa, antypoślizgowa powierzchnia z wyraźnym efektem cieniowania
- Wydajność: ok. 25–50 m²/l na warstwę

Spełnia wymagania/zgodny z

- Giscode Ö 10+
- Giscode Ö10+/DD przy obróbce 2K
- Zgodność z normą EU-Decopaint
- DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci)
- DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)
- Zatwierdzony zgodnie z LFGB (rozporządzenie (WE) nr 1935/2004) (przetestowany pod kątem kontaktu z żywnością)
- Nie zawiera formaldehydu, związków aromatycznych, biocydów, konserwantów, kobaltu i oksymów

Wskazówki

- Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać!
- Przed użyciem wymieszać zawartość pojemników z różnych partii.
- Nadmiar materiału należy usunąć z powierzchni, unikając tworzenia kałuż.
- Przeprowadzić próbę wstępną na bogatych w składniki odżywcze drewnach egzotycznych i fornirach.
- Schnięcie utleniające: Podczas i po obróbce zapewnić otwarte okna i cyrkulację powietrza.
- Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmalki nasączone olejem przechowywać pod wodą lub rozłożyć na wolnym powietrzu do wyschnięcia.

Przygotowanie drewna

- Powierzchnię drewna należy profesjonalnie wyszlifować.
- Szlifowanie drewna do mebli maksymalnie P180 / w przypadku drobniejszego szliфу zastosować utwardzacz
- Im grubsze szlifowanie, tym intensywniejszy kolor.
- Wilgotność drewna 8–12%

WSKAZÓWKA:

Przed ostatecznym szlifowaniem drewna przetrzeć powierzchnię lekko zwilżoną preparatem OLI-NATURA PreOilCleaner. Neutralizuje kwas garbnikowy, poprawia wchłanianie oleju i ogranicza późniejsze powstawanie plam wodnych. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny.

Aplikacja

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać zawartość opakowania.
- W przypadku zastosowania 2K, tuż przed użyciem dokładnie wymieszać olej i utwardzacz OLI-NATURA Hardener w proporcji 5:1. Materiał należy zużyć natychmiast, a nadmiaru nie wlewać z powrotem do pojemnika. Czas przydatności do użycia wynosi ok. 2–3 godziny.
- Materiał nakładać cienką warstwą za pomocą szpachli lub gumowej rakli.
- Następnie równomiernie wcierać ręcznie lub za pomocą szlifierki mimośrodowej przy użyciu beżowej gąbki, aż powierzchnia zostanie całkowicie pokryta. W przypadku suchych miejsc dodać nieco materiału.
- Po 15–30 minutach działania całkowicie wypolerować nadmiar oleju za pomocą białej gąbki polerskiej ręcznie lub za pomocą szlifierki mimośrodowej, aż powierzchnia będzie nasycona i sucha.
- **Wskazówka w przypadku nadmiaru oleju:** WSKAZÓWKA: Jeśli na powierzchni pozostał nadmiar oleju, należy go zebrać szmatką lub zetrzeć gumową ściągaczką, a następnie dokładnie wypolerować.
- W razie potrzeby następnego dnia wypolerować ponownie za pomocą białej gąbki i niewielkiej ilości oleju (ok. 5–10 ml/m²).

Zużycie: 1 warstwa, w zależności od chłonności drewna ok. 20–40 ml/m² na warstwę (ok. 25–50 m²/l). Ilość zużycia zależy od stopnia wyszlifowania i rodzaju drewna.

Schnięcie: W zależności od wilgotności powietrza/temperatury powierzchnia jest sucha w dotyku po 1–2 godzinach, a po 5–7 dniach całkowicie utwardzona. W przypadku oleju 2K czas utwardzania skraca się do 48 godzin. W tym czasie należy chronić powierzchnię przed wodą i obchodzić się z nią delikatnie.

Dane techniczne

Zawartość substancji stałych:	Wysoka
VOC:	-
Barwienie:	Wysoka
Kolory:	Naturalny (bez pigmentów)
Utwardzacz:	(Opcjonalnie) OLI-NATURA Hardener / MV 5:1
Nakładanie:	1 x ok. 20–40 g/m ² (1 litr ok. 25–50 m ² na warstwę)
Sposób nakładania:	szpachla, gumowa rakla lub nakładanie za pomocą padu
Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia należy wypłukać bezpośrednio po użyciu przy użyciu przyjaznego dla środowiska środka do czyszczenia pędzli OLI-NATURA lub konwencjonalnego rozcieńczalnika do olejów OLI-NATURA lub benzyny testowej.

Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami

Okres przydatności do użycia:	W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy (bezbarwny). Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania: Należy natychmiast zamknąć i zużyć w krótkim czasie, ponieważ kontakt z powietrzem skraca okres przydatności do użycia
Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.
Skład:	Modyfikowane oleje roślinne: olej lniany, olej tungowy, olej rycynowy, bez ołowiu i kobaltu środek wysychający, bez oksymu środek zapobiegający tworzeniu się skórki, krzemionka.

Pielęgnacja i czyszczenie Regularne czyszczenie mydłem do drewna OLI-NATURA.
W razie potrzeby sporadyczne odświeżanie za pomocą odświeżacza OLI-NATURA lub oryginalnego oleju. Do pielęgnacji należy używać wyłącznie oleju bez utwardzacza.
Przez pierwsze 5–7 dni utwardzania nie czyścić na mokro ani nie przeprowadzać dodatkowej pielęgnacji.

- Bezpieczeństwo**
- Nie wymaga oznakowania, nie jest towarem niebezpiecznym.
 - Nasączone olejem szmatki, waciki lub gąbki mogą ulec samozapłonowi. Po użyciu przechowywać pod wodą lub pozostawić do wyschnięcia w rozłożonym stanie.
 - P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Dalsze wskazówki w karcie charakterystyki na stronie www.oli-lacke.de

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 19.05.2026_SST