



ZESKANUJ KOD QR
aby uzyskać dostęp do arkusza
danych i informacji dotyczących
bezpieczeństwa – dostępne w
wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Olej do blatów

EDYCJA BLACKLABEL

Bez-VOC olej do blatów klasy premium (100% zawartości części stałych) na bazie modyfikowanych olejów roślinnych do powierzchni drewnianych i drewniano-epoksydowych w pomieszczeniach. Wysoce przezroczysty, hydrofobowy i wytrzymały. Matowe, naturalne wykończenie już po jednej warstwie. Zastosowanie z utwardzaczem OLI-NATURA jako chemicznie sieciującym systemem 2K (5:1) jest szczególnie zalecane w przypadku powierzchni drewniano-epoksydowych oraz drobnego szlif.

Kolor	Nr art.	Opakowanie	Nr art. Opakowanie	Opakowanie
Naturalny (bez pigmentu)	A05009_TA	0,25 l	A05009_TA_VE24	24 x 0,25 l
	A05009_RH	0,5 l	A05009_RH_VE6	6 x 0,5 l
	A05009_RG	1 x 2,5 l	A05009_RG_VE2	2 x 2,5 l
	A05009_SET	System 2K 0,6 l A+B	-	500 ml oleju + 100 ml utwardzacza

Zakres zastosowania

- Powierzchnie drewniane wewnątrz
- Nieobrobione, nowe i świeżo wyszlifowane powierzchnie drewniane
- Powierzchnie drewniane i drewniano-epoksydowe
- Blaty stołów i blaty robocze
- Meble łazienkowe
- Meble z litego drewna
- Sektor prywatny, obiektowy oraz ekskluzywne wykończenia wnętrz

Właściwości

- Formuła o wysokiej zawartości części stałych (100%) zapewniająca maksymalne nasycenie drewna
- Chroni i nasycy już po jednym nałożeniu
- Do intensywnie eksploatowanych powierzchni w kuchni, łazience i obiektach komercyjnych
- Aplikacja jako system 1K lub 2K (5:1)
- Hydrofobowy i odporny na typowe środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym
- Matowa, antypoślizgowa powierzchnia z intensywnym efektem
- Wydajność: ok. 25–50 m²/l

Spełnia wymagania/zgodny z

- Giscode Ö10+
- Giscode Ö10+/DD przy obróbce 2K
- Zgodność z normą EU-Decopaint
- DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci)
- DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)
- Zatwierdzony zgodnie z LFGB (rozporządzenie (WE) nr 1935/2004) (przetestowany pod kątem kontaktu z żywnością)
- Nie zawiera formaldehydu, związków aromatycznych, biocydów, konserwantów, kobaltu i oksymów

Wskazówki

- Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać.

- Przed użyciem wymieszać zawartość pojemników z różnych partii.
- Przeprowadzić próbę wstępną na bogatych w składniki odżywcze drewnach egzotycznych i forniarach.
- Nadmiar materiału usunąć z powierzchni. Unikać tworzenia się kałuż.
- Schnięcie oksydacyjne: Podczas i po obróbce zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza i cyrkulację powietrza.
- Niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone olejem szmaty, waciki i pył szlifierski przechowywać pod wodą lub pozostawić do wyschnięcia na świeżym powietrzu.

Przygotowanie drewna

- Powierzchnię należy profesjonalnie wyszlifować i odkurzyć.
- Szlifowanie drewna do mebli do maks. P180
- W przypadku drobnego szlifowania zaleca się stosowanie utwardzacza OLI-NATURA (5:1).
- Wilgotność drewna 8–12 %.
- Efekt kolorystyczny, wybarwienie i chłonność oleju różnią się w zależności od gatunku drewna i struktury szlif.

Uwaga:

- Przed ostatecznym szlifowaniem drewna należy przetrzeć powierzchnię lekko zwilżoną preparatem OLI-NATURA PreOilCleaner. Usuwa on pozostałości po szlifowaniu i ogranicza reakcje związane z taninami. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny.
- W przypadku wstępnej obróbki bejcą reaktywną OLI-NATURA „Antique” nie należy zwilżać powierzchni wodą ani stosować preparatu PreOilCleaner.

Aplikacja

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać.
- W przypadku zastosowania 2K wymieszać olej i utwardzacz OLI-NATURA Hardener w stosunku 5:1. Zużyć natychmiast. Czas przydatności do użycia wynosi ok. 2–3 godziny. Nadmiaru produktu nie wlewać z powrotem do pojemnika.
- W przypadku powierzchni drewniano-epoksydowych, drobnego szlifowania oraz zastosowań o podwyższonej wilgotności zaleca się stosowanie utwardzacza OLI-NATURA.
- Olej nakładać cienką warstwą i równomiernie wcierać za pomocą beżowej gąbki. W przypadku dużych powierzchni w razie potrzeby rozłożyć wcześniej za pomocą rakli.
- Pozostawić do wchłonięcia na 15–30 minut.
- Nadmiar materiału wypolerować na sucho białym padem. W przypadku znacznego nadmiaru materiału należy go wcześniej zebrać szmatką lub zetrzeć gumową ściągaczką.
- **W przypadku powierzchni drewniano-epoksydowych:** usunąć nadmiar materiału z powierzchni żywicy i wypolerować na sucho, ponieważ żywica epoksydowa nie wchłania oleju.
- W razie potrzeby następnego dnia wypolerować białym padem i 5–10 ml/m² oleju.

Zużycie: 1 warstwa, w zależności od chłonności drewna ok. 20–40 g/m² (ok. 25–50 m²/l). Zużycie różni się w zależności od gatunku drewna i stopnia wyszlifowania.

Schnięcie: W zależności od temperatury i wilgotności powietrza po 1–2 godzinach suchy na dotyk, po 5–7 dniach całkowicie utwardzony. Dzięki zastosowaniu utwardzacza OLI-NATURA czas całkowitego utwardzenia skraca się do 2–3 dni. W tym czasie należy chronić przed wodą i obchodzić się z powłoką ostrożnie.

Dane techniczne	Zawartość części stałych:	High-Solid (ok. 100%)
	LZO:	-
	Wzmocnienie koloru/ pogłębienie barwy:	Wysokie
	Barwy:	Naturalne (bez pigmentów)
	Utwardzacz:	OLI-NATURA Hardener (opcjonalnie, proporcje mieszania 5:1)
	Nakładanie:	1 warstwa o grubości ok. 20–40 g/m ² (ok. 25–50 m ² /l)
	Sposób nakładania:	szpachla, gumowa rakla lub nakładanie za pomocą padu
	Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia należy wyczyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą środka do czyszczenia pędzli OLI-NATURA, rozcieńczalnika do olejów OLI-NATURA lub benzyny testowej. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować

zgodnie z przepisami.

Okres przydatności do użycia:	W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania należy natychmiast zamknąć i zużyć w krótkim czasie.
Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.
Skład:	Modyfikowane oleje roślinne (olej lniany, olej tungowy, olej rycynowy), środek schnący bez kobaltu, środek zapobiegający tworzeniu się kożucha bez oksymów, krzemionka.

Pielęgnacja i czyszczenie Regularne czyszczenie mydłem do drewna OLI-NATURA. W razie potrzeby odświeżyć preparatem OLI-NATURA Refresher lub oryginalnym olejem. Do pielęgnacji używać oleju bez utwardzacza. Przez pierwsze 5–7 dni utwardzania nie czyścić na mokro ani nie przeprowadzać dodatkowej pielęgnacji.

Bezpieczeństwo Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Nie podlega obowiązkowi oznakowania.
P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmatki nasączone olejem, podkładki, pył szlifierski i inne środki pracy przechowywać pod wodą lub pozostawić do wyschnięcia na świeżym powietrzu.
Dalsze wskazówki bezpieczeństwa i oznakowanie zgodnie z aktualną kartą charakterystyki.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 16.06.2026_GS_SST
