



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-NATURA Yacht & Teaköl

BIOZIDFREIES HOLZÖL FÜR DEN AUßENBEREICH – SCHÜTZT TERRASSEN, GARTENMÖBEL & YACHTDECKS

Witterungsbeständiges Öl für Hart- und Exotenholz zur Erstbehandlung und zur regelmäßigen Pflege von Terrassen, Gartenmöbeln, Poolumrandungen und Yachtdecks – auch auf druckimprägniertem Weichholz geeignet. Das Holzöl zieht tief ein, trocknet schnell und schützt das Holz von innen, ohne zu reißen oder abzublätern. Bereits geölte Flächen lassen sich jederzeit durch einfaches Nachölen pflegen und wieder auffrischen. Die leicht pigmentierte Variante „Teak“ bietet erhöhten UV-Schutz und ist universell auf verschiedenen Holzarten einsetzbar und ist auch als 6-teiliges **OLI-NATURA Pflege-Set Nr. 5** erhältlich. Ohne Biozide, daher auch für Holz im Innenbereich geeignet.

Farbton	Artikel	Gebinde / VE	Palette
NATUR (Pigmentfrei)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATUR (Pigmentfrei)	A01397_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
NATUR (Pigmentfrei)	A01397_RF	1 x 1 L	360
NATUR (Pigmentfrei)	A01397_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATUR (Pigmentfrei)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATUR (Pigmentfrei)	A01397_TA	1 x 250 ml	
NATUR (Pigmentfrei)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
TEAK	A01398_RF	1 x 1 L	360
TEAK	A01398_RF_VE6	6 x 1 L	60
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_TA	1 x 250 ml	
TEAK	A03678_TA_VE24	24 x 250 ml	
Pflege-Set No. 5	A05339_SET	1 x Set	Inhalt: 250ml Teaköl in Teak-Farbe, 1 Pinsel, 1 Pad, 1 Ölsaugtuch, 1 Schleifschwamm, Pflege-Flyer
Pflege-Set No. 5	A05339_SET_VE4	4 x 1 Set	

* Großgebinde und Container auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbereich	▪ Holz außen & innen ▪ Privat & Gewerbe & Industrie ▪ Hart- und Exotenholz sowie druckimprägniertem Weichholz ▪ Gartenmöbel & Yachtdecks ▪ Terrassen & Poolumrandungen
Eigenschaften	▪ Hartholzöl zur einfachen Anwendung im Außenbereich ▪ Witterungsbeständig und wasserabweisend ▪ Zieht tief in das Holz ein und schützt es so effektiv vor UV-Strahlen, Verwitterung, Versprödung und Vergrauung ▪ Anwendbar für unbehandeltes, offenporig geöltes oder neu geschliffenes Hartholz, Exotenholz (u. A. Bangkirai, Teak, Eukalyptus oder Rubinie) und druckimprägniertes Weichholz
Erfüllt/Geprüft nach	▪ Gisode Ö 60+ ▪ EU-Decopaintkonform ▪ DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) ▪ DIN 53160 (speichel- und schweißecht) ▪ Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen
Hinweise	▪ Behandlung nur bei trockener Witterung und bei Temperaturen zwischen +15 und +25 °C. ▪ Nicht in praller Sonne, bei starker Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit oder Regengefahr im Außenbereich verarbeiten. ▪ Angrenzende Flächen wie Pflaster oder Steinplatten vor Arbeitsbeginn mit Pappe oder Folie abdecken, um Ölflecken zu vermeiden. ▪ Überschüssiges Material von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung vermeiden. ▪ Besonders bei Renovierungen und auf unbekannten Untergründen empfiehlt sich ein Test an unauffälliger Stelle. ▪ Selbstentzündungsgefahr! Ölgetränkte Lappen immer unter Wasser aufbewahren oder im Freien ausgebreitet trocknen lassen.
Holzvorbereitung	▪ Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Fett sein. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir eine Reinigung mit dem OLI-NATURA Außenreiniger. ▪ Nach vollständiger Trocknung können raue Stellen oder aufstehende Fasern bei Bedarf mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) geglättet werden. ▪ Maximale Holzfeuchte: darf 17 % nicht überschreiten.
Verarbeitung	▪ Gebinde vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln ▪ Öl dünn und gleichmäßig in Maserrichtung mit Pinsel, Rolle oder Ballen auftragen, bis die Oberfläche vollständig benetzt ist. Bei trockenen Stellen nachölen. ▪ Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit überschüssiges Öl entfernen: mit Baumwoll- oder Ölsaugtuch abnehmen und auspolieren. Alternativ mit weißem Polierpad per Hand oder Exzenterschleifer polieren. Die Oberfläche sollte sich danach handtrocken und nicht klebrig anfühlen. ▪ Bei stark saugenden oder ausgetrockneten Hölzern kann nach Trocknung über Nacht ein Zweitauftrag wie oben beschrieben erfolgen. Den zweiten Auftrag dünn und zügig wie beschrieben auftragen.

TIPP: Renovierungsanstriche (Auffrischungen): meist genügt ein einmaliger Ölauftrag.

Verbrauch: 1-2 Aufträge | Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 40-80 g/m² pro Auftrag (12-25 m²/l). Die Auftragsmengen variieren je nach Schliff und Holzart.

Trocknung: Je nach Luftfeuchte & Temperatur ist die Oberfläche: Nach 1-2 Stunden staubtrocken, schonend belastbar nach 12 Stunden und nach 5-8 Tagen voll durchgehärtet. Während dieser Zeit vor Wasser schützen, nicht feucht reinigen & schonend behandeln. Bei

niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Pflege & Reinigung

- **Wartungsintervalle:** je nach Beanspruchung, Standort und Witterung 1–2 Mal pro Jahr.
 - **Reinigung:** vor dem Nachölen gründlich reinigen – optional mit dem **OLI-NATURA Außenreiniger** (pur oder mit Wasser verdünnt).
 - **Schutz in der Anfangszeit:** In den ersten **5–8 Tagen**, während das Öl noch aushärtet, die Oberfläche unbedingt vor Feuchtigkeit und Regen schützen. In dieser Zeit nicht feucht reinigen.
-

Technische Daten

Solid-Anteil:	Medium
VOC:	363 g/L - deutlich unter dem EU-Grenzwerte (Kat. A/f): 700 g/l (2010)
Anfeuerung:	High
Farben:	Natur (Pigmentlos) betont den Originalfarbton, Teak wirkt leicht pigmentiert und verstärkt den UV-Schutz.
Holzbetonung	Betont die natürliche Farbe und Maserung des Holzes intensiv.
Verbrauch:	1-2 Aufträge mit ca. 40-80 g/m ² (1 Liter ca. 12-25 m ² pro Auftrag) Der Verbrauch variiert stark und hängt maßgeblich von der Holzart und dem Verwitterungszustand des Holzes ab.
Auftragsweise:	Pinself, Rolle, Flächenstreicher, Tuch
Trocknung:	staubtrocken: ca. 1-2 h; überarbeitbar: nach Trocknung über Nacht; durchgehärte: 5-8 Tagen.
Reinigung von Werkzeugen:	Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit dem umweltschonendem OLI-NATURA Pinselreiniger oder dem konventionellen OLI-NATURA Ölverdünner bzw. Testbenzin ausspülen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen
Lagerfähigkeit:	Originalverschlossen mindestens 36 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde: Sofort verschließen und zeitnah verbrauchen, da Luftkontakt die Haltbarkeit verringert.
Entsorgung:	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
Deklaration:	Modifizierte pflanzliche Öle, Leinöl, Holzöl, Rizinusöl, Isoparaffin in pharmazeutischer Qualität, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, oximfreies Antihautmittel, lichtechte Erd- und Mineralpigmente
Sicherheit:	Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut. Mit Öl getränkte Lappen, Pads oder Schwämme können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb nach Gebrauch unter Wasser aufbewahren oder befeuchten und ausgebreitet im Freien trocknen lassen, bevor sie entsorgt werden. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de .

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 06092025_GS_SST
