

**SCAN QR CODE**

pour obtenir les fiches techniques et les informations de sécurité – disponibles en plusieurs langues



FICHE TECHNIQUE

Huile pour bateaux et teck OLI-NATURA

HUILE POUR BOIS SANS BIOCIDES POUR L'EXTÉRIEUR – PROTÈGE LES TERRASSES, LES MEUBLES DE JARDIN ET LES PONTS DE YACHT

Huile résistante aux intempéries pour bois durs et exotiques, pour le traitement initial et l'entretien régulier des terrasses, meubles de jardin, abords de piscine et ponts de yacht – convient également au bois tendre imprégné sous pression. L'huile pour bois pénètre en profondeur, sèche rapidement et protège le bois de l'intérieur, sans se fissurer ni s'écailler. Les surfaces déjà huilées peuvent être entretenues et rafraîchies à tout moment par un simple ré-huilage. La variante légèrement pigmentée « Teak » offre une protection UV accrue, peut être utilisée de manière universelle sur différents types de bois et est également disponible dans le **kit d'entretien OLI-NATURA n° 5** en 6 pièces. Sans biocides, convient donc également au bois d'intérieur.

Teinte	Article	Conditionnement / UE	Palette
NATUR (sans pigment)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATUR (sans pigment)	A01397_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
NATURE (sans pigment)	A01397_RF	1 x 1 L	360
NATUR (sans pigment)	A01397_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATURE (sans pigment)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATUR (sans pigment)	A01397_TA	1 x 250 ml	
NATUR (sans pigment)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
TEAK	A01398_RF	1 x 1 L	360
TEAK	A01398_RF_VE6	6 x 1 L	60
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_TA	1 x 250 ml	
TEAK	A03678_TA_VE24	24 x 250 ml	
Kit d'entretien n° 5	A05339_SET	1 x kit	Contenu : 250 ml d'huile pour teck de couleur teck, 1 pinceau, 1 tampon, 1 chiffon absorbant l'huile, 1 éponge abrasive, un dépliant d'entretien
Kit d'entretien n° 5	A05339_SET_VE4	4 x 1 kit	

* Grands conditionnements et conteneurs disponibles sur demande.

Domaine d'application	▪ Bois extérieur et intérieur ▪ Particuliers, commerces et industrie ▪ Bois dur et exotique ainsi que bois tendre imprégné sous pression ▪ Meubles de jardin et ponts de yacht ▪ Terrasses et bordures de piscine
Propriétés	▪ Huile pour bois dur facile à utiliser en extérieur ▪ Résistante aux intempéries et hydrofuge ▪ Pénètre profondément dans le bois et le protège efficacement contre les rayons UV, les intempéries, la fragilisation et le grisaillement ▪ Utilisable sur le bois dur non traité, huilé à pores ouverts ou nouvellement poncé, le bois exotique (notamment le bangkirai, le teck, l'eucalyptus ou le rubinie) et le bois tendre imprégné sous pression
Conforme/testé selon	▪ Giscodex Ö 60+ ▪ Conforme à la norme EU-Decopaint ▪ DIN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants) ▪ DIN 53160 (résistance à la salive et à la transpiration) ▪ Sans formaldéhyde, aromates, biocides, conservateurs, cobalt et oximes
Remarques	▪ Appliquer uniquement par temps sec et à des températures comprises entre +15 et +25 °C. ▪ Ne pas utiliser à l'extérieur en plein soleil, par forte chaleur, en cas d'humidité élevée ou de risque de pluie. ▪ Avant de commencer les travaux, recouvrir les surfaces adjacentes telles que les pavés ou les dalles de carton ou de film plastique afin d'éviter les taches d'huile. ▪ Éliminer l'excédent de produit de la surface, éviter la formation de flaques. ▪ En particulier lors de rénovations et sur des supports inconnus, il est recommandé de faire un essai sur une zone peu visible. ▪ Risque d'auto-inflammation ! Toujours conserver les chiffons imbibés d'huile sous l'eau ou les laisser sécher à l'air libre.
Préparation du bois	▪ La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. En cas de salissures importantes, nous recommandons un nettoyage avec le nettoyant extérieur OLI-NATURA. ▪ Une fois le bois complètement sec, les zones rugueuses ou les fibres saillantes peuvent être lissées si nécessaire avec du papier abrasif fin (grain 220). ▪ Humidité maximale du bois : ne doit pas dépasser 17 %.
Application	▪ Bien remuer ou agiter le récipient avant utilisation. ▪ Appliquez l'huile en couche fine et uniforme dans le sens du grain à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un tampon jusqu'à ce que la surface soit entièrement recouverte. Réappliquez de l'huile sur les zones sèches. ▪ Après environ 15 minutes, éliminer l'excédent d'huile : essuyer avec un chiffon en coton ou un chiffon absorbant et polir. Vous pouvez également polir à la main ou à l'aide d'une ponceuse excentrique avec un tampon de polissage blanc. La surface doit ensuite être sèche au toucher et non collante. ▪ Pour les bois très absorbants ou desséchés, une deuxième application peut être effectuée comme décrit ci-dessus après séchage pendant la nuit. Appliquez la deuxième couche en couche fine et rapidement comme décrit.

CONSEIL : Peintures de rénovation (rafraîchissements) : une seule application d'huile suffit

généralement.

Consommation : 1 à 2 couches | Selon le pouvoir absorbant du support, 40 à 80 g/m² par couche (12 à 25 m²/l). Les quantités à appliquer varient en fonction du ponçage et du type de bois.

Séchage : en fonction de l'humidité de l'air et de la température, la surface est sèche au toucher après 1 à 2 heures, peut être sollicitée avec précaution après 12 heures et est complètement durcie après 5 à 8 jours. Pendant ce temps, protéger de l'eau, ne pas nettoyer à l'eau et manipuler avec précaution. À des températures basses et une humidité de l'air élevée, le séchage est prolongé en conséquence.

Entretien et nettoyage	▪ Intervalles d'entretien : 1 à 2 fois par an, en fonction de l'utilisation, de l'emplacement et des conditions météorologiques. ▪ Nettoyage : nettoyer soigneusement avant de huiler à nouveau – en option avec le nettoyant extérieur OLI-NATURA (pur ou dilué dans de l'eau). ▪ Protection au début : pendant les 5 à 8 premiers jours, pendant que l'huile durcit, il est impératif de protéger la surface de l'humidité et de la pluie. Ne pas nettoyer à l'eau pendant cette période.
-------------------------------	--

Caractéristiques techniques	Teneur en solides :	Moyenne
	COV :	363 g/L - nettement inférieur aux valeurs limites de l'UE (cat. A/f) : 700 g/l (2010)
	Éclaircissement :	Élevée
	Couleurs :	Naturel (sans pigment) souligne la teinte d'origine, le teck semble légèrement pigmenté et renforce la protection contre les UV.
	Accentuation du bois	Souligne intensément la couleur et le grain naturels du bois.
	Consommation :	1 à 2 couches avec environ 40 à 80 g/m ² (1 litre couvre environ 12 à 25 m ² par couche) La consommation varie fortement et dépend essentiellement du type de bois et de son état d'altération.
	Mode d'application :	pinceau, rouleau, brosse plate, chiffon
	Séchage :	Sec au toucher : environ 1 à 2 heures ; recouvrable : après séchage pendant la nuit ; durcissement complet : 5 à 8 jours.
	Nettoyage des outils :	rincer les outils immédiatement après utilisation avec le nettoyant pour pinceaux écologique OLI-NATURA ou le diluant pour huile conventionnel OLI-NATURA ou du white spirit. Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.
	Durée de conservation :	Au moins 36 mois dans son emballage d'origine fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Récipients entamés : Refermer immédiatement et utiliser rapidement, car le contact avec l'air réduit la durée de conservation.
	Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.
	Déclaration :	Huiles végétales modifiées, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, isoparaffine de qualité pharmaceutique, siccatifs sans plomb ni cobalt, anti-peau sans oxime, pigments minéraux et terre résistants à la lumière.
	Sécurité :	Aucun étiquetage requis, produit non dangereux. Les chiffons, tampons ou éponges imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément en raison de l'accumulation de chaleur ! Après utilisation, les conserver sous l'eau ou les humidifier et les laisser sécher à l'air libre avant de les éliminer.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient écrites ou verbales, ne constituent que des conseils sans engagement. Elles sont basées sur notre expérience et l'état actuel des connaissances pratiques. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier par lui-même, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont adaptés à l'usage prévu. Toutes les éditions précédentes perdent ainsi leur validité. Version : 06092025_GS_SST
