

**SCAN QR-CODE**

voor datasheets, veiligheidsinformatie –
meertalig beschikbaar



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-NATURA Yacht & Teakolie

BIOCIDEVRIJE HOUTOLIE VOOR BUITENGEBRUIK – BESCHERMT TERRASSEN, TUINMEUBELN EN JACHTDEKKEN

Weersbestendige olie voor hardhout en exotisch hout voor de eerste behandeling en het regelmatige onderhoud van terrassen, tuinmeubelen, zwembadranden en jachtdekken – ook geschikt voor onder druk geïmpregneerd zachthout. De houtolie trekt diep in, droogt snel en beschermt het hout van binnenuit, zonder te barsten of af te bladderen. Reeds geoliede oppervlakken kunnen op elk moment worden onderhouden en opgefrist door ze eenvoudig opnieuw te oliën. De licht gepigmenteerde variant "Teak" biedt verhoogde UV-bescherming en is universeel toepasbaar op verschillende houtsoorten en is ook verkrijgbaar als 6-delige **OLI-NATURA onderhoudsset nr. 5**. Zonder biociden, dus ook geschikt voor hout binnenshuis.

Kleur	Artikel	Verpakking / VE	Palet
NATUUR (pigmentvrij)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATUUR (pigmentvrij)	A01397_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
NATUUR (pigmentvrij)	A01397_RF	1 x 1 l	360
NATUUR (pigmentvrij)	A01397_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATUUR (pigmentvrij)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATUUR (pigmentvrij)	A01397_TA	1 x 250 ml	
NATUUR (pigmentvrij)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
TEAK	A01398_RF	1 x 1 l	360
TEAK	A01398_RF_VE6	6 x 1 L	60
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_TA	1 x 250 ml	
TEAK	A03678_TA_VE24	24 x 250 ml	
Verzorgingsset nr. 5	A05339_SET	1 x set	Inhoud: 250 ml teakolie in teakkleur, 1 kwast, 1 pad, 1 olie-absorberende doek, 1 schuurspons, onderhoudsflyer
Onderhoudsset nr. 5	A05339_SET_VE4	4 x 1 set	

* Grote verpakkingen en containers op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingsgebied	▪ Hout buiten & binnen ▪ Particulier & commercieel & industrieel ▪ Hardhout en exotisch hout, evenals onder druk geïmpregneerd zachthout ▪ Tuinmeubilair & jachtdekken ▪ Terrassen & zwembadranden
Eigenschappen	▪ Hardhoutolie voor eenvoudig gebruik buitenshuis ▪ Weersbestendig en waterafstotend ▪ Dringt diep door in het hout en beschermt het zo effectief tegen UV-straling, verwerking, verbrossing en vergrijzing ▪ Geschikt voor onbehandeld, openporig geolied of nieuw geschuurd hardhout, exotisch hout (o.a. bangkirai, teak, eucalyptus of rubinie) en onder druk geïmpregneerd zachthout
Voldoet aan/getest volgens	▪ Giscode Ö 60+ ▪ EU-Decopaint-conform ▪ DIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed) ▪ DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig) ▪ Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximes
Opmerkingen	▪ Alleen behandelen bij droog weer en bij temperaturen tussen +15 en +25 °C. ▪ Niet verwerken in de volle zon, bij sterke hitte, hoge luchtvochtigheid of kans op regen in de buitenlucht. ▪ Bedek aangrenzende oppervlakken zoals bestrating of tegels vóór aanvang van de werkzaamheden met karton of folie om olievlekken te voorkomen. ▪ Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, voorkom plasvorming. ▪ Vooral bij renovaties en op onbekende ondergronden is het raadzaam om het product eerst op een onopvallende plek te testen. ▪ Gevaar voor zelfontbranding! Bewaar met olie doordrenkte doeken altijd onder water of laat ze buiten drogen.
Houtvoorbereiding	▪ Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bij sterke vervuiling raden wij aan om het oppervlak te reinigen met de OLI-NATURA buitenreiniger. ▪ Na volledige droging kunnen ruwe plekken of opstaande vezels indien nodig worden gladgestreken met fijn schuurpapier (korrel 220). ▪ Maximale houtvochtigheid: mag niet hoger zijn dan 17%.
Verwerking	▪ Roer of schud de verpakking goed voor gebruik. ▪ Breng de olie dun en gelijkmatig aan in de richting van de nerf met een kwast, roller of bal, totdat het oppervlak volledig is bedekt. Bij droge plekken opnieuw oliën. ▪ Verwijder na ongeveer 15 minuten inwerktijd overtollige olie: veeg deze weg met een katoenen of olieabsorberende doek en polijst het oppervlak. U kunt ook met de hand of met een excentrische schuurmachine polijsten met een witte polijstpad. Het oppervlak moet daarna handdroog aanvoelen en mag niet plakkerig zijn. ▪ Bij sterk absorberend of uitgedroogd hout kan na een nacht drogen een tweede laag worden aangebracht zoals hierboven beschreven. Breng de tweede laag dun en snel aan zoals beschreven. TIP: Renovatiecoatings (opfrissen): meestal volstaat één keer oliën. Verbruik: 1-2 lagen Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond 40-80 g/m² per laag (12-25 m²/l). De hoeveelheid die moet worden aangebracht, varieert afhankelijk van de schuurkwaliteit en de houtsoort. Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur is het oppervlak: Na 1-2 uur stofdroog, na 12 uur voorzichtig belastbaar en na 5-8 dagen volledig uitgehard. Gedurende

deze tijd tegen water beschermen, niet vochtig reinigen en voorzichtig behandelen. Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid duurt het drogen overeenkomstig langer.

Onderhoud en reiniging

- **Onderhoudsintervallen:** afhankelijk van het gebruik, de locatie en de weersomstandigheden 1-2 keer per jaar.
- **Reiniging:** grondig reinigen vóór het opnieuw oliën – optioneel met de **OLI-NATURA buitenreiniger** (puur of verdund met water).
- **Bescherming in de beginperiode:** bescherm het oppervlak gedurende de eerste **5-8 dagen**, terwijl de olie nog uithardt, absoluut tegen vocht en regen. Reinig het oppervlak in deze periode niet met een vochtige doek.

Technische gegevens

Vast deel:	Medium
VOC:	363 g/l - aanzienlijk onder de EU-grenswaarden (cat. A/f): 700 g/l (2010)
Versterking:	Hoog
Kleuren:	Naturel (zonder pigment) benadrukt de originele kleur, teak heeft een licht gepigmenteerd effect en versterkt de UV-bescherming.
Houtaccent	Benadrukt de natuurlijke kleur en nerf van het hout intensief.
Verbruik:	1-2 lagen met ca. 40-80 g/m ² (1 liter ca. 12-25 m ² per laag) Het verbruik varieert sterk en is grotendeels afhankelijk van de houtsoort en de verwerkingstoestand van het hout.
Aanbrengwijze:	kwast, roller, vlakkwast, doek
Droging:	stofdroog: ca. 1-2 uur; overschilderbaar: na droging gedurende de nacht; volledig uitgehard: 5-8 dagen.
Reiniging van gereedschap:	Spoel gereedschap direct na gebruik af met de milieuvriendelijke OLI-NATURA kwastreiner of de conventionele OLI-NATURA olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren
Houdbaarheid:	In de originele, gesloten verpakking minimaal 36 maanden. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen: Onmiddellijk afsluiten en zo snel mogelijk gebruiken, omdat contact met lucht de houdbaarheid vermindert.
Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
Declaratie:	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnolie, houtolie, ricinusolie, isoparaffine van farmaceutische kwaliteit, lood- en kobaltvrije droogmiddelen, oximvrije antihuidmiddelen, lichtechte aard- en mineraalpigmenten
Veiligheid:	Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stoffen. Met olie doordrenkte doeken, pads of sponzen kunnen door warmteophoping zelfontbranding veroorzaken! Bewaar ze daarom na gebruik onder water of bevochtig ze en laat ze buiten uitgespreid drogen voordat u ze weggooit. P102: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Meer veiligheidsinformatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor de toepassing zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 06092025_GS_SST