

**SKANUJ KOD QR**

, aby uzyskać dostęp do kart charakterystyki i informacji dotyczących bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI-NATURA Olej do jachtów i drewna tekowego

OLEJ DO DREWNA BEZ BIOCYDÓW DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ – CHRONI TARASY, MEBLE OGRODOWE I POKŁADY JACHTÓW

Odporny na warunki atmosferyczne olej do drewna twardego i egzotycznego, przeznaczony do pierwszego zabiegu i regularnej pielęgnacji tarasów, mebli ogrodowych, obrzeży basenów i pokładów jachtów – nadaje się również do drewna miękkiego impregnowanego ciśnieniowo. Olej do drewna wnika głęboko, szybko schnie i chroni drewno od wewnątrz, nie pękając ani nie łuszcząc się. Powierzchnie już pokryte olejem można w każdej chwili odświeżyć i pielęgnować poprzez ponowne nałożenie oleju. Lekko pigmentowana wersja „Teak” zapewnia zwiększoną ochronę przed promieniowaniem UV i może być stosowana uniwersalnie na różnych rodzajach drewna. Jest również dostępna w 6-częściowym **zestawie pielęgnacyjnym OLI-NATURA nr 5**. Nie zawiera biocydów, dlatego nadaje się również do drewna wewnątrz pomieszczeń.

Odcień	Artykuł	Opakowanie / jednostka opakowaniowa	Paleta
NATUR (bez pigmentów)	A01397_RG	1 x 2,5 l	160
NATURALNY (bez pigmentu)	A01397_RG_VE2	2 x 2,5 l	80
NATURALNY (bez pigmentów)	A01397_RF	1 x 1 l	360
NATURALNY (bez pigmentu)	A01397_RF_VE6	6 x 1 l	60
NATURALNY (bez pigmentów)	A01397_RG	1 x 2,5 l	160
NATURALNY (bez pigmentów)	A01397_TA	1 x 250 ml	
NATURALNY (bez pigmentów)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 l	160
TEAK	A01398_RG_VE2	2 x 2,5 l	80
TEAK	A01398_RF	1 x 1 l	360
TEAK	A01398_RF_VE6	6 x 1 l	60

Odcień	Artykuł	Opakowanie / jednostka opakowaniowa	Paleta
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 l	160
TEAK	A01398_TA	1 x 250 ml	
TEAK	A03678_TA_VE24	24 x 250 ml	
Zestaw pielęgnacyjny nr 5	A05339_SET	1 x zestaw	Zawartość: 250 ml oleju do drewna tekowego w kolorze drewna tekowego, 1 pędzel, 1 gąbka, 1 ściereczka do oleju, 1 gąbka ścierna, ulotka dotycząca pielęgnacji
Zestaw pielęgnacyjny nr 5	A05339_SET_VE4	4 x 1 zestaw	

* Duże opakowania i pojemniki dostępne na zamówienie.

Zakres zastosowania	▪ Drewno na zewnątrz i wewnątrz ▪ Użytkowanie prywatne, komercyjne i przemysłowe ▪ Drewno twarde i egzotyczne oraz drewno miękkie impregnowane ciśnieniowo ▪ Meble ogrodowe i pokłady jachtów ▪ Tarasy i obramowania basenów
Właściwości	▪ Olejek do drewna twardego, łatwy w użyciu na zewnątrz ▪ Odporny na warunki atmosferyczne i wodoodporny ▪ Wnika głęboko w drewno, skutecznie chroniąc je przed promieniowaniem UV, warunkami atmosferycznymi, kruchością i szarzeniem ▪ Można stosować do drewna twardego niepoddanego obróbce, olejowanego o otwartych porach lub świeżo szlifowanego, drewna egzotycznego (m.in. bangkirai, tek, eukaliptus lub rubinie) oraz drewna miękkiego impregnowanego ciśnieniowo
Spełnia/sprawdzone zgodnie z	▪ Giscode Ö 60+ ▪ Zgodność z normą EU-Decopaint ▪ DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) ▪ DIN 53160 (odporność na ślinę i pot) ▪ Nie zawiera formaldehydu, aromatów, biocydów, konserwantów, kobaltu i oksymów
Wskazówki	▪ Stosować wyłącznie przy suchej pogodzie i temperaturze od +15 do +25 °C. ▪ Nie stosować na zewnątrz w pełnym słońcu, przy wysokiej temperaturze, dużej wilgotności powietrza lub ryzyku opadów deszczu. ▪ Przed rozpoczęciem pracy należy przykryć sąsiednie powierzchnie, takie jak kostka brukowa lub płyty kamienne, tekturą lub folią, aby uniknąć plam olejowych. ▪ Należy usunąć nadmiar materiału z powierzchni, unikając tworzenia się kałuż. ▪ Szczególnie w przypadku renowacji i na nieznanach podłożach zaleca się wykonanie testu w niewidocznym miejscu. ▪ Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmatki nasączone olejem należy zawsze przechowywać pod wodą lub rozłożyć na świeżym powietrzu do wyschnięcia.
Przygotowanie drewna	▪ Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu. W przypadku silnego zabrudzenia zalecamy czyszczenie środkiem do czyszczenia powierzchni zewnętrznych OLI-NATURA. ▪ Po całkowitym wyschnięciu szorstkie miejsca lub wystające włókna można w razie potrzeby wygładzić drobnym papierem ściernym (ziarnistość 220). ▪ Maksymalna wilgotność drewna: nie może przekraczać 17%.

Przetwarzanie

- Przed użyciem dobrze wymieszać lub wstrząsnąć opakowaniem.
- Olejek należy nakładać cienką i równomierną warstwą w kierunku słojów za pomocą pędzla, wałka lub gąbki, aż powierzchnia zostanie całkowicie pokryta. W przypadku suchych miejsc należy ponownie nałożyć olejek.
- Po około 15 minutach od nałożenia usunąć nadmiar oleju: zetrzeć bawełnianą ściereczką lub ściereczką do oleju i wypolerować. Alternatywnie można wypolerować ręcznie lub za pomocą szlifierki mimośrodowej z białą podkładką polerską. Powierzchnia powinna być sucha w dotyku i nieklejąca.
- W przypadku drewna silnie chłonnego lub wysuszonego po wyschnięciu przez noc można nałożyć drugą warstwę zgodnie z powyższym opisem. Drugą warstwę należy nakładać cienko i szybko, zgodnie z opisem.

WSKAZÓWKA: Renowacyjne powłoki malarskie (odświeżanie): zazwyczaj wystarczy jedna warstwa oleju.

Zużycie: 1-2 warstwy | W zależności od chłonności podłoża 40-80 g/m² na warstwę (12-25 m²/l). Ilość nakładanego produktu różni się w zależności od szlifowania i rodzaju drewna.

Schnięcie: W zależności od wilgotności powietrza i temperatury powierzchnia jest: po 1-2 godzinach sucha na dotyk, po 12 godzinach można ją delikatnie obciążać, a po 5-8 dniach jest całkowicie utwardzona. W tym czasie należy chronić ją przed wodą, nie czyścić na mokro i obchodzić się z nią delikatnie. W przypadku niskich temperatur i wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Pielęgnacja i czyszczenie

- **Częstotliwość konserwacji:** w zależności od intensywności użytkowania, lokalizacji i warunków atmosferycznych 1–2 razy w roku.
- **Czyszczenie:** przed ponownym olejowaniem dokładnie wyczyścić – opcjonalnie za pomocą **środka do czyszczenia na zewnątrz OLI-NATURA** (w postaci czystej lub rozcieńczonej wodą).
- **Ochrona w początkowym okresie:** w ciągu pierwszych **5–8 dni**, podczas gdy olej jeszcze twardnieje, należy bezwzględnie chronić powierzchnię przed wilgocią i deszczem. W tym czasie nie czyścić na mokro.

Dane techniczne

Zawartość substancji stałych:	Średnia
VOC:	363 g/l – znacznie poniżej wartości granicznych UE (kat. A/f): 700 g/l (2010)
Rozjaśnianie:	Wysoka
Kolory:	Naturalny (bez pigmentów) podkreśla oryginalny odcień, teak ma lekko pigmentowany wygląd i wzmacnia ochronę przed promieniowaniem UV.
Podkreślenie drewna	Intensywnie podkreśla naturalny kolor i słoje drewna.
Zużycie:	1-2 warstwy o grubości ok. 40-80 g/m ² (1 litr ok. 12-25 m ² na warstwę) Zużycie jest bardzo zróżnicowane i zależy w dużej mierze od rodzaju drewna i stopnia jego zużycia.
Sposób nakładania:	pędzel, wałek, pędzel płaski, szmatka
Schnięcie:	suchy na dotyk: ok. 1-2 godz.; możliwość ponownego malowania: po wyschnięciu przez noc; całkowite utwardzenie: 5-8 dni.
Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia robocze należy natychmiast po użyciu wypłukać ekologicznym środkiem do czyszczenia pędzli OLI-NATURA lub konwencjonalnym rozcieńczalnikiem olejowym OLI-NATURA lub benzyną lakową.

	Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.
Okres przechowywania:	W oryginalnym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania: Natychmiast zamknąć i szybko zużyć, ponieważ kontakt z powietrzem skraca okres przydatności do użycia.
Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.
Skład:	Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, izoparafina o jakości farmaceutycznej, środki suszące bez zawartości ołowiu i kobaltu, środek zapobiegający tworzeniu się powłoki bez zawartości oksymu, odporne na światło pigmenty ziemne i mineralne.
Bezpieczeństwo:	Nie podlega oznakowaniu, nie jest materiałem niebezpiecznym. Szatki, podkładki lub gąbki nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi w wyniku nagromadzenia ciepła! Dlatego po użyciu należy je przechowywać pod wodą lub zwilżyć i rozłożyć na świeżym powietrzu do wyschnięcia przed utylizacją. P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki pod adresem www.oli-lacke.de .

Nasze zalecenia dotyczące stosowania w formie ustnej i pisemnej mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszym doświadczeniu i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania na własną odpowiedzialność. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 06092025_GS_SST