



SKANNAR QR-KOD
för datablad, säkerhetsinformation –
finns på flera språk



TEKNISKT DATABLAD

OLI-NATURA Yacht & Teaköl

BIOCIDFRI TRÄOLJA FÖR UTOMHUSBRUK – SKYDDAR TERRASSER, TRÄDGÅRDSMÖBLER OCH YACHTDÄCK

Väderbeständig olja för hårt trä och exotiska träslag för första behandling och regelbunden skötsel av terrasser, trädgårdsmöbler, poolkanter och båtdäck – även lämplig för tryckimpregnerat mjukt trä. Träoljan tränger djupt in, torkar snabbt och skyddar träet inifrån utan att spricka eller flagna. Redan oljade ytor kan underhållas och fräschas upp när som helst genom enkel efteroljning. Den lätt pigmenterade varianten "Teak" erbjuder ökat UV-skydd och kan användas universellt på olika träslag. Den finns även som 6-delat **OLI-NATURA vårdset nr 5**. Utan biocider, därför även lämplig för trä inomhus.

Färgton	Artikel	Förpackning / VE	Palett
NATUR (pigmentfri)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATUR (pigmentfri)	A01397_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
NATUR (pigmentfri)	A01397_RF	1 x 1 L	360
NATUR (pigmentfri)	A01397_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATUR (pigmentfri)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATUR (pigmentfri)	A01397_TA	1 x 250 ml	
NATUR (pigmentfri)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
TEAK	A01398_RF	1 x 1 L	360
TEAK	A01398_RF_VE6	6 x 1 L	60
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_TA	1 x 250 ml	
TEAK	A03678_TA_VE24	24 x 250 ml	
Skötselkit nr 5	A05339_SET	1 x set	Innehåll: 250 ml teakolja i teakfärg, 1 pensel, 1 pad, 1 oljesugande duk, 1 slipande svamp, skötselbroschyr
Skötselkit nr 5	A05339_SET_VE4	4 x 1 set	

* Stora förpackningar och containrar finns tillgängliga på begäran.

Användningsområde	▪ Trä utomhus och inomhus ▪ Privat, kommersiellt och industriellt ▪ Hårt trä och exotiskt trä samt tryckimpregnerat mjukt trä ▪ Trädgårdsmöbler och båtdäck ▪ Terrasser och poolkanter
Egenskaper	▪ Hårdträolja för enkel användning utomhus ▪ Väderbeständig och vattenavvisande ▪ Tränger djupt in i träet och skyddar det effektivt mot UV-strålning, väderpåverkan, sprödhet och grånning ▪ Kan användas på obehandlat, öppenporigt oljat eller nyslipat hårt trä, exotiskt trä (bl.a. bangkirai, teak, eukalyptus eller rubinie) och tryckimpregnerat mjukt trä
Uppfyller/testad enligt	▪ Giscode Ö 60+ ▪ EU-Decopaint-konform ▪ DIN 71-3 (säkerhet för leksaker) ▪ DIN 53160 (saliv- och svettbeständig) ▪ Fri från formaldehyd, aromater, biocider, konserveringsmedel, kobolt och oximer
Anvisningar	▪ Behandla endast vid torrt väder och temperaturer mellan +15 och +25 °C. ▪ Använd inte produkten utomhus i stark sol, vid hög värme, hög luftfuktighet eller risk för regn. ▪ Täck angränsande ytor som stenbeläggning eller stenplattor med kartong eller folie innan arbetet påbörjas för att undvika oljefläckar. ▪ Ta bort överflödigt material från ytan, undvik att det bildas pölar. ▪ Särskilt vid renoveringar och på okända underlag rekommenderas ett test på en diskret plats. ▪ Risk för självantändning! Förvara oljedränkta trasor alltid under vatten eller låt dem torka utomhus.
Förberedelse av trä	▪ Ytan måste vara ren, torr och fri från fett. Vid kraftig nedsmutsning rekommenderar vi rengöring med OLI-NATURA utomhusrengöringsmedel. ▪ Efter fullständig torkning kan ojämna ytor eller uppstående fibrer vid behov jämnas ut med fint sandpapper (kornstorlek 220). ▪ Maximal träfuktighet: får inte överstiga 17 %.
Bearbetning	▪ Rör om eller skaka behållaren väl före användning. ▪ Applicera oljan tunt och jämnt i fiberriktningen med pensel, roller eller trasa tills ytan är helt täckt. Olja efter på torra ställen. ▪ Efter ca 15 minuters inverkningsstid, ta bort överflödiga olja: ta bort med bomullsduk eller oljeabsorberande duk och polera. Alternativt kan du polera med en vit polerpad för hand eller med en excenterslipmaskin. Ytan ska sedan kännas torr och inte klabbig. ▪ Vid starkt absorberande eller uttorkat trä kan en andra behandling utföras enligt ovan efter torkning över natten. Applicera den andra behandlingen tunt och snabbt enligt beskrivningen.

TIPS: Renoveringsmålning (uppfräschning): oftast räcker det med en enda oljebehandling.

Förbrukning: 1-2 appliceringar | Beroende på underlagets absorptionsförmåga 40-80 g/m² per applicering (12-25 m²/l). Appliceringsmängden varierar beroende på slipning och träslag.

Torkning: Beroende på luftfuktighet och temperatur är ytan: dammtorr efter 1–2 timmar, tålig för försiktig belastning efter 12 timmar och helt hårdad efter 5–8 dagar. Skydda mot vatten under denna tid, rengör inte med fukt och behandla försiktigt. Vid låga temperaturer och hög luftfuktighet förlängs torkningstiden i motsvarande grad.

Skötsel och rengöring

- **Underhållsintervall:** 1–2 gånger per år, beroende på slitage, plats och väderförhållanden.
- **Rengöring:** rengör noggrant före efteroljning – valfritt med **OLI-NATURA utomhusrengöringsmedel** (rent eller utspätt med vatten).
- **Skydd under den första tiden:** Under de första **5–8 dagarna**, medan oljan fortfarande härdar, måste ytan skyddas mot fukt och regn. Rengör inte med fukt under denna tid.

Tekniska data

Fast innehåll:	Medium
VOC:	363 g/l – betydligt under EU:s gränsvärden (kat. A/f): 700 g/l (2010)
Torkning:	Hög
Färger:	Natur (utan pigment) framhäver den ursprungliga färgtonen, teak verkar lätt pigmenterad och förstärker UV-skyddet.
Träbetoning	Framhäver träets naturliga färg och ådring intensivt.
Förbrukning:	1–2 appliceringar med ca 40–80 g/m ² (1 liter ca 12–25 m ² per applicering) Förbrukningen varierar kraftigt och beror i hög grad på träslaget och träets väderbitna tillstånd.
Applicering:	Pensel, roller, bredpensel, trasa
Torkning:	Dammtorr: ca 1-2 timmar; övermålningsbar: efter torkning över natten; genomhärdad: 5-8 dagar.
Rengöring av verktyg:	Skölj arbetsredskapen omedelbart efter användning med den miljövänliga OLI-NATURA penselrengöraren eller den konventionella OLI-NATURA oljeförtunnaren eller testbensin. Avfallshantering:
Lagringstid:	Minst 36 månader i originalförpackning. Förvaras svalt, torrt och frostfritt. Öppnade förpackningar: Förslut omedelbart och använd inom kort, eftersom kontakt med luft minskar hållbarheten.
Avfallshantering:	Tomma förpackningar och produktrester ska kasseras enligt regionala bestämmelser.
Deklaration:	Modifierade vegetabiliska oljor, linolja, träolja, ricinolja, isoparaffin av farmaceutisk kvalitet, bly- och koboltfria torkmedel, oximfritt antiklädermedel, ljusbeständiga jord- och mineralpigment
Säkerhet:	Ingen märkning krävs, inget farligt gods. Oljedränkta trasor, dynor eller svampar kan självantända på grund av värmeackumulering! Förvara därför dem under vatten efter användning eller fukta dem och låt dem torka utomhus innan de kasseras. P102: Får inte komma i händerna på barn. Ytterligare säkerhetsinformation finns i säkerhetsdatabladet på www.oli-lacke.de .

Våra rekommendationer för användning i ord och skrift är endast vägledande. De baseras på våra erfarenheter och den aktuella kunskapen från praktiken. De befriar inte användaren från ansvaret att själv kontrollera att våra produkter är lämpliga för det avsedda användningsområdet. Härmed upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Status: 06092025_GS_SST