ZESKANUJ KOD QR
w celu uzyskania arkuszy danych, informacji dotyczących bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach

KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® H2O – utwardzacz

Składnik B do zatwierdzonych olejów OLI NATURA® Hydro

OLI NATURA® H2O-Hardener to składnik utwardzający przeznaczony do olejów OLI NATURA® Scandic-Oil Classic oraz OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture. Wspomaga proces sieciowania i utwardzania oraz może zwiększyć odporność chemiczną powierzchni. Tuż przed zastosowaniem należy dokładnie wymieszać z olejem w zalecanych proporcjach.

Kolor	Artykuł	Opakowanie / Jednostka miary		
Bezbarwny	A05410	1 × 500 ml	1 × 250 ml	1 × 100 ml

Zakres zastosowania

Jako składnik B do produktów OLI NATURA® Scandic-Oil Classic i OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture. Stosować wyłącznie z wymienionymi olejami Hydro w zalecanych proporcjach mieszania. W zakresie przygotowania podłoża, aplikacji i zastosowań obowiązuje karta techniczna danego oleju.

Właściwości

- Wspomaga sieciowanie i utwardzanie zatwierdzonych olejów hydro OLI NATURA®.
- Zwiększa odporność chemiczną obrabianej powierzchni.
- Łatwa aplikacja dzięki określonym proporcjom mieszania

Produkty systemowe

Olej Hydro	Olej : utwardzacz	Czas przydatności do użycia
OLI NATURA® Scandic-Oil Classic	10:1 (10 %)	2–3 godziny
OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture	10:1 (10 %)	2–3 godziny

GISCODE

Ö20+/DD dla mieszanki oleju i utwardzacza przy obróbce dwuskładnikowej

Wskazówki dotyczące stosowania

- Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia: od +15 do +25 °C przy wilgotności względnej powietrza około 50 %.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Podczas i po obróbce zapewnić odpowiednią wentylację.
- Przed zastosowaniem wykonać próbną aplikację przewidzianej mieszanki oleju i utwardzacza w celu sprawdzenia efektu na powierzchni oraz przydatności do danego podłoża.

Aplikacja

- **Proporcje mieszania dla OLI NATURA® Scandic-Oil: 10:1 objętościowo (olej : utwardzacz).** Odpowiada to 10% dodatku utwardzacza w stosunku do ilości oleju, na przykład 100 ml utwardzacza na 1 litr oleju. Odmierzyć odpowiednią ilość oleju i utwardzacza.
- W czystym, suchym naczyniu do mieszania przygotować tylko taką ilość, jaka jest potrzebna w czasie przydatności do obróbki. Utwardzacz dodać do oleju Hydro bezpośrednio przed obróbką i dokładnie wymieszać, aż mieszanka stanie się jednorodna. Składniki należy wymieszać przed nałożeniem, a nie na powierzchni drewna.
- **Czas przydatności do użycia: 2–3 godziny od dodania utwardzacza.** Mieszankę należy zużyć natychmiast. Po upływie czasu przydatności do użycia nie należy jej dalej stosować, nawet jeśli nadal wydaje się płynna. Nie można jej przechowywać w celu użycia następnego dnia.
- Nie wlewać pozostałości po zmieszaniu z powrotem do oryginalnego opakowania i nie pozostawiać do utwardzenia w zamkniętych pojemnikach.
- W zakresie przygotowania podłoża, nakładania i ilości nakładanej mieszanki obowiązuje karta techniczna danego oleju.

Dane techniczne

Skład: alifatyczny poliizocyjanian i rozpuszczalnik. Gęstość w temperaturze 20 °C: 1,05 g/cm³ (ISO 2811). Zawartość substancji stałych: 65 % · Zawartość rozpuszczalnika: 35 %

Przechowywanie / Okres przydatności	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu okres przydatności wynosi 6 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Chronić przed wilgocią, ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Otwarte opakowania należy natychmiast szczelnie zamknąć po każdym pobraniu.
Schnięcie	Czas schnięcia i wytrzymałość zależą od zastosowanego oleju Hydro oraz warunków aplikacji. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania utwardzacza zawartych w karcie technicznej danego oleju Hydro. Do czasu całkowitego utwardzenia chronić przed wodą.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu. Pozostałości środków czyszczących należy utylizować zgodnie z przepisami.
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych. Zawiera izocyjaniany. Może wywoływać reakcje alergiczne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera mniej niż 0,1% masy monomerów diizocyjanianowych. W związku z tym nie ma obowiązku szkolenia zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH, pozycja 74, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/1149. W zakresie środków ostrożności podczas przetwarzania, przechowywania i utylizacji należy przestrzegać aktualnych kart charakterystyki oraz oznakowań oleju Hydro i utwardzacza.
Utylizacja	Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby. Resztki produktu i zanieczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne zgodnie z lokalnymi przepisami. Dalsze wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszym doświadczeniu oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Z chwilą opublikowania niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na: listopad 2026 r._sst