NASKENUJTE QR KÓD
pre technické listy, bezpečnostné informácie – k dispozícii vo viacerých jazykoch

TECHNICKÝ LIST

OLI NATURA® H2O-Hardener

Zložka B pre schválené oleje OLI NATURA® Hydro

OLI NATURA® H2O-Hardener je vytvrdzovacia zložka pre produkty OLI NATURA® Scandic-Oil Classic a OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture. Podporuje sieťovanie a úplné vytvrdenie a môže zvýšiť chemickú odolnosť povrchu. Tesne pred spracovaním dôkladne premiešajte s olejom v predpísanom pomere zmesi.

Farba	Číslo výrobku	Balenie / VE		
Bezfarebný	A05410	1 × 500 ml	1 × 250 ml	1 × 100 ml

Oblasť použitia

Ako zložka B pre OLI NATURA® Scandic-Oil Classic a OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture. Používajte iba s uvedenými hydro-olejmi v predpísanom pomere zmesi. Pre prípravu podkladu, spracovanie a oblasti použitia platí technický list príslušného oleja.

Vlastnosti

- Podporuje sieťovanie a vytvrdzovanie schválených hydroolejov OLI NATURA®.
- Zvyšuje chemickú odolnosť ošetreného povrchu.
- Jednoduchá aplikácia vďaka definovaným pomerom zmiešavania

Produkty systému

Hydro-olej	Olej : Tvrdidlo	Doba spracovateľnosti
OLI NATURA® Scandic-Oil Classic	10:1 (10 %)	2–3 hodiny
OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture	10:1 (10 %)	2–3 hodiny

GISCODE

Ö20+/DD pre zmes oleja a tvrdidla pri 2K spracovaní

Pokyny na spracovanie

- Teplota materiálu, povrchu a okolia: +15 až +25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu približne 50 %.
- Pred použitím dobre pretrepte.
- Počas a po spracovaní zabezpečte dostatočné vetranie.
- Pred použitím vykonajte skúšobnú aplikáciu s určenou zmesou oleja a tvrdidla, aby ste overili účinok na povrch a vhodnosť pre podklad.

Spracovanie

- **Pomer zmesi pre OLI NATURA® Scandic-Oil: 10:1 podľa objemu (olej : tvrdidlo).** To zodpovedá 10 % prídavku tvrdidla vo vzťahu k množstvu oleja, napríklad 100 ml tvrdidla na 1 liter oleja. Olej a tvrdidlo odmerajte podľa potreby.
- Do čistej a suchej miešacej nádoby pripravte len množstvo potrebné na spracovanie v rámci doby spracovateľnosti. Tvrdidlo pridajte do hydrooleja bezprostredne pred spracovaním a dôkladne premiešajte, kým zmes nebude homogénna. Zložky premiešajte pred nanesením, nie priamo na povrchu dreva.
- **Doba spracovateľnosti: 2–3 hodiny od pridania tvrdidla.** Zmes spracujte ihneď. Po uplynutí doby spracovateľnosti zmes ďalej nepoužívajte, aj keď sa ešte javí ako tekutá. Nie je možné ju uschovať na spracovanie nasledujúci deň.
- Zmiešané zvyšky nevracajte späť do pôvodnej nádoby a nenechajte ich vytvrdzovať v uzavretých nádobách.
- Pre prípravu podkladu, nanášanie a množstvo nanášaného materiálu platí technický list príslušného oleja.

Technické údaje

Zloženie: alifatický polyizokyanát a rozpúšťadlo. Hustota pri 20 °C: 1,05 g/cm³ (ISO 2811). Obsah tuhých látok: 65 % · Obsah rozpúšťadla: 35 %

Skladovanie / Trvanlivosť	V neotvorenom originálnom obale je trvanlivosť 6 mesiacov. Skladujte na chladnom, suchom mieste chránenom pred mrazom pri teplote od +5 °C do +30 °C. Chráňte pred vlhkosťou, teplom a priamym slnečným žiarením. Otvorené obaly po každom odbere ihneď tesne uzavrite.
Schne	Doba schnutia a odolnosť voči zaťaženiu závisia od použitého oleja Hydro a podmienok spracovania. Pri spracovaní s tvrdidlom dodržiavajte pokyny uvedené v technickom liste príslušného oleja Hydro. Do úplného vytvrdnutia chráňte pred vodou.
Čistenie náradia	Pracovné náradie ihneď po použití očistite vodou. Zvyšky čistiacich prostriedkov riadne zlikvidujte.
Bezpečnosť	Nie je nebezpečným tovarom v zmysle prepravných predpisov. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergické reakcie. Nesmie sa dostať do rúk detí. Obsahuje menej ako 0,1 hmotnostného % diizokyanátových monomérov. Preto neexistuje povinnosť školenia podľa prílohy XVII nariadenia REACH, položka 74, v súlade s nariadením (EÚ) 2020/1149. Pri spracovaní, skladovaní a likvidácii dodržiavajte aktuálne bezpečnostné listy a označenia produktu Hydro-Öl a tvrdidla.
Likvidácia	Nesmie sa dostať do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy. Zvyšky výrobku a znečistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi predpismi. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.

Naše odporúčania týkajúce sa použitia v ústnej aj písomnej forme slúžia výlučne ako nezáväzné poradenstvo. Vychádzajú z našich skúseností a aktuálneho stavu poznatkov z praxe. Neoslobodzujú spracovateľa od povinnosti na vlastnú zodpovednosť overiť vhodnosť našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia. Vydaním tohto vydania strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Stav: november 2026_sst