TECHNICKÝ LIST

OLI NATURA® PreOilCleaner

PRÍPRAVA DREVA PRED NANESENÍM OLEJA A ZÁKLADNÝ ČISTIČ

PreOilCleaner pripravuje surové a čerstvo brúsené drevo určené na vnútorné použitie na olejovanie, zlepšuje absorpciu oleja a farebný efekt farebných olejov a znižuje riziko vzniku škvŕn od vody a tanínov. Slúži aj na základné čistenie olejovaných a mydlených drevených povrchov pred následnou úpravou.

Odtieň	**Sortiment**				
	Počet na paletu	288	72		
	Počet v balení	1 x	4 x	1 x	6 x
		1 l	1 l	250 ml	250 ml
Bezfarebný	A05403	☒	☒	☒	☒

Oblasť použitia	▪ Predbežná úprava neošetrených alebo čerstvo brúsených drevených povrchov v interiéri pred nanesením olejovej povrchovej úpravy. ▪ Hĺbkové čistenie naolejovaných a namydlených drevených povrchov v interiéri v prípade odolných nečistôt a zvyškov čistiacich alebo ošetrujúcich prostriedkov, ktoré sa bežným čistením už nedajú odstrániť.
Vlastnosti	▪ Pripravuje surové a čerstvo brúsené drevo na olejovanie ▪ Zlepšuje absorpciu oleja a zintenzívňuje sfarbenie pri farebných olejoch ▪ Pri predúprave znižuje riziko vzniku vodných škvŕn a škvŕn od tanínov ▪ Zrieďte vlažnou vodou: predúprava dreva 1:4, základné čistenie 1:20
Splňuje/je testovaný podľa	■ V súlade s normou EU Decopaint ▪ Neobsahuje formaldehyd, aromatické látky, biocídy, konzervačné látky, kobalt a oximy ▪ Giscode: GG20
Pokyny	Teplota spracovania (materiál, predmet a okolie): Predúprava dreva +15 až +30 °C; základné čistenie +15 až +25 °C. Pred použitím dobre pretrepať alebo premiešať. Nevhodný na pravidelné udržiavacie čistenie. Po základnom čistení obnovte ochranu povrchu. Zlučiteľnosť a vhodnosť overte na nenápadnej vzorke a posúďte po úplnom vyschnutí, najmä v prípade drevín citlivých na napučanie, ako je buk, javor alebo drevené obklady. Pred použitím reaktívneho moridla OLI NATURA® Antique nesmie byť povrch ošetrený prípravkom PreOilCleaner. V prípade starých vrstiev leštiaceho vosku, hrubých ochranných vrstiev alebo veľmi silného znečistenia môže byť potrebné renovačné brúsenie.
Príprava dreva	Pred prvým olejovaním: Drevný povrch odborne obrúste a dôkladne odstráňte prach. Vlhkosť dreva: 8–12 %. Pred základným čistením: Voľné nečistoty a prach odstráňte vysávaním alebo zametaním.

Spracovanie

1. Predbežná úprava dreva pred prvým naolejovaním

1) Fľašu dobre pretrepte. Zmiešajte 1 diel PreOilCleaner s 4 dielmi vlažnej vody (1:4), napr. 100 ml čističa s 400 ml vody.
2) Naneste rovnomerne tak, aby povrch bol jemne navlhčený, pomocou dobre vyžmýkanej handričky, špongie alebo bavlnenej guľôčky. Na podlahy je vhodný jemne navlhčený mop. Vyhnite sa tvorbe kaluží. V prípade silného znečistenia postup zopakujte.
3) Nechajte úplne vyschnúť: približne 2–8 hodín, v závislosti od podmienok a veľkosti plochy aj dlhšie. Povrch musí vyzerať rovnomerne suchý a na dotyk musí byť suchý.
4) V prípade potreby jemne vyhlaďte vzpriamené drevné vlákna brúsnym papierom s jemnou zrnitosťou v smere vlákien. Dôkladne odstráňte prach a ošetrite olejom OLI NATURA® podľa vášho výberu.

2. Základné čistenie pred následnou úpravou

1) Fľašu dobre pretrepte. Zmiešajte 1 diel PreOilCleaner s 20 dielmi vlažnej vody (1:20), napr. 100 ml čističa s 2 litrami vody. Pripravte si druhý vedro s čistou vodou.
2) Pomocou dobre vyžmýkanej handričky alebo mopu čistite tak, aby bol povrch len jemne navlhčený, a zberajte uvoľnené nečistoty. Pravidelne handričku alebo mop vyplachujte v druhom vedre a dobre vyžmýkajte, potom znovu namočte do čistiaceho roztoku. Vyhnite sa kalužiam a stojatej vode. V prípade silného znečistenia postup opakujte.
Pri silnejšom znečistení je možné čistenie podporiť použitím jednokotúčového stroja a čistiacej podložky vhodnej pre daný povrch alebo vhodnej čistiacej kefy. Pracujte po jednotlivých úsekoch a uvoľnenú špinavú vodu ihneď zotrite. Potom povrch utrite do jemnej vlhkosti čistou vodou a nechajte úplne vyschnúť.
3) Zvyšky nečistôt a čistiaceho prostriedku odstráňte čerstvou, čistou vodou a čistou, dobre vyžmýkanou handričkou alebo mopom, ktorý je len jemne navlhčený.
4) Nechajte úplne vyschnúť: približne 2–8 hodín, v závislosti od podmienok a veľkosti plochy aj dlhšie. Povrch musí vyzerať rovnomerne suchý a na dotyk musí byť suchý.
5) Obnovte ochranu povrchu: Naolejované plochy doolejujte vhodným olejom OLI NATURA®. Plochy ošetrené mydlom dodatočne ošetrite vhodným mydlom na drevené podlahy. Dodržiavajte pokyny na použitie príslušného výrobku.

Technické údaje

Farba:	Bezfarebný
Hodnota pH (20 °C):	7,5
Hustota (20 °C):	0,98 g/cm³ (ISO 2811)
VOC:	163 g/l
Pomer zmesi:	Predúprava dreva 1:4; základné čistenie 1:20, v oboch prípadoch s vodou
Spôsob nanášania:	hubka, mop, bavlnená guľa, handrička
Schne:	Približne 2–8 hodín, prípadne dlhšie. Pred ďalšou úpravou nechajte úplne vyschnúť.
Čistenie nástrojov :	Vodou
Skladovanie / Trvanlivosť:	V neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov. Skladujte v chlade, na dobre vetranom mieste a v pôvodnom obale s tesným uzáverom. Chráňte pred mrazom, teplom a slnkom.
Likvidácia:	Likvidujte v súlade s regionálnymi predpismi. Nechajte, aby sa nedostal do kanalizácie ani do vodných tokov.

Bezpečnosť

Nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Nie je nebezpečným tovarom. Nesmie sa dostať do rúk detí. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu držte pevne uzavretú.
Dodržiavajte bezpečnostný list na stránke www.oli-lacke.de.

Naše odporúčania týkajúce sa použitia v ústnej aj písomnej forme majú iba nezáväzný charakter. Vychádzajú z našich skúseností a aktuálneho stavu poznatkov z praxe. Neoslobodzujú spracovateľa od povinnosti na vlastnú zodpovednosť overiť vhodnosť našich výrobkov pre zamýšľaný účel použitia.
Týmto strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Stav: 15.11.2026_V2_sst